


EESTI RIIGIMAANTEEDE

KATETE SEISUKORD

2002 aastal

Möödetud teekatte tasasuse väärtuste
jagunemine põhimaanteedel



EESTI RIIGIMAANTEEDE KATETE SEISUKORD 2002 a.

Aruande koostas: Tiit Kaal
PMS-grupi projektijuht

Töös osales: Veiko Tikas
PMS-grupi spetsialist



SISUKORD

1. SISSEJUHATUS	3
2. TASASUSE MÕÕTMINE	4
3. DEFECTIDE INVENTEERIMINE	7
4. KANDEVÕIME MÕÕTMINE	10
5. ROOPA SÜGAVUSE MÕÕTMINE	12
6. LISADES ESITATUD MÕÕTMISTULEMUSTE (TABELID, GRAAFIKUD JA TEEMAKAARDID) SELGITUSED	14
LISA 1. TASASUSE JA DEFECTIDE VÕRDLUS MAAKONDADES	
LISA 2. TASASUSE JA DEFECTIDE OLEM NING ARENG MAAKONDADES	
LISA 3. MÕÕTMISTE TULEMUSED MAAKONNITI	
LISA 4. TEEKATTE SEISUKORRA TEEMAKAARDID	
<i>TASASUS JA DEFECTID PÕHIMAANTEEDEL</i>	
<i>KANDEVÕIME JA ROOPA SÜGAVUS PÕHIMAANTEEDEL</i>	
<i>TASASUS JA DEFECTID TUGIMAANTEEDEL</i>	
<i>KANDEVÕIME JA ROOPA SÜGAVUS PÕHIMAANTEEDEL</i>	



1. SISSEJUHATUS

Aruanne "Eesti riigimaanteeede katete seisukord 2002 a." on koostatud Maanteeameti tellimusel AS Teede Tehnokeskuse PMS-grupi poolt. Aruandes toodud tulemused põhinevad alates 1995 a. tehtavatel süstemaatilistel riigimaanteeede teekatete seisukorra mõõtmistulemustel.

Analüüsi lähteandmed on saadud Maanteeregistrist (seisuga 01.01.2003). Lisaks on kasutatud teekatte tasasuse andmete osas uute katete vastuvõtmisel tehtud mõõtmiste tulemusi. Defektide inventeerimise tulemused on saadud omadustabelist O_DEFJEKT, tasasuse mõõtmise tulemused on saadud omadustabelist O_TASAS (lisaks uute katete vastuvõtmisel tehtud kontrollmõõtmiste tulemused), kandevõime mõõtmise tulemused on saadud omadustabelist O_FWD50 ning roopa sügavuse mõõtmise tulemused on saadud omadustabelist O_ROOBAS.

Defektide inventeerimine on tehtud kevadel nelja teedevalitsuse PMS-i spetsialisti poolt. Teekatte tasasuse ja roopa sügavuse ning teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmised on teostatud Maanteeametiga kokkulepitud mõõtmisplaani alusel AS Teede Tehnokeskuse PMS-grupi poolt. Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine toimus 2002 a. kogu mõõtmisperioodi jooksul, alustati kevadel ja lõpetati sügisel, kui ilmastiku tingimused mõõtmisi teostada enam ei lubanud. Ka teekatte tasasuse mõõtmised toimusid kogu mõõtmisperioodi jooksul. Teekattel esinevat roopa sügavust mõõdeti 2002 a. kaks korda (kevadel ja sügisel).

Aruande koostamisel kasutatud teekatte seisukorra andmete ealine jagunemine on esitatud tabelis 1.1. Toodud andmetest on näha, et teekatte defektide, tasasuse ja roopa sügavuse osas on praktiliselt kõik mõõtmisandmed kahe viimase aasta jooksul.

Kandevõime osas on mõõtmised jaotunud üsna ühtlaselt aastatele 1996 - 2002. Seni tehtud mõõtmised kontrollpunktides on näidanud, et teekonstruktsiooni kandevõime aastate jooksul praktiliselt ei muutu (juhul kui niiskusrezhiimis ei toimu järske muutusi ja teekonstruktsiooni ei muudeta).

**Tabel 1.1. Teekatte seisukorra mõõtmisandmete ealine jagunemine**

Mõõtmise aasta		2002	2001	2000	1999	<=1998
DEFEKTID	Põhimaantee	67%	33%	0%	0%	0%
	Tugimaantee	53%	47%	0%	0%	0%
	Kõrvalmaantee	54%	46%	0%	0%	0%
	Kokku	56%	44%	0%	0%	0%
TASASUS	Põhimaantee	22%	78%	0%	0%	0%
	Tugimaantee	100%	0%	0%	0%	0%
	Kõrvalmaantee	32%	45%	23%	0%	1%
	Kokku	50%	38%	12%	0%	0%
KANDEVÕIME	Põhimaantee	18%	10%	7%	4%	62%
	Tugimaantee	2%	6%	0%	23%	67%
	Kõrvalmaantee	15%	25%	57%	3%	0%
	Kokku	10%	12%	17%	12%	48%
ROOBAS	Põhimaantee	38%	62%	-	-	-
	Tugimaantee	100%	-	-	-	-
	Kõrvalmaantee	100%	-	-	-	-
	Kokku	59%	41%	-	-	-

2. TASASUSE MÕÕTMINE

2002 aastal toimus plaanipärane teekatte tasasuse mõõtmine tugi- ja kõrvalmaanteedel. Lisaks on analüüsi tegemisel arvesse võetud uute katete vastuvõtmisel tehtud teekatte tasasuse kontrollmõõtmiste tulemused.

Teekatte tasasuse mõõtmised teostas AS Teede Tehnokeskuse PMS-grupi peaspetsialist Egon Horg Soome firmas AL-Engineering Ltd. valmistatud tasasuse mõõtmise seadmega ROADMASTER. Tabelis 2.1. on toodud tasasuse piirväärtuste iseloomustus vastavalt maantee seisukorrale.


Tabel 2.1. Tasasuse piirväärtuste iseloomustus

Teekatte seisukord	ISELOOMUSTUS (sõidumugavus ja ebatasasuse mõju)	Teekatte tasasus IRI, mm/m
Väga hea	Tasane maantee. Hea sõita, sõidukiirus kipub ületama lubatud.	≤ 1,39
Hea	Enamvähem tasane maantee, esineb kergelt pikisuunalist ebatasasust ning üksikuid põiksuunalisi ebatasasusi, mis ei mõjuta sõidumugavust. Lubatud sõidukiirust kerge ületada.	1,40 - 2,69
Rahuldav	Maantee suhteliselt ebatasane. Esineb üksikuid kergeid heitusid. Sõidukiirus üldiselt lähedal lubatule maksimaalsele kiirusele, sõites on vaja tee pinda jälgida.	2,70 - 4,19
Halb	Maantee on ebatasane, esineb rohkesti kergeid heitusid ja üksikuid suuri heitusid. Sõidukiirus kõigub, sõidutrajektoori tuleb muuta, tuleb keskenduda sõitmisele.	4,20 - 5,59
Väga halb	Maantee on väga ebatasane, rohkesti kergeid ja suuri heitusid. Sõitmine ebamugav, sõidukiirus üldiselt allpool maksimaalset lubatud. Tuleb mööduda defektidest ja üksikutest ebatasasustest. Tuleb keskenduda sõitmisele.	≥ 5,60

Tasasuse mõõtmise tulemusena saadakse mitmeid erinevaid maantee tasasust iseloomustavaid väärtusi, milledest tähtsaim on IRI (International Roughness Index) arv. IRI on rahvusvaheliselt heaks kiidetud sõidumugavust iseloomustav väärtus, mis arvutatakse standardse sõiduki kere vertikaalsuunaliste võngete summana teelõigule (meil 100 m) ning ta ühikuks on mm/m. Teekatte tasasus on seda parem, mida väiksem on IRI väärtus. IRI väärtust mõjutavad ebatasasused, mille lainepikkused on vahemikus 0,3-30 meetrit.

Graafikul 2.1. on toodud mõõdetud teekatte tasasuse väärtuste jagunemine põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteedel ning kõigil maanteedel kokku seisuga 01.01.2003 a.


Graafik 2.1. Teekatte tasasuse väärtuste jagunemine



Graafikult on näha, et umbes 1/3 põhimaanteedel on tasasuse osas väga heas seisukorras. See on ka loogiline, kuna viimaste aastate jooksul on üsna suures mahu nendel maanteedel teekatet uuendatud ja töövõtjad on aastate jooksul õppinud ehitama väga hea tasasusega teekatet. Tugi- ja kõrvalmaanteedel on tasasuse osas üsna sarnases olukorras.

Graafikul 2.2. on toodud viimase kolme aasta jooksul põhimaanteedel toimunud areng teekatte tasasuse mõõtmistulemuste jagunemise osas. Graafikutelt on selgelt näha, kuidas mõõdetud teekatte tasasuse väärtused on liikunud ühest klassist teise. Kui 2000 aasta lõpul oli 35 % mõõtmistulemustest vahemikus 2,5-3,5 mm/m (teekatte seisukord rahuldav), siis 2002 aasta lõpuks oli 32% mõõtmistulemustest vahemikus 0,5-1,5 mm/m (teekatte seisukord väga hea). Praeguse teekatete ehitus- ja remondipoliitika juures saab eeldada, et väga heas teekatte tasasuse seisukorra klassis olevate mõõtmistulemuste osa jätkab kasvamist.


Graafik 2.2. IRI väärtuste jagunemine 2000-2002 a.



Graafikul 2.3. on toodud teekatte tasasuse areng kattega riigimaanteedel ajavahemikul 1996 – 2002 a. Graafikult on näha, et viimase seitsme aasta jooksul on teekatte tasasus põhimaanteedel pidevalt paremaks muutunud (erandiks oli ainult 2001 aasta). 2003 aasta alguse seisuga on keskmine tasasus põhimaanteedel 2,90 mm/m. Kõrvalmaanteed keskmine tasasus on püsinud praktiliselt muutumatuna ja 2003 aasta alguse seisuga on keskmine tasasus 4,79 mm/m. Tugimaanteed osas on olukord teekatte tasasuse osas halvemaks muutunud (astmelisus muutumise osas on tingitud tasasuse 2 aastase intervalliga toimuvast mõõtmisest).

Eriti on teekatte tasasuse osas olukord halvemaks muutunud viimase 1-2 aasta jooksul ja 2003 aasta alguseks on keskmine tasasus tugimaanteedel 4,44 mm/m. Kõigil maanteedel kokku on keskmine tasasuse väärtus 2003 aasta alguseks 4,34 mm/m.

Graafik 2.3. Teekatte tasasuse areng riigimaanteedel





3. DEFJEKTIDE INVENTEERIMINE.

Teedevõrgul defektide määramise meetodiks on teekattel esinevate defektide inventeerimine. Süstemaatilist defektide inventeerimist maanteedel on tehtud 1994 aastast alates vastavalt teekattel esinevate defektide inventeerimise juhendile.

Inventeerimise käigus registreeritakse järgmised defektid:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| - põikpraod (tk), | PÕIKPR |
| - kitsad pikipraod (jm), | KPIKIPR |
| - laiad pikipraod (jm), | LPIKIPR |
| - kitsad vuugipraod (jm), | KVUUK |
| - laiad vuugipraod (jm), | LVUUK |
| - võrkpraod (m ²), | VÕRK |
| - augud (m ²), | AUK |
| - murenemine (m ²), | MUREN |
| - serva defektid (jm), | SERV |

Defektide inventeerimine toimub alates 1998 a. regionaalsel printsiibil. Defektid inventeeritakse visuaalselt ning inventeeritud defektid sisestatakse kohe töö käigus arvutisse, kasutades spetsiaalselt selleks tehtud tarkvara DIP 4.0. (maanteed katete defektide inventeerimise programm v. 4.0). Antud tarkvara on välja töötatud firma Kaldkriips OÜ poolt.

Tabel 3.1. Defektisummade piirväärtuste iseloomustus

Tee seisukord	ISELOOMUSTUS (defektid, sõidumugavus ning vajalikud meetmed)	DEFJEKTI-SUMMA, %
Väga hea	Teekate praktiliselt ilma defektideta. Võib esineda ainult üksikuid joonpragusid. Ei ole vaja midagi teha.	≤ 1
Hea	Defektideks põhiliselt erinevad joonpraod. Kohati esineb ka veidi võrkpragu. Vajalik laiemate pragude täitmine.	2 - 5
Rahuldav	Esineb joonpragu, võrkpragu ja kohati hakkab tekkima ka murenemine või on kergeid servadefekte. Tee kasutaja märkab defekte, kuid need ei mõjuta sõidutrajektoori ja kiirust. Suuremad defektid tuleb kõrvaldada.	6 - 9
Halb	Esineb laiu ja pikki joonpragusid, võrkpragu ja suuri servadefekte. Defektid mõjutavad sõidutrajektoori valikut. Defektid tuleb kõrvaldada.	10 - 19
Väga halb	Rohkesti võrkpragu ning lisaks ka murenemist või auke ja serva defekte. Defektid avaldavad mõju sõidutrajektoori valikule ja sõidukiirusele. Üksikuid defekte ei ole mõtet kõrvaldada, kogu kate tuleks uuendada.	≥ 20

Defektide inventeerimine teostatakse kevadel maapinna sulamise ajal aprilli-, mai- ning juunikuus, kuna siis on teekattel võimalikud esinevad defektid kõige paremini määratavad. Inventeeritavaks alaks on maantee liikluse alla jääv osa (sõidutee):

- markeeritud äärejoontega maanteedel inventeeritakse joonte vahele jääv teekate;



- äärejoonte puudumisel inventeeritakse kate alates 20 cm kauguselt kate servast.


Defektide alusel arvutatakse igale 100 meetrisele teelõigule n.n. defektide kogusumma DS, mis näitab protsentuaalselt vigastatud kate osa inventeeritud teekatte pinnast antud 100 m lõigul (TABEL-is 3.1. on toodud defektisummade piirväärtused vastavalt maantee seisukorra klassidele). Defektide kogusumma arvutamisel antakse igale defektitüübile oma kordaja, mis arvestab vastava defekti tõsidust. Defektisumma arvutamise valem on järgmine:

$$DS = (5 \times 0,5 \times P\ddot{O}IKPR + 0,5 \times KPIKIPR + 1,0 \times LPIKIPR + 0,1 \times KVUUK + 0,5 \times LVUUK + 1,0 \times V\ddot{O}RK + 1,0 \times AUK + 1,0 \times MUREN + 0,2 \times SERV) \times 100 / (SLAI \times 100 \text{ m}), \%$$

kus: SLAI - sõidutee laius, m.

Graafikul 3.1. on toodud defektisumma väärtuste jagunemine põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteedel ning kõigil maanteedel kokku seisuga 01.01.2003 a. Graafikult on näha, et defektide esinemise osas ei ole maanteedel suurt erinevust. Mõnevõrra rohkem esineb defekte tugimaanteedel.

Graafik 3.1. Defektisumma väärtuste jagunemine





Graafikul 3.2. on toodud teekattel esinevate defektide põhjal arvatud defektisumma areng kattega riigimaanteedel ajavahemikul 1998 – 2001 aasta ning võrdluseks on lisatud ajavahemikul 1995-2002 a. tehtud teekatte ehitus- ja remonditööde (kaasa arvatud korduspindamine) mahud (Maanteeregistri andmete põhjal). Graafikult on näha, et kuni 2001 aastani toimus pidev defektide lisandumine teekatetele. Aasta 2002 oli positiivne erand, kuna siis oli näha esimest korda defektide vähenemist teekatetel. Põhjus defektide vähenemisele on võrreldes eelmise 4 aastaga järsult



kasvanud ehitus- ja remonditööde ning eriti korduspindamise mahu kasvamine. Samas kui vaadata kõiki maanteid kokku ei ole defektide vähenemine siiski eriti suur (muutus 2001-2002 on 0,3%). Suurim vähenemine teekatte defektide osas on põhimaanteedel ja 2003 alguse seisuga on põhimaanteedel keskmine defektisumma 3,2%. Tugimaanteed on defektide osas kõige halvemas seisukorras ja keskmine defektisumma 2003 aasta alguses on 4,2%. Kõrvalmaanteedel keskmine defektisumma võrreldes 2001 aastaga praktiliselt muutunud ei ole ja keskmine defektisumma on 2003 alguses 3,7%. Kõigil maanteedel kokku on defektisumma võrreldes 2001 aastaga veidi vähenenud ja 2003 aasta alguses oli keskmine defektisumma 3,8%.

Graafik 3.2. Defektisumma areng riigimaanteedel





4. KANDEVÕIME MÕÕTMINE

2001 a. mõõdeti teekonstruktsiooni kandevõimet kõrvalmaanteedel, kus liiklussagedus on üle 500 auto/ööp ja teistel maanteedel, kui eelmised mõõtmistulemused olid vananenud (teekate on renoveeritud). Kandevõimet mõõtis AS Teede Tehnokeskuse PMS-grupp Taani firmast Dynatest Engineering A/S ostetud FWD tüüpi dünaamilisel koormamisel põhineva teekonstruktsiooni kandevõime mõõteseadmega.

Seadme põhiosadeks on langev raskus, koormusplaat ning jõu- ja vajumisandurid koos elektroonilise mõõteplokiga. Üheaegselt on kasutusel seitse vajumisandurit, millelt näitude kogumine ja töötlemine toimub mõõteploki ja sellega ühendatud arvuti abil vahetult mõõtmiskohal.

Mõõtmised teostatakse maantee kulgemise suunas teeosadel 100 m sammuga parempoolse rattajälje kohal. Mõõtmistega samaaegselt fikseeritakse ka teepinna ning teekatte temperatuur. Langeva raskuse suurus ja langemiskõrgus on valitud selline, et saavutatakse normveoauto rattapaarile vastav koormis 50 kN. Mõõtmistulemused on sisestatud teeregistri omadustabelisse O_FWD50. Mõõtmistulemuste põhjal on arvutatud maantee teeosa igale 100 m teda iseloomustav teekonstruktsiooni üldelastsusmoodul E_{mod} , Mpa.

Tabelis 4.1. on toodud teekatendi vähimad nõutavad elastsusmoodulid $E_{nõutav}$. Maantee kandevõime tagamiseks peab olema täidetud tingimus $E_{mod} > E_{nõutav}$.

Tabel 4.1. Katendi vähimad nõutavad elastsusmoodulid (MPa)

Tee klass	Katenditüüp	
	Püsikatend	Kergkatend
Kiirtee	260	-
I	240	200
II	220	180
III	180	160
IV	-	140
V	-	120
VI	-	120

Analüüsis kasutatud katendikonstruktsiooni elastsusmoodulid on arvutatud lähtudes hr. A. Aaviku 2003 a. kaitstud doktoritöös "Teekatendite tugevuse hindamise


metoodika alused Eesti teekatendite hoiu süsteemis (EPMS)” toodud põhimõtetest. Antud töös toodud lahendused võimaldavad viia aasta erinevatel kuupäevadel tehtud mõõtmised üle kevadisele, eeldatavalt katendikonstruktsiooni nõrgimale perioodile. Samuti võimaldavad töös leitud lahendused viia FWD mõõtmised üle 2001-52 metoodika alusel arvatud katendi üldiseks E-mooduliks järgmise valemi abil:

$$E_{eq2001-52} = C * E_{eq}^e * T^t * R^r * M_i * H_j ,$$

- kus: E_{eq} - katendi üldine E-moodul koormusplaadi all, MPa (arvutatud vastava valemiga);
 T - bituumensideainega töödeldud kihi keskmine temperatuur FWD-ga mõõtmise ajal, °C;
 R - 30 päeva summaarne sademete hulk enne FWD-ga mõõtmist, mm;
 C, e, t, r - empiirilised (leitavad) konstandid;
 M_i - tegur, mis arvestab konkreetset kuud, millal toimus FWD-ga mõõtmine ($i=4$... 10, aprill - oktoober);
 H_j - tegur, mis võtab arvesse mulde kõrguse FWD mõõtmispunktis ($j=<0,5m; 0,5-1m; >1m$).

Graafikul 4.1. on esitatud eelpool toodud metoodika alusel arvatud üldelastsusmooduli väärtuste jagunemine (seisuga 01.01.2003 a.) põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteedel ning kõigil maanteedel kokku. Graafikul toodud väärtustest on näha, et teekonstruktsioon on üldiselt kõige tugevam põhimaanteedel ja kõige nõrgem kõrvalmaanteedel.

Graafik 4.1. Elastsusmoodulite väärtuste jagunemine riigimaanteedel





5. ROOPA SÜGAVUSE MÕÕTMINE

2002 aastal toimus roopa sügavuse mõõtmine vastavalt Maanteeametiga kooskõlastatud mõõtmisplaanile. Antud plaani kohaselt teostati teekatte roopa sügavuse mõõtmised osadel põhimaanteedel ning tugi- ja kõrvalmaanteedel, kus aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus ületas 3000 autot/ööp. Roopa sügavust mõõtis AS Teede Tehnokeskuse PMS-grupp Soome firmas AL-Engineering valmistatud seadmega Roobas_Roadmaster. Roopa sügavust mõõdeti kaks korda (kevad ja sügisel) kõigil sõiduradadel ning kokku tehti mõõtmisi orienteeruvalt 6000 km.

Roobas_Roadmaster on 11 ultrahelianduril põhinev roopa sügavuse mõõteseade. Ta tööpõhimõte on analoogiline teiste rahvusvahelises kasutuses olevate seadmetega. Äärmiste andurite lugemitest moodustub mõõtmiste teostamisel n.ö. 0-tasapind ning teekatte põikprofiil mõõdetakse selle tasapinna ja teekatte vahel. Seadme töölaius

Tabel 5.1. Roopa sügavuse piirväärtuste iseloomustus


Tee seisukord	ISELOOMUSTUS (sõiduohutus ja mõju teedekasutajatele)	Roopa sügavuse piirid, mm
Väga hea	Teekattes roopad puuduvad.	< 5
Hea	Teekattes ei ole roopaid märgata ning nende sügavus ei avalda mõju teedekasutajatele.	5 – 10
Rahuldav	Teekattes olevad roopad on märgatavad. Vihmase ilmaga hakkab vesi roobastesse kogunema. Teekasutaja hakkab sõidutrajektoori valima. 1-3 aasta jooksul tuleks roopad kõrvaldada.	10 – 20
Halb	Teekattes on roopad selgelt eraldatavad ja nad hakkavad mõjutavad nii sõidutrajektoori kui ka –kiiruse valikut. Vihmase ilmaga koguneb palju vett roobastesse ja on oht sattuda akvaplaneerimisse (vesiliugu). Roopad tuleks kõrvaldada.	20 – 30
Väga halb	Teekattes on roopad selgelt eraldatavad ja nad mõjutavad nii sõidutrajektoori kui ka –kiiruse valikut. Roopad tekitavad vihmase ilmaga teekasutajatele liiklusohutliku olukorra. Roopad tuleb kohe kõrvaldada.	> 30

on muudetav vahemikus 260 – 320 cm vastavalt sõiduraja laiusele. Ka ultraheliandurite asukoht baaslatil on muudetav. Seadme töökiirus on 60 – 80 km/h ja andurid teostavad mõõtmisi umb. 100 korda sekundis. Nendest mõõtmistest arvutatakse keskmised väärtused ja sõltuvalt sõidukiirusest registreeritakse roopa sügavuse mõõtmistulemused iga 20 cm (80 km/h) tagant. Antud väärtuste põhjal arvutatakse vastava tarkvaraga sõltuvalt mõõtmisammust teelõigule järgmised roopa sügavust iseloomustavad väärtused:

- keskmine roopa sügavus paremas rattajäljes;
- keskmine roopa sügavus vasakus rattajäljes;
- keskmine roopa sügavus mõõtebaasi keskel;
- maksimaalne roopa sügavus paremas rattajäljes;
- maksimaalne roopa sügavus vasakus rattajäljes;
- maksimaalne roopa sügavus mõõtebaasi keskel.

Graafik 5.1. Roopa sügavuse väärtuste jagunemine riigimaanteedel


Mõõdetud roopa sügavuse väärtuste jagunemine seisuga 01.01.2003



Graafikul 5.1. on toodud põhimaanteedel mõõdetud roopa sügavuse väärtuste jagunemine 2003 a. alguse seisuga 4 mm sammuga. Selgelt on näha, et kõigil maanteedel on enamus mõõdetud roopa sügavuse väärtustest alla 13 mm, ehk roopa sügavus on väike.

Graafik 5.2. Roopa sügavuse jagunemine klassidesse põhimaanteedel 1999, 2001 ja 2002 a.

Mõõdetud roopa sügavus klasside kaupa põhimaanteedel 1999, 2001 ja 2002 a.



Võrreldes põhimaanteedel kolmel aastal (1999, 2001 ja 2002 a.) tehtud roopa sügavuse mõõtmistulemusi (graafik 5.2.) on näha, et perioodil 1999-2001 suurenes roopa sügavus jõudsasti. Samas on 2001-2002 aastate võrdlemisel näha, et roopa sügavuse mõõtmistulemuste jagunemises suurt erinevust ei ole. Kindlasti mõjutab seda 2002 a. järsult kasvanud teekatete ehitus- ja remonditööde maht (graafik 3.2.).



6. LISADES ESITATUD MÕÕTMISTULEMUSTE (TABELID, GRAAFIKUD JA TEEMAKAARDID) SELGITUSED.

Lisas 1 on toodud maakondade kattega riigimaanteede tasasuse ja defektisummade võrdlusgraafikud. Esimesel graafikul on toodud iga maakonna keskmised teekatte tasasuse väärtused eraldi põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteedel ning kõigil maanteedel kokku. Teisel graafikul on toodud teekatte tasasuse osas halvas või väga halvas seisukorras olevate teede maht. Kolmandal graafikul on toodud iga maakonna keskmised defektisumma väärtused eraldi põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteedel ning kõigil maanteedel kokku. Neljandal graafikul on toodud defektisumma osas halvas või väga halvas seisukorras olevate teede maht.

Lisas 2 on toodud iga maakonna kattega riigimaanteede tasasuse ja defektide olemi ning arengu kohta neli graafikut. Esimesel graafikul on näidatud mitu protsenti antud maakonna põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteede pikkustest kuulub vastavasse maantee tasasuse klassi (tasasuse klass vastavalt tabel 2.1.-le). Teisel graafikul on näidatud mitu protsenti antud maakonna põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteede pikkustest kuulub vastavasse defektisumma klassi (defektisumma klass vastavalt tabel 3.1.-le). Kolmandal graafikul on näidatud teekatte tasasuse arenemine maakonna riigimaanteedel aastatel 1998 - 2002. Neljandal graafikul on näidatud defektisumma arenemine maakonna riigimaanteedel aastatel 1998 - 2002.


Lisas 3 toodud tabelites on iga maakonna kohta esitatud kattega riigimaanteede ja nende teeosade kohta järgmised andmed:

- veerg 1 - maantee number
- veerg 2 - sõidutee kood
- veerg 3 - teeosa number
- veerg 4 - teeosa pikkus
- veerg 5 - keskmine IRI-arv
- veerg 6 - keskmine defektisumma
- veerg 7 - keskmine elastsusmoodul
- veerg 8 - keskmine roopa sügavus jäljes nr. 1
- veerg 9 - keskmine roopa sügavus jäljes nr. 2
- veerg 10 - keskmine roopa sügavus jäljes nr. 3
- veerg 11 - keskmine roopa sügavus jäljes nr. 4

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus m	IRI mm/m	DEFSUM %	Emod MPa	Roobas 1 jälg	Roobas 2 jälg	Roobas 3 jälg	Roobas 4 jälg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Tabelites on eraldi välja toodud teosade, sõiduteede (kui neid on kaks) ja maanteede katete seisukorra andmete keskmised väärtused.

Joonisel 6.1. on toodud selgitused roopa sügavuse mõõtmistulemuste esitamise kohta. Eraldi on näidatud ühe sõiduteega ja kahe sõiduteega maanteed.




Joonis 6.1. Roopa sügavuse mõõtmistulemuste esitamisel kasutatud jälgede numeratsiooni selgitus

Lisas 4 on toodud maanteede katete seisukorda kirjeldavad teemakaardid. Esimesel teemakaardil on toodud põhimaanteede tasetasus ja defektisumma (jagatuna kolme klassi). Teisel teemakaardil on toodud põhimaanteede roopa sügavus ja kandevõime (jagatuna kolme klassi). Kolmandal teemakaardil on toodud andmed teekatte tasetasuse ja defektisumma kohta tugimaanteedel. Neljandal teemakaardil on toodud andmed tugimaanteede roopa sügavuse ja kandevõime kohta.


Kõikide graafikutel, tabelites ja teemakaartidel toodud tulemuste arvutuste aluseks on üksikute 100 m teelõikude seisukorra andmete väärtused.

LISA 1. TASASUSE JA DEFECTIDE VÖRDLUS MAAKONDADES


Teekatte tasetasuse keskmised väärtused maakondades




Teekatte tasetasus halb või väga halb (IRI ≥ 4,2 mm/m)



Defektisummade keskmised väärtused maakondades



Defektisumma halb või väga halb (DS >=10)



Kattega maanteede seisukorra alusel koostatud teedevalitsuste/maakondade pingerida ning 2001-2002 a. võrdlus

TEEKATTE TASASUS


Maakond / Teedevalitsus	Koht 2001	Koht 2002	Muutus 2002 v. 2001	IRI, mm/m 2002
Viljandi	1	1	↔	3,77
Jõgeva	4	2	↑	3,82
Tartu	6	3	↑	4,02
Saare	2	4	↓	4,10
Järva	10	5	↑	4,13
Pärnu	12	6	↑	4,21
Valga	7	7	↔	4,22
Rapla	9	8	↑	4,26
Võru	5	9	↓	4,30
Harju	13	10	↑	4,35
Hiiu	3	11	↓	4,48
Lääne-Viru	14	12	↑	4,55
Lääne	8	13	↓	4,64
Põlva	11	14	↓	5,13
Ida-Viru	15	15	↔	5,14
Eesti kokku				4,34

TEEKATTE DEFECTISUMMA


Maakond / Teedevalitsus	Koht 2001	Koht 2002	Muutus 2002 v. 2001	DS, % 2002
Lääne-Viru	2	1	↑	1,86
Saare	1	2	↓	1,93
Valga	3	3	↔	2,67
Rapla	5	4	↑	2,85
Lääne	4	5	↓	3,14
Võru	7	6	↑	3,17
Jõgeva	9	7	↑	3,50
Hiiu	6	8	↓	3,77
Pärnu	13	9	↑	3,96
Viljandi	8	10	↓	4,17
Tartu	12	11	↑	4,22
Harju	10	12	↓	4,68
Järva	11	13	↓	5,17
Põlva	14	14	↔	5,58
Ida-Viru	15	15	↔	6,97
Eesti kokku				3,8

**LISA 2. TASASUSE JA DEFECTIDE OLEM NING ARENG
MAAKONDADES**


**TASASUS KLASSIDE JÄRGI
HARJU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI
HARJU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**TASASUSE ARENG HARJU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**DEFEKTISUMMA ARENG HARJU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**TASASUS KLASSIDE JÄRGI
HIIU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI
HIIU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**TASASUSE ARENG HIIU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**DEFEKTISUMMA ARENG HIIU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**TASASUS KLASSIDE JÄRGI
IDA-VIRU MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL**




**DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI
IDA-VIRU MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL**




**TASASUSE ARENG IDA-VIRU MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL
1998 - 2002 a.**




**DEFEKTISUMMA ARENG IDA-VIRU MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL
1998 - 2002 a.**




TASASUS KLASSIDE JÄRGI JÕGEVA MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL




DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI JÕGEVA MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL




TASASUSE ARENG JÕGEVA MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL 1998 - 2002 a.




DEFEKTISUMMA ARENG JÕGEVA MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL 1998 - 2002 a.




**TASASUS KLASSIDE JÄRGI
JÄRVA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI
JÄRVA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**TASASUSE ARENG JÄRVA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**DEFEKTISUMMA ARENG JÄRVA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**TASASUS KLASSIDE JÄRGI
LÄÄNE MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI
LÄÄNE MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**TASASUSE ARENG LÄÄNE MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**DEFEKTISUMMA ARENG LÄÄNE MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**TASASUS KLASSIDE JÄRGI
LÄÄNE-VIRU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI
LÄÄNE-VIRU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**TASASUSE ARENG LÄÄNE-VIRU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**DEFEKTISUMMA ARENG LÄÄNE-VIRU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**TASASUS KLASSIDE JÄRGI
PÕLVA MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL**




**DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI
PÕLVA MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL**




**TASASUSE ARENG PÕLVA MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL
1998 - 2002 a.**




**DEFEKTISUMMA ARENG PÕLVA MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL
1998 - 2002 a.**




**TASASUS KLASSIDE JÄRGI
PÄRNU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI
PÄRNU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**TASASUSE ARENG PÄRNU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**DEFEKTISUMMA ARENG PÄRNU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




TASASUS KLASSIDE JÄRGI RAPLA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL




DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI RAPLA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL




TASASUSE ARENG RAPLA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL 1998 - 2002 a.




DEFEKTISUMMA ARENG RAPLA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL 1998 - 2002 a.




**TASASUS KLASSIDE JÄRGI
SAARE MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI
SAARE MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**TASASUSE ARENG SAARE MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**DEFEKTISUMMA ARENG SAARE MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**TASASUS KLASSIDE JÄRGI
TARTU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI
TARTU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**TASASUSE ARENG TARTU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**DEFEKTISUMMA ARENG TARTU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**TASASUS KLASSIDE JÄRGI
VALGA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI
VALGA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL**




**TASASUSE ARENG VALGA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**DEFEKTISUMMA ARENG VALGA MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL
1998 - 2002 a.**




**TASASUS KLASSIDE JÄRGI
VILJANDI MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL**




**DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI
VILJANDI MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL**




**TASASUSE ARENG VILJANDI MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL
1998 - 2002 a.**




**DEFEKTISUMMA ARENG VILJANDI MAAKONNA RIIGIMAANTEDEL
1998 - 2002 a.**




TASASUS KLASSIDE JÄRGI VÕRU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL




DEFEKTISUMMA KLASSIDE JÄRGI VÕRU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL



TASASUSE ARENG VÕRU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL 1998 - 2002 a.



DEFEKTISUMMA ARENG VÕRU MAAKONNA RIIGIMAANTEEDEL 1998 - 2002 a.



LISA 3. MÕÕTMISTE TULEMUSED MAAKONNITI

Harju Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm				
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg	
TALLINN-NARVA											
1	1	2	8393	4,70	4	473	11	10	7	6	
		3	7654	3,86	2	353	7	11	6	6	
		4	10608	3,08	2	301	7	8	7	7	
		5	3249	2,46	2	331	8	9	6	6	
		6	4907	3,49	3	311	10	10	8	9	
		7	6850	3,33	2	290	9	9	8	7	
		8	6124	1,42	2	272	6	8	6	6	
		9	5476	1,58	3	248	7	8	7	6	
		1 Kokku		53261	3,13	3	318	8	9	7	7
		2	2	8393	6,25	6	316	10	10	8	7
			3	7654	4,23	4	261	9	9	9	7
			4	10608	3,05	6	362	9	11	7	7
			5	3249	2,98	6	365	9	11	6	6
			6	4907	2,80	5	337	7	10	6	6
			7	6850	2,20	3	304	7	9	6	7
			8	6124	2,55	4	357	7	8	7	7
			9	5456	3,93	5	260	9	9	7	8
		2 Kokku		53241	3,62	5	319	8	10	7	7
1 Kokku			106502	3,37	4	319	8	9	7	7	
TALLINN-TARTU-VÖRU-LUHAMAA											
2	1	2	6558	3,14	5	301	7	8	7	9	
		3	8624	2,15	1	322	6	11	7	7	
		4	4960	1,10	0		5	6	6	5	
		5	7239	3,63	6	445	7	7	7	7	
		6	8354	3,57	3	556	8	7	8	7	
		7	9470	1,16	0	491	7	6	6	7	
		1 Kokku		45205	2,46	2	430	7	8	7	7
		2	2	6558	2,98	4	426	8	10	7	8
			3	8624	1,95	2	351	6	8	7	7
			4	4960	4,20	10	466	10	10	10	10
		2 Kokku		20142	2,84	4	401	8	9	8	8
2 Kokku			65347	2,58	3	421	7	8	7	7	
TALLINN-PÄRNU-IKLA											
4		1	2	5278	1,13	0		3	3	3	3
			3	5381	1,02	0		3	3	3	3
			4	3473	1,10	0		3	3	3	3
			5	9527	1,38	1	500	7	7	7	7
			6	7481	1,32	0	437	10	10	9	9
	1 Kokku		31140	1,23	0	472	6	6	5	6	
	2		2	5278	0,94	0		3	3	3	3
			3	5381	1,09	0		3	3	3	3
			4	3473	1,22	0		3	3	3	3
	2 Kokku		14132	1,06	0		3	3	3	3	
4 Kokku			45272	1,18	0	472	5	5	5	5	
TALLINN-PALDISKI											
8	1		2	7197	4,33	3	302	11	10	9	9
			3	6710	4,41	2	307	10	9	10	9
			4	6749	3,07	2	466	7	9	8	7
			5	4034	1,76	4	264	6	6	7	6
			6	4376	1,61	6	242	7	6	7	8

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
		7	5356	1,57	1	263	7	7	7	7
8 Kokku			34422	3,04	3	317	8	8	8	8
ÄÄSMÄE-HAAPSALU-ROHUKÜLA										
9	1	2	6460	1,24	4	281	8	8	7	8
		3	10859	1,40	3	280	8	8	8	9
9 Kokku			17319	1,34	3	280	8	8	7	9
TALLINNA RINGTEE										
11	1	1	1606	3,78	2	440	7	7	8	6
		2	3239	3,49	2	432	8	8	7	7
		3	6250	3,42	3	401	7	7	7	7
		4	7370	3,24	5	378	7	7	7	7
		5	736	4,37	2	298	7	6	12	9
		6	4700	3,49	8	337	6	7	8	6
		7	6347	3,13	3	419	6	6	6	6
		8	3388	4,19	3	466	8	8	9	9
		9	4782	4,31	1	422	7	8	10	9
11 Kokku			38418	3,57	4	402	7	7	8	7
KOSE-JÄGALA										
12	1	1	2747	4,18	1	305				
		2	7251	5,66	1	237				
		3	5719	5,11	2	260				
		4	8436	5,78	4	247				
		5	4621	5,73	3	226				
		6	5006	4,57	2	209				
		7	2375	3,92	7	244				
12 Kokku			36155	5,23	3	243				
JÄGALA-KÄRAVETE										
13	1	1	3657	4,45	0	199	9	9	8	9
		2	6604	4,08	10	229	7	6	7	6
		3	9403	4,98	8	244	7	7	7	7
		4	10622	4,99	13	249	7	7	7	7
		5	6295	5,48	3	273	3	3	3	3
		6	4147	5,29	7	276				
13 Kokku			40728	4,90	8	247	7	7	7	7
KOSE-PURILA										
14	1	1	2374	4,32	2	196				
		2	8995	4,32	1	273				
		3	1796	3,27	0	178				
14 Kokku			13165	4,17	1	246				
TALLINN-RAPLA-TÜRI										
15	1	2	4024	2,56	5	267	10	9	10	10
		3	736	3,35	2	287	7	7	11	7
		4	6126	2,98	2	522	8	8	8	7
		5	8536	3,28	3	338	7	7	8	8
15 Kokku			19422	3,04	3	379	8	8	8	8
KEILA-HAAPSALU										
17	1	2	3375	3,80	2	352	8	9	9	9
		3	7562	2,71	3	332	6	7	6	7
		4	6760	3,95	2	299	5	5	4	5
		5	4333	4,67	21	249	3	3	3	3
		6	10004	5,17	9	220				

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
17 Kokku			32034	4,12	7	281	6	6	6	7
NIITVÄLJA-KULNA										
18	1	1	4736	4,05	4	368	6	6	8	10
18 Kokku			4736	4,05	4	368	6	6	8	10
LIIAPEKSI-LOKSA										
85	1	1	3023	3,84	6	438	6	7	6	6
		2	7976	4,30	4	354	6	6	7	6
		3	4492	4,99	2	368	7	7	7	7
85 Kokku			15491	4,41	4	374	7	7	7	7
KALLAVERE-ÜLGASE										
11101	1	2	2935	5,38	0	144				
11101 Kokku			2935	5,38	0	144				
MAARDU MÕISA TEE										
11102	1	1	3101	4,91	0					
11102 Kokku			3101	4,91	0					
MAARDU-RAASIKU										
11103	1	1	3800	6,83	0	215				
11103 Kokku			3800	6,83	0	215				
KIIU-SOODLA										
11105	1	1	1113	5,64	7					
		2	2900	1,15	0					
11105 Kokku			4013	2,39	2					
KUUSALU TEE										
11106	1	1	1935	5,84	3					
11106 Kokku			1935	5,84	3					
KAHALA TEE										
11107	1	1	500		10					
11107 Kokku			500		10					
VALGEJÕE TEE										
11108	1	1	4912	4,16	2					
11108 Kokku			4912	4,16	2					
KOSTIVERE TEE										
11109	1	1	2273	3,67	3					
11109 Kokku			2273	3,67	3					
NEHATU-LOO-LAGEDI										
11110	1	1	1475	5,15	4	289	7	8	9	7
		2	2429	7,04	4	246	7	8	7	8
11110 Kokku			3904	6,34	4	262	7	8	8	7
LAGEDI JAAMA TEE										
11111	1	1	805		10					
11111 Kokku			805		10					
LAGEDI-JÜRI										
11112	1	1	4711	6,63	0					
11112 Kokku			4711	6,63	0					
ASSAKU-TUHALA										
11113	1	1	1685	2,67	5					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
11113 Kokku			1685	2,67	5					
JÜRI-VAIDA										
11114	1	1	8471	3,75	5					
11114 Kokku			8471	3,75	5					
KURNA-TUHALA										
11115	1	1	3590	6,02	2	225				
		2	8750	4,53	2	223				
11115 Kokku			12340	4,96	2	223				
KANAMA-JÖGISOO										
11116	1	1	1118		22					
11116 Kokku			1118		22					
KOSE SANATOORIUMI TEE										
11122	1	1	2075	5,32	0					
11122 Kokku			2075	5,32	0					
KOSE-RAVILA-NÕMBRA										
11123	1	1	4000	4,64	4					
11123 Kokku			4000	4,64	4					
PERILA-JÄNEDA										
11125	1	1	10836	5,07	5	271				
		2	13283	3,51	2	269				
11125 Kokku			24119	4,21	4	270				
ALAVERE TEE										
11126	1	1	1251	10,14	6					
11126 Kokku			1251	10,14	6					
KEHRA SISSESÕIDU TEE										
11127	1	1	2998	5,05	0					
11127 Kokku			2998	5,05	0					
KEHRA JAAMA TEE										
11128	1	1	1228	7,32	6	210				
11128 Kokku			1228	7,32	6	210				
KEHRA TEE										
11129	1	1	3497	4,57	3	212				
11129 Kokku			3497	4,57	3	212				
ANIJA TEE										
11131	1	1	1668	3,79	12					
11131 Kokku			1668	3,79	12					
SOODLA-KEHRA										
11132	1	1	6078	4,20	1	201				
11132 Kokku			6078	4,20	1	201				
SOODLA TEE										
11133	1	1	927	6,79	3					
11133 Kokku			927	6,79	3					
RAUDOJA-VIKIPALU-KEHRA										
11134	1	1	1266	4,50	3	204				
11134 Kokku			1266	4,50	3	204				
NELIJÄRVE PUHKEBAASI TEE										

Harju MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
11135	1	1	400		32					
11135 Kokku			400		32					
ALAVERE RING										
11136	1	1	848	5,02	25					
11136 Kokku			848	5,02	25					
ALAVERE - VOOSE										
11137	1	1	300		32					
11137 Kokku			300		32					
OJASOO-ARDU										
11141	1	1	500		0					
11141 Kokku			500		0					
TÖDVA - NABALA										
11151	1	1	700		2					
11151 Kokku			700		2					
KIRDALU-KIISA										
11152	1	1	5005	5,25	9	215				
11152 Kokku			5005	5,25	9	215				
KIRDALU TEE										
11153	1	1	2025	5,83	3					
11153 Kokku			2025	5,83	3					
TAGADI-KURTNA										
11154	1	1	3745	6,73	9					
11154 Kokku			3745	6,73	9					
VAIDA ASULA TEE										
11155	1	1	1479	5,86	7					
11155 Kokku			1479	5,86	7					
INNU-SAARE										
11156	1	1	2029	5,83	15					
11156 Kokku			2029	5,83	15					
JÄÄTMEHOIDLA TEE										
11159	1	1	823	4,43	9					
11159 Kokku			823	4,43	9					
RUILA-LAITSE										
11161	1	1	5813	6,06	9	249				
11161 Kokku			5813	6,06	9	249				
RIISIPERE-VARDI										
11162	1	1	6610	6,63	0	237				
11162 Kokku			6610	6,63	0	237				
RIISIPERE JAAMA TEE										
11164	1	1	320		6					
11164 Kokku			320		6					
TURBA-LEHETU										
11166	1	1	5129	6,87	13	184				
11166 Kokku			5129	6,87	13	184				
LEHETU-NURME										
11168	1	1	6191	5,44	5					

Harju MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
11168 Kokku			6191	5,44	5					
ELLAMAA JAAMA TEE										
11169	1	1	888	4,87	26					
11169 Kokku			888	4,87	26					
VASALEMMA KARJÄÄRI TEE										
11172	1	1	1407	5,07	1					
11172 Kokku			1407	5,07	1					
VASALEMMA JAAMA TEE										
11173	1	1	1403	6,09	8					
11173 Kokku			1403	6,09	8					
PALDISKI-PADISE										
11174	1	1	4700	3,31	3					
		2	465		29					
11174 Kokku			5165	3,31	5					
PADISE-KURKSE-HARJU=RISTI										
11176	1	2	532		46					
11176 Kokku			532		46					
ÄMARI TEE										
11178	1	1	3255	2,74	5	310				
11178 Kokku			3255	2,74	5	310				
LÕUNASADAMA TEE										
11180	1	1	677		0					
11180 Kokku			677		0					
LAOKÜLA TEE										
11181	1	1	845		0					
11181 Kokku			845		0					
JÄRVEOTSA TEE										
11182	1	1	1056	4,00	8					
11182 Kokku			1056	4,00	8					
ALLIKU - LAAGRI - HÜÜRU										
11184	1	1	600		35					
11184 Kokku			600		35					
HÜÜRU - ALLIKU										
11185	1	1	575		5					
11185 Kokku			575		5					
TUTERMAA - VANAMÕISA										
11186	1	1	498		2					
11186 Kokku			498		2					
KUMNA TEE										
11188	1	1	2616	4,17	0					
11188 Kokku			2616	4,17	0					
HARKU-RANNAMÕISA										
11191	1	1	5913	4,94	0	325				
11191 Kokku			5913	4,94	0	325				
HÜÜRU-SAUE										
11192	1	1	2321	7,05	0					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
11192 Kokku			2321	7,05	0					
KUMNA-VÄÄNA										
11193	1	1	8455	6,54	1					
11193 Kokku			8455	6,54	1					
KARJAKÜLA TEE										
11194	1	1	2500	5,47	15					
11194 Kokku			2500	5,47	15					
KEILA-KEILA=JOA										
11195	1	1	9052	5,68	4	258				
11195 Kokku			9052	5,68	4	258				
KLOOGA JAAMA TEE										
11196	1	1	2500	7,94	0					
11196 Kokku			2500	7,94	0					
KLOOGARANNA TEE										
11197	1	1	1037	5,41	5					
11197 Kokku			1037	5,41	5					
KLOOGA TEE										
11198	1	1	1854	11,36	5					
11198 Kokku			1854	11,36	5					
PÖLLKÜLA-MADISE										
11199	1	1	8677	5,30	1					
11199 Kokku			8677	5,30	1					
VAIDA-URGE										
11202	1	1	4765	6,63	2					
		2	2800	5,22	5					
		3	300		4					
11202 Kokku			7865	6,14	3					
KOLU-TAMMIKU										
11203	1	1	7086	4,40	0	286				
11203 Kokku			7086	4,40	0	286				
KOLU-HABAJA										
11204	1	1	700	6,16	0					
11204 Kokku			700	6,16	0					
KUIVAJÕE-KOSE-UUEMÕISA										
11205	1	1	2004	6,42	2	266				
11205 Kokku			2004	6,42	2	266				
VARDJA-RAVILA										
11206	1	1	3157	4,90	8					
11206 Kokku			3157	4,90	8					
PAUNKÜLA - VETLA										
11207	1	1	1300		0					
11207 Kokku			1300		0					
PAUNKÜLA-KIRUVERE-ARDU										
11208	1	1	4650	7,24	1					
11208 Kokku			4650	7,24	1					
KERNU-KOHILA										

Harju MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
11220	1	1	4684	5,18	4	283				
11220 Kokku			4684	5,18	4	283				
HARJU=RISTI-RIGULDI-NIGULA										
11230	1	1	8861	3,96	2	252				
		2	2600	3,67	1	247				
11230 Kokku			11461	3,89	2	251				
TÖDVA-HAGERI										
11240	1	1	8017	5,73	6	213				
11240 Kokku			8017	5,73	6	213				
KASEMETSА-KIISA										
11241	1	1	2800	6,99	0	170				
11241 Kokku			2800	6,99	0	170				
KASEMETSА TEE										
11242	1	1	2600	4,37	2					
11242 Kokku			2600	4,37	2					
KIISA JAAMA TEE										
11243	1	1	573		27					
11243 Kokku			573		27					
KIISA-MAIDLA										
11244	1	1	900	3,96	33					
11244 Kokku			900	3,96	33					
KIISA-KOHILA										
11245	1	1	574	5,71	5					
11245 Kokku			574	5,71	5					
ÄÄSMÄE-HAGERI										
11247	1	1	700		0					
11247 Kokku			700		0					
VIIMSI-RANDVERE										
11250	1	1	10996	7,58	7	183				
11250 Kokku			10996	7,58	7	183				
VIIMSI-ROHUNEEME										
11251	1	1	7382	1,96	2	199				
11251 Kokku			7382	1,96	2	199				
LEPPNEEME TEE										
11252	1	1	3170	8,61	19	132				
11252 Kokku			3170	8,61	19	132				
LEPPNEEME SADAMA TEE										
11253	1	1	376		4					
11253 Kokku			376		4					
MUUGA TEE										
11254	1	1	2585	8,40	2					
11254 Kokku			2585	8,40	2					
JÕELÄHTME-KEMBA										
11260	1	1	4124	5,33	0					
		2	8564	4,57	3					
		3	7345	4,65	1					

Harju MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
		4	1621	6,18	1					
		5	1200	7,73	0					
11260 Kokku			22854	4,99	1					
RUU-IHASALU										
11262	1	1	11287	8,05	5					
11262 Kokku			11287	8,05	5					
KABERLA-KABERNEEME										
11263	1	1	6544	4,60	2					
11263 Kokku			6544	4,60	2					
VALKLA-HAAPSE										
11265	1	1	1900	8,93	16					
11265 Kokku			1900	8,93	16					
KIIU-KABERNEEME										
11266	1	1	5783	6,78	1					
11266 Kokku			5783	6,78	1					
KUUSALU-VALKLA										
11267	1	1	3705	3,18	0					
11267 Kokku			3705	3,18	0					
KOLGA-PEDASPEA										
11268	1	1	1567	5,65	1					
		2	766		12					
11268 Kokku			2333	5,65	4					
KUUSALU-LEESI										
11270	1	1	10427	3,94	1					
		2	11653	4,32	0					
11270 Kokku			22080	4,14	1					
LOKSA-VIINISTU										
11280	1	1	7100	4,71	1					
11280 Kokku			7100	4,71	1					
KOTKA-VALGEJÕE										
11281	1	1	3268	5,52	0					
11281 Kokku			3268	5,52	0					
KEMBA-KOLGAKÜLA										
11282	1	1	4300	3,86	3					
11282 Kokku			4300	3,86	3					
LOKSA-HARA										
11283	1	1	7918	7,38	0					
11283 Kokku			7918	7,38	0					
MERE TEE										
11284	1	1	1340	4,85	5					
11284 Kokku			1340	4,85	5					
LOKSA-PÄRISPEA										
11285	1	1	7900	5,74	5					
11285 Kokku			7900	5,74	5					
KASISPEA-ILUMÄE										
11286	1	1	3234	7,52	1					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
11286 Kokku			3234	7,52	1					
ULLIALLIKA-KOLGA										
11288	1	1	2120	4,02	7					
11288 Kokku			2120	4,02	7					
TALLINN-LAGEDI										
11290	1	2	3516	4,82	0	227				
11290 Kokku			3516	4,82	0	227				
LAGEDI-ARUKÜLA-PENINGI										
11300	1	1	4873	4,54	7	253				
		2	8180	4,60	5	276				
11300 Kokku			13053	4,58	6	267				
LAGEDI TEE										
11301	1	1	1004		12					
11301 Kokku			1004		12					
LAGEDI-KOSTIVERE										
11302	1	1	9577	5,66	0	219				
11302 Kokku			9577	5,66	0	219				
JÜRI-ARUKÜLA										
11303	1	1	8346	5,53	7	225				
11303 Kokku			8346	5,53	7	225				
ARUKÜLA-KOSTIVERE										
11304	1	1	4915	4,06	5					
11304 Kokku			4915	4,06	5					
KOSTIVERE TEE										
11307	1	1	1320	6,05	4					
11307 Kokku			1320	6,05	4					
ARUVALLA-JÄGALA										
11310	1	1	2572	4,43	3	245				
		2	8448	5,14	4	287				
		3	5789	5,43	7	212				
		4	6130	5,06	3	225				
11310 Kokku			22939	5,11	4	247				
RAASIKU KAUBAJAAMA TEE										
11312	1	1	284		3					
11312 Kokku			284		3					
RAASIKU HAIGLA TEE										
11314	1	1	490		2					
11314 Kokku			490		2					
RAASIKU-ANIJA										
11315	1	1	5900	3,67	1					
11315 Kokku			5900	3,67	1					
RAASIKU JAAMA TEE										
11316	1	1	1808	6,68	0					
11316 Kokku			1808	6,68	0					
RAASIKU ELEKTRI TEE										
11317	1	1	1690	5,73	0					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
11317 Kokku			1690	5,73	0					
RAASIKU MP TEE										
11318	1	2	376		1					
11318 Kokku			376		1					
JÄRVEKÜLA-ASSAKU										
11330	1	2	5182	4,39	4					
11330 Kokku			5182	4,39	4					
JÜRI BENSIINIJAAMA TEE										
11332	1	1	664	3,37	0					
		2	266		0					
11332 Kokku			930	3,37	0					
VESKI TEE										
11333	1	1	839	2,77	9					
11333 Kokku			839	2,77	9					
TALLINN-SAKU-LAAGRI										
11340	1	2	8646	4,39	11	339	9	9	8	10
		3	3012	4,75	0	324	10	8	8	8
		4	4000	5,64	0	281	9	9	10	10
11340 Kokku			15658	4,78	6	321	9	9	9	9
SAKU JAAMA TEE										
11341	1	1	435		14					
11341 Kokku			435		14					
SAKU-TÕDVA										
11342	1	1	7380	5,06	2	245				
11342 Kokku			7380	5,06	2	245				
RAHULA-SAKU										
11345	1	1	992	8,85	24					
11345 Kokku			992	8,85	24					
RIISIPERE-KERNU										
11360	1	1	3373	5,00	1					
11360 Kokku			3373	5,00	1					
NISSI ASULA TEE										
11362	1	1	970	9,78	2					
11362 Kokku			970	9,78	2					
KEILA-ÄÄSMÄE										
11370	1	2	8055	4,62	17	379				
11370 Kokku			8055	4,62	17	379				
RIISIPERE-VASALEMMA										
11380	1	1	925		9					
		2	4728	4,40	18					
11380 Kokku			5653	4,40	16					
MUNALASKME-LAITSE										
11381	1	1	8399	5,19	18					
11381 Kokku			8399	5,19	18					
LAITSE KOOPERATIIVIDE TEE										
11382	1	1	2400	5,31	29					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
11382 Kokku			2400	5,31	29					
METSAVAHI TEE										
11389	1	1	400		2					
11389 Kokku			400		2					
TALLINN-RANNAMÕISA-KLOOGARANNA										
11390	1	2	6692	1,77	1	317	6	6	6	6
		3	7670	2,16	2	302	7	7	7	7
		4	9233	3,88	12	267	8	7	8	8
		5	5973	4,36	11	259	3	3	3	3
		6	4648	4,30	6	233				
11390 Kokku			34216	3,22	7	275	7	7	7	7
SUURUPI TEE										
11391	1	1	1767		27					
		2	1453		20					
		3	2900		74					
11391 Kokku			6120		48					
RANNAMÕISA SISETEED										
11392	1	1	4705	5,81	0	173				
11392 Kokku			4705	5,81	0	173				
VÄÄNA-JÕESUU SUVELAAGRI TEE										
11393	1	1	949		31					
11393 Kokku			949		31					
KEILA - JOA SISETEED										
11394	1	1	784		7					
11394 Kokku			784		7					
LAULASMAA-LOHUSALU										
11395	1	1	3756	5,42	1	212				
11395 Kokku			3756	5,42	1	212				
LOHUSALU PUHKEKODU TEE										
11396	1	1	733		4					
11396 Kokku			733		4					
KLOOGA KOOPERATIIVIDE TEE										
11397	1	1	1790	6,59	15					
11397 Kokku			1790	6,59	15					
KLOOGARANNA MERE TEE										
11398	1	1	1090	8,08	6					
11398 Kokku			1090	8,08	6					
KLOOGA SUVILA TEE										
11399	1	1	1148	9,26	16					
11399 Kokku			1148	9,26	16					
LAAGRI-HARKU										
11401	1	1	6279	4,84	14	275				
11401 Kokku			6279	4,84	14	275				
ÄASMÄE TEE										
11402	1	1	1094	6,46	4					
11402 Kokku			1094	6,46	4					
ÄASMÄE MÕISA TEE										

Harju MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
11403	1	1	1536	6,01	2					
11403 Kokku			1536	6,01	2					
ÄÄSMÄE-KERNU										
11406	1	1	10157	5,27	21					
11406 Kokku			10157	5,27	21					
KIIA-VÄÄNA-VITI										
11410	1	1	10156	4,31	10	283				
		2	3441	3,07	5	308				
11410 Kokku			13597	4,00	8	289				
VÄÄNA-KEILA=JOA										
11411	1	1	6464	3,12	7	262				
11411 Kokku			6464	3,12	7	262				
LIIKVA-RANNAMÕISA										
11412	1	1	5174	6,22	4					
11412 Kokku			5174	6,22	4					
RANNA TEE										
11413	1	1	1049	6,58	25					
11413 Kokku			1049	6,58	25					
VÕSU-KOTKA										
17210	1	2	6319	6,63	1	157				
17210 Kokku			6319	6,63	1	157				

Hiiu Maakond

Mnt.nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa, %	Emod, MPa
HELTERMAA-KÄRDLA-LUIDJA						
80	1	1	6900	2,38	0	325
		2	9645	2,90	0	282
		3	8500	2,00	1	242
		4	8250	4,95	18	234
		5	8605	4,73	13	240
		6	8310	4,26	0	273
80 Kokku			50210	3,55	5	264
KÄRDLA-KÄINA						
81	1	1	9225	5,07	2	281
		2	8465	4,39	4	182
		3	4010	4,73	1	204
81 Kokku			21700	4,74	2	230
LEHTMA SADAMA TEE						
82	1	1	6980	5,29	6	206
82 Kokku			6980	5,29	6	206
SUUREMÕISA-EMMASTE						
83	1	1	9700	4,38	2	267
		2	7665	4,60	4	281
		3	7345	4,45	1	277
		4	6440	4,90	2	312
83 Kokku			31150	4,56	2	283
EMMASTE-LUIDJA						
84	1	1	9080	5,29	4	235
		2	5300	6,66	4	159
		3	12070	2,35	0	186
		4	3490	3,31	1	202
84 Kokku			29940	4,11	2	198
HELTERMAA-SARVE-ARUKÜLA						
12101	1	1	2300	3,54	0	
12101 Kokku			2300	3,54	0	
HILLESTE-HELLAMAA						
12102	1	1	100		0	
		2	1660	6,54	1	
12102 Kokku			1760	6,54	1	
SUUREMÕISA TEE						
12103	1	1	1395	5,40	21	
12103 Kokku			1395	5,40	21	
TEMPA-SUURSADAM						
12104	1	1	6580	4,10	6	
12104 Kokku			6580	4,10	6	
HELLAMAA-TAMMELA						
12105	1	2	715	4,42	6	
12105 Kokku			715	4,42	6	
PARTSI-KURI						
12106	1	1	3040	3,95	5	

Mnt.nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa, %	Emod, MPa
12106 Kokku			3040	3,95	5	
PARTSI KARJÄÄRI TEE						
12107	1	1	1395	5,17	4	
12107 Kokku			1395	5,17	4	
PALADE-KÖLUNÕMME						
12108	1	1	3000	3,79	0	
12108 Kokku			3000	3,79	0	
PALADE-TUBALA						
12109	1	1	2130	3,98	1	
12109 Kokku			2130	3,98	1	
LENNUJAAMA TEE						
12110	1	1	2290	4,35	0	
12110 Kokku			2290	4,35	0	
REHEMÄE TEE						
12111	1	1	2355	4,56	2	321
12111 Kokku			2355	4,56	2	321
KIDASTE KÜLA TEE						
12112	1	1	445		4	
12112 Kokku			445		4	
TAHKUNA MAJAKA TEE						
12113	1	1	2900	4,71	1	
12113 Kokku			2900	4,71	1	
KÕRGESSAARE-HÜTI-PUSKI						
12115	1	1	4000	5,46	19	
		2	1000	4,03	19	
12115 Kokku			5000	5,20	19	
KÕRGESSAARE SADAMA TEE						
12116	1	1	2115	5,49	7	
12116 Kokku			2115	5,49	7	
JÕERANNA-KÕRGESSAARE						
12117	1	1	2155	5,12	5	
12117 Kokku			2155	5,12	5	
NÕMBA-SILDE						
12118	1	1	100		2	
		2	730		45	
12118 Kokku			830		40	
NÕMBA-VILIVALLA						
12119	1	1	100		3	
12119 Kokku			100		3	
KÄINA-KOLGA-RISTIVÄLJA						
12120	1	1	6990	4,92	1	
12120 Kokku			6990	4,92	1	
ALLIKA-VAEMLA						
12121			360		1	
12121 Kokku			360		1	
SUUREMÕISA-SALINÕMME						

Mnt.nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa, %	Emod, MPa
12122	1	1	5060	4,39	1	
12122 Kokku			5060	4,39	1	
VAEMLA-KASSARI-LUGUSE						
12123	1	1	5800	5,94	3	206
		2	7600	5,01	1	192
12123 Kokku			13400	5,41	2	198
SÄÄRE TIRBI TEE						
12124	1	1	2000	5,78	2	
12124 Kokku			2000	5,78	2	
KÄINA-ÜHTRI-AADMA-KURISTE						
12126	1	1	6430	4,89	4	
		2	5800	4,96	4	
12126 Kokku			12230	4,92	4	
LUGUSE-AADMA						
12128	1	1	4155	4,56	8	
12128 Kokku			4155	4,56	8	
VALGU-LELU-LEEMETI						
12129	1	1	3800	5,23	3	
		2	730	6,08	1	
12129 Kokku			4530	5,36	2	
HARJU-LEISU						
12131	1	1	1785	3,57	11	
12131 Kokku			1785	3,57	11	
EMMASTE-TOHVRI						
12132	1	1	7964	3,89	1	203
12132 Kokku			7964	3,89	1	203
METSALAUKA-VIIRI						
12133	1	1	2060	3,87	1	
12133 Kokku			2060	3,87	1	
KÄINA-HÜTI						
12135	1	1	6780	5,32	0	
12135 Kokku			6780	5,32	0	
PUSKI-KÕPU-RISTNA						
12136	1	1	6100	3,65	9	
		2	4300	8,06	10	
12136 Kokku			10400	5,47	9	
LUIDJA-PÄRNAKU						
12137	1	1	260		1	
12137 Kokku			260		1	
MÄRJAKAASI-KIDUSPE-KÕPU						
12138	1	1	1300	4,13	0	
12138 Kokku			1300	4,13	0	
KÕPU MAJAKA TEE						
12139	1	1	1640	4,09	0	
12139 Kokku			1640	4,09	0	
MÕISA-LEPIKU						
12143	1	1	2790	5,02	0	

Hiiu MK

Mnt.nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa, %	Emod, MPa
12143 Kokku			2790	5,02	0	
KANALA-LUNDI-MÕISA						
12145	1	1	250		0	
12145 Kokku			250		0	
VANA JAUSA TEE						
12146	1	1	120		2	
12146 Kokku			120		2	
MOOSTRE TEE						
12151	1	1	815	5,29	0	
12151 Kokku			815	5,29	0	
NÕMME TEE						
12154	1	1	1185	7,12	5	
12154 Kokku			1185	7,12	5	
KÄRDLA-HAUSMA-LENNUJAAM						
12165	1	1	1700	4,31	0	
12165 Kokku			1700	4,31	0	

Ida-Viru Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
TALLINN-NARVA										
1	1	31	8736	2,03	7	364	8	6	6	6
		32	8845	2,33	11	276	9	6	6	7
		33	7528	1,63	2	422	5	5	5	5
		34	10790	2,08	3	268	5	5	5	5
		35	9596	4,76	14	321	15	12	12	14
		36	4428	5,22	22	308	16	11	10	13
		37	11222	5,19	19	303	14	11	11	13
		38	9141	4,43	18	326	13	10	12	12
		39	9024	3,97	11	320	12	10	12	12
		40	5265	4,65	16	364	12	10	11	12
1 Kokku			84575	3,55	12	324	11	8	9	10
JÕHVI-TARTU-VALGA										
3	1	2	10876	2,78	7	311	10	6	4	5
		3	8031	2,58	8	384	8	4	4	4
		4	8863	4,19	0	322	8	7	7	6
		5	7417	3,43	1	313	11	11	14	15
		6	11690	1,84	1	289	15	14	7	14
		7	6090	4,25	1	240	16	17	19	14
		8	5902	3,97	0	281	17	21	16	16
		9	7014	4,45	1	265	12	21	9	14
3 Kokku			65883	3,28	2	304	12	12	9	10
RAKVERE-LUIGE										
21	1	11	10500	5,55	0	175				
		12	2456	4,82	0	191				
		13	5211	5,72	0	155				
21 Kokku			18167	5,50	0	171				
JÕHVI-VASKNARVA										
32	1	1	8136	4,34	17	260				
		2	8826	6,28	0	187				
		3	9918	6,52	0	193				
		4	9778	6,54	0	172				
		5	1700	6,15	0	166				
		6	805	9,57	28					
32 Kokku			39163	6,06	4	199				
JÕHVI-KOSE										
33	1	2	1927	3,99	15	300				
33 Kokku			1927	3,99	15	300				
KIVIÖLI-VARJA										
34	1	1	8706	3,67	4	223				
34 Kokku			8706	3,67	4	223				
IISAKU-TUDULINNA-AVINURME										
35	1	1	6499	6,34	0	170				
		2	10139	7,47	2	192				
		3	10666	7,39	3	165				
		4	6216	2,68	4	293				
35 Kokku			33520	6,34	2	198				
RAKVERE-RANNAPUNGERJA										
88	1	12	738	5,88	46	227				

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
		14	2100	6,42	0	172				
88 Kokku			2838	6,29	13	186				
NARVA - NARVA-JÖESUU - HIIEMETSA										
91	1	1	7253	5,12	5	201				
91 Kokku			7253	5,12	5	201				
JÕHVI-EREDA										
13101	1	1	9201	4,23	1	284				
13101 Kokku			9201	4,23	1	284				
AHTME-RAUSVERE										
13102	1	2	2635	5,28	27	193				
13102 Kokku			2635	5,28	27	193				
LÜGANUSE-OANDU-TUDU										
13103	1	1	12188	6,34	4	165				
		2	100		0	164				
13103 Kokku			12288	6,34	4	165				
RANNU-ASERI										
13104	1	1	2407	7,03	14	209				
13104 Kokku			2407	7,03	14	209				
KÕRVE-TOILA										
13105	1	1	5531	5,22	3	237				
13105 Kokku			5531	5,22	3	237				
SILLAMÄE-VIIVIKONNA										
13106	1	1	9060	6,32	0	241				
13106 Kokku			9060	6,32	0	241				
MÜDIKÜLA-SIRGALA										
13107	1	1	5305	4,78	12	272				
13107 Kokku			5305	4,78	12	272				
NARVA-MUSTAJÕE										
13109	1	2	11013	4,82	0	477				
		3	5737	4,53	0	449				
13109 Kokku			16750	4,72	0	467				
VÄIKE=PUNGERJA-"ESTONIA" KAEVANDUS										
13110	1	1	2791	7,28	42	235				
13110 Kokku			2791	7,28	42	235				
KAUKSI-VASKNARVA										
13111	1	1	3797	5,53	5					
		2	8886	7,52	2					
		3	4500	5,65	14					
13111 Kokku			17183	6,59	6					
IISAKU-ALAJÕE										
13112	1	1	10649	4,93	0					
13112 Kokku			10649	4,93	0					
KOUGU-KALVI										
13113	1	1	600		7					
13113 Kokku			600		7					
KALMA-MUSTVEE										
13114	1	1	2620	4,78	30	201				

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
		2	2180	4,80	16	250				
13114 Kokku			4800	4,79	24	223				
KOHTLA-KOHTLA=NÖMME										
13115	1	1	3346	6,04	17	231				
13115 Kokku			3346	6,04	17	231				
VANAKÜLA-KOHTLA JAAM										
13116	1	1	2000	4,90	4					
13116 Kokku			2000	4,90	4					
PURTSE-LÜGANUSE										
13118	1	1	5080	5,62	2					
13118 Kokku			5080	5,62	2					
PURTSE-HIIE										
13119	1	1	3000	6,37	14					
13119 Kokku			3000	6,37	14					
VOOREPERE-SAKA										
13121	1	1	1200	6,72	11					
13121 Kokku			1200	6,72	11					
AA-HOOLDEKODU										
13123	1	1	785	7,27	15					
13123 Kokku			785	7,27	15					
KIVIÖLI-MAIDLA										
13124	1	1	3575	5,83	15	234				
13124 Kokku			3575	5,83	15	234				
MAIDLA-HIRMUSE										
13125	1	1	900	5,14	9					
13125 Kokku			900	5,14	9					
KOHTLA=JÄRVE-MÄETAGUSE										
13126	1	2	6743	5,20	0	230				
		3	7596	5,00	0	255				
		4	7423	3,16	1	217				
13126 Kokku			21762	4,43	0	234				
SONDA-OANDU										
13127	1	1	900	4,63	1					
13127 Kokku			900	4,63	1					
SAVALA-ARVILA										
13129	1	1	1900	7,18	0					
13129 Kokku			1900	7,18	0					
SONDA TEE										
13131	1	1	988	7,98	5					
13131 Kokku			988	7,98	5					
KÕRKKÜLA-ERRA										
13132	1	1	5719	6,73	10					
13132 Kokku			5719	6,73	10					
SAKA-ONTIKA-TOILA										
13133	1	1	3628	6,23	31					
		2	7905	6,88	32					
13133 Kokku			11533	6,68	32					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
KUKRUSE-TAMMIKU										
13134	1	1	8072	4,96	16	195				
13134 Kokku			8072	4,96	16	195				
PAGARI-ILLUKA										
13135	1	1	2172	6,24	0					
13135 Kokku			2172	6,24	0					
JÕHVI-UIKALA										
13136	1	1	2600	6,92	38					
13136 Kokku			2600	6,92	38					
JÄRVE-ONTIKA										
13137	1	1	2222	5,51	14					
13137 Kokku			2222	5,51	14					
LAGEDI-ORU										
13138	1	1	1640	5,73	0	231				
13138 Kokku			1640	5,73	0	231				
LAGEDI-PÜHAJÕE										
13139	1	1	2472	5,04	2					
13139 Kokku			2472	5,04	2					
TOILA KOOLI TEE										
13140	1	1	1152	6,29	16					
13140 Kokku			1152	6,29	16					
SILLAMÄE-VAIVARA										
13141	1	1	1375		19					
13141 Kokku			1375		19					
MOTOTREKI TEE										
13142	1	1	1850	5,17	19					
13142 Kokku			1850	5,17	19					
VAIVARA JAAMA TEE										
13143	1	1	463		0					
13143 Kokku			463		0					
SILLAMÄE-SINIMÄE										
13144	1	1	5765	6,85	22					
13144 Kokku			5765	6,85	22					
PEETERRISTI-KUDRUKÜLA										
13147	1	1	5116	6,86	0					
13147 Kokku			5116	6,86	0					
NARVA-ARUMÄE										
13148	1	1	4300	4,90	17					
13148 Kokku			4300	4,90	17					
LAPIOTSA-SOLDINA										
13149	1	1	3475	5,03	19					
13149 Kokku			3475	5,03	19					
JÕUGA-RAUDI										
13150	1	1	12853	5,59	0					
13150 Kokku			12853	5,59	0					
SÄLLIKU-KURU										
13152	1	1	6637	5,74	5					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
13152 Kokku			6637	5,74	5					
KAUKSI-KURU										
13153	1	1	3906	5,80	2	214				
13153 Kokku			3906	5,80	2	214				
IISAKU-VARESMETSA										
13154	1	1	1000		2					
13154 Kokku			1000		2					
TÄRIVERE-IISAKU										
13155	1	1	3348	6,09	0	242				
13155 Kokku			3348	6,09	0	242				
IISAKU HAIGLA TEE										
13156	1	1	540	6,35	0	172				
13156 Kokku			540	6,35	0	172				
KUREMÄE-SOOMPEA										
13157	1	1	2354	5,44	0					
13157 Kokku			2354	5,44	0					
KARJAMAA-REMNIKU										
13159	1	1	2644	6,58	1					
13159 Kokku			2644	6,58	1					
LOHUSUU-MAETSMA										
13161	1	1	3500	5,58	9					
13161 Kokku			3500	5,58	9					
KALMA-AVINURME										
13162	1	2	999	4,24	53					
13162 Kokku			999	4,24	53					
AVINURME-PAADENURME										
13164	1	1	200		70					
13164 Kokku			200		70					
ULVI - LAEKANNU										
13167	1	1	500		20					
13167 Kokku			500		20					
LÜGANUSE KALMISTU TEE										
13171	1	1	3253	7,07	8					
13171 Kokku			3253	7,07	8					
TUDULINNA MEDPUNKTI TEE										
13175	1	1	555		12					
13175 Kokku			555		12					
SONDA JAAMA TEE										
13176	1	1	1505	7,47	14	156				
13176 Kokku			1505	7,47	14	156				
LÜGANUSE TEE										
13177	1	1	615	4,96	0					
13177 Kokku			615	4,96	0					
PÜSSI JAAMA TEE										
13178	1	1	1931	6,93	2	181				
13178 Kokku			1931	6,93	2	181				
PÜSSI TEE										

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
13179	1	1	536	4,78	11					
13179 Kokku			536	4,78	11					
JAAMA-KUNINGAKÜLA										
13182	1	1	2057		0					
		2	1648		0					
13182 Kokku			3705		0					
ULJASTE TEE										
13185	1	1	1774	6,07	3					
13185 Kokku			1774	6,07	3					
SIRGALA TEE										
13186	1	1	510	4,73	13					
13186 Kokku			510	4,73	13					
TOILA -ORU										
13187	1	1	5976	4,39	4	242				
13187 Kokku			5976	4,39	4	242				
NOORTE LAAGRI TEE										
13188	1	1	1115	6,71	12					
13188 Kokku			1115	6,71	12					
SOLDINA JAAMA TEE										
13189	1	1	729		2					
13189 Kokku			729		2					
PURTSE-LIIMALA-KÕRKKÜLA										
13190	1	1	4590	7,42	13					
13190 Kokku			4590	7,42	13					
AA-AA RAND										
13194	1	1	2003	6,41	22					
13194 Kokku			2003	6,41	22					
JÄRVEKÜLA-VALASTE										
13195	1	1	900	12,74	70					
13195 Kokku			900	12,74	70					
MARTSA - ALLKÜLA										
13196	1	1	227		5					
13196 Kokku			227		5					
TOILA-VOKA										
13197	1	1	839	4,43	25					
13197 Kokku			839	4,43	25					
VOKA-SILLAMÄE										
13198	1	1	1000	6,14	50					
13198 Kokku			1000	6,14	50					
ARUVÄLJA-SOONURME										
13202	1	1	1610	7,28	17					
13202 Kokku			1610	7,28	17					
MÄETAGUSE TEE										
13209	1	2	3816	4,93	0					
13209 Kokku			3816	4,93	0					
PADA-SONDA										
17117	1	2	5420	7,05	2					

Ida-Viru MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
17117 Kokku			5420	7,05	2					
SÄMI-SONDA-VARJA										
17120	1	3	10313	6,10	1	193				
17120 Kokku			10313	6,10	1	193				
VIRU-NIGULA-ASERI										
17160	1	2	5700	7,42	1					
17160 Kokku			5700	7,42	1					

Jõgeva Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
TALLINN-TARTU-VÖRU-LUHAMAA										
2	1	17	7307	0,87	0		3	3	3	3
		18	9436	1,11	0	318	4	4	4	5
		19	3923	0,97	0		3	3	3	3
		20	6444	0,93	0		3	3	3	3
		21	6204	1,31	0	428	4	4	4	4
		22	5551	1,34	0	511	4	4	4	4
2 Kokku			38865	1,09	0	369	4	3	3	4
JÕHVI-TARTU-VALGA										
3	1	10	9713	4,44	6	260	16	20	23	18
		11	9539	5,41	19	219	13	24	21	14
		12	8777	2,30	2	255	10	12	8	10
		13	8485	1,65	1	219	9	8	5	9
		14	3407	2,01	0	220	8	5	5	8
3 Kokku			39921	3,40	7	237	12	15	14	12
JÕGEVA-MUSTVEE										
36	1	1	9235	4,30	1	273	5	5	6	5
		2	7538	4,49	9	248	5	4	4	4
		3	8781	4,61	0	186	5	4	4	4
		4	8218	4,59	0	184	5	4	5	5
		5	5138	4,66	1	180	5	5	5	6
36 Kokku			38910	4,51	2	217	5	4	5	5
JÕGEVA-PÕLTSAMAA										
37	1	1	9651	4,31	6	279				
		2	8332	4,08	3	274				
		3	7134	4,31	4	292				
37 Kokku			25117	4,23	5	281				
PÕLTSAMAA-VÕHMA										
38	1	1	2240	3,94	0	335				
		3	9542	4,13	9	294				
38 Kokku			11782	4,09	7	301				
TARTU-JÕGEVA-ARAVETE										
39	1	3	9348	3,90	3	203	5	5	5	5
		4	8677	4,74	3	231	4	4	5	4
		5	9117	4,23	14	228	5	4	4	4
		6	5201	3,99	6	283	6	5	5	5
		7	8270	4,12	1	249	4	4	4	4
		8	9766	4,02	1	233	4	4	5	5
		9	1697	4,47	0	262	5	5	7	5
39 Kokku			52076	4,18	4	235	5	4	5	5
AOVERE-KALLASTE-OMEDU										
43	1	8	6773	3,78	2	226				
		9	9036	4,01	1	211				
		10	2278	5,06	6	208				
43 Kokku			18087	4,05	2	216				
VILJANDI-PÕLTSAMAA										
51	1	8	7210	4,42	1	215				
51 Kokku			7210	4,42	1	215				
KALMA-MUSTVEE										

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
13114	1	3	2515	6,05	0	218				
13114 Kokku			2515	6,05	0	218				
ULVI-LILASTVERE-TORMA										
13168	1	3	1400	4,77	0					
13168 Kokku			1400	4,77	0					
SAARE-PALA-KODAVERE										
14101	1	1	8068	3,68	1					
		2	8004	3,70	1					
		3	8804	3,83	1					
14101 Kokku			24876	3,74	1					
KADRINA-LÜMATI										
14102	1	1	1786	3,54	2					
14102 Kokku			1786	3,54	2					
ESKU-PILISTVERE-ARUSSAARE										
14103	1	1	1200	3,97	2					
14103 Kokku			1200	3,97	2					
RANNA-SAARE										
14106	1	1	2600	3,91	0					
		2	564	5,99	0					
14106 Kokku			3164	4,27	0					
VANASSAARE-RUSKAVERE										
14107	1	1	800	4,41	0					
14107 Kokku			800	4,41	0					
MURRU-MUSTVEE										
14110	1	1	7387	6,06	4					
14110 Kokku			7387	6,06	4					
RAJA TEE										
14111	1	1	687	6,76	0					
14111 Kokku			687	6,76	0					
SAARE-TORMA										
14112	1	1	1300	2,68	0					
		3	3748	3,25	0					
14112 Kokku			5048	3,10	0					
VOORE-LEVALA										
14115	1	1	3456	3,44	0					
14115 Kokku			3456	3,44	0					
TORMA-KIVIJÄRVE										
14117	1	1	3976	4,07	1					
		2	600	3,34	1					
14117 Kokku			4576	3,97	1					
VAIATU-MÄLAJA										
14118	1	1	2362	3,30	1					
14118 Kokku			2362	3,30	1					
VÕDIVERE-TORMA										
14119	1	1	2283	3,96	1					
14119 Kokku			2283	3,96	1					
KANTKÜLA-SADALA										
14121	1	1	4497	4,38	6					

Jõgeva MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
14121 Kokku			4497	4,38	6					
KANTKÜLA-RÄÄBISE										
14122	1	1	1165	4,40	0					
14122 Kokku			1165	4,40	0					
KÄÄPA-LEVALA-PUTU										
14123	1	1	2000	4,12	0					
14123 Kokku			2000	4,12	0					
LIIKATKU-LULLIKATKU										
14130	1	1	904	3,57	0					
14130 Kokku			904	3,57	0					
PALAMUSE-VEIA-OTSA										
14133	1	1	6253	3,85	9					
		2	6824	3,97	1					
14133 Kokku			13077	3,91	5					
LAIUSEVÄLJA-TOOVERE										
14134	1	2	3908	4,39	1					
14134 Kokku			3908	4,39	1					
LAIUSE-KUREMAA										
14135	1	1	7691	5,50	5	201				
14135 Kokku			7691	5,50	5	201				
KUREMAA-SOOMEVERE										
14136	1	1	3575	4,31	8	201				
14136 Kokku			3575	4,31	8	201				
JÕGEVA-PALAMUSE-SAARE										
14137	1	1	6756	3,50	12	266				
		2	6975	3,20	5	249				
		3	7270	3,55	3	253				
		4	6292	3,72	2	207				
14137 Kokku			27293	3,49	6	245				
JÕGEVA-MUTSO										
14139	1	2	1669	3,77	0					
14139 Kokku			1669	3,77	0					
JÕGEVA-JÕGEVA ALEVIK										
14140	1	2	1024	3,65	0					
14140 Kokku			1024	3,65	0					
JÕGEVA-TOOBA										
14142	1	2	600	2,74	0					
14142 Kokku			600	2,74	0					
ÕUNA-MUTSO										
14143	1	1	1729	3,58	1					
14143 Kokku			1729	3,58	1					
VAIMASTVERE-LAIUSE										
14145	1	1	4250	4,98	5					
		2	902		7					
14145 Kokku			5152	4,98	5					
LAULUVÄLJAKU TEE										
14147	1	1	2198	3,96	6					
14147 Kokku			2198	3,96	6					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
SIIMUSTI-KAAVE										
14148	1	1	6088	3,41	9	250				
14148 Kokku			6088	3,41	9	250				
SIIMUSTI-HÄRJANURME										
14149	1	1	623	3,24	0					
14149 Kokku			623	3,24	0					
PAINKÜLA-PUURMANI										
14150	1	1	4446	3,23	3					
		2	9551	3,19	1					
		3	3884	2,93	6					
14150 Kokku			17881	3,14	3					
KURSI TEE										
14152	1	1	1402	4,87	0					
14152 Kokku			1402	4,87	0					
PÖDRA TEE										
14153	1	1	300		2					
14153 Kokku			300		2					
KÄRDE TEE										
14155	1	1	700	2,56	3					
14155 Kokku			700	2,56	3					
VAIMASTVERE-ENDLA										
14156	1	1	500	2,83	0					
14156 Kokku			500	2,83	0					
KAUDE-SOOMEVERE										
14158	1	1	800	2,83	0					
14158 Kokku			800	2,83	0					
VAIATU-TÕIKVERE										
14160	1	1	959	3,78	0					
14160 Kokku			959	3,78	0					
AIDU-KALANA-PÕLTSAMAA										
14162	1	1	4930	3,94	0					
		2	3795	4,04	4					
14162 Kokku			8725	3,99	2					
TAPIKU-KÕRKKÜLA										
14165	1	1	499		0					
14165 Kokku			499		0					
PISISAARE-KALANA										
14167	1	1	5168	4,51	1					
14167 Kokku			5168	4,51	1					
PAJUSI-LOOPRE										
14169	1	1	400		0					
14169 Kokku			400		0					
PÕLTSAMAA-PAJUSI-LUIGE										
14170	1	2	7650	4,02	6					
		3	6366	4,25	3					
14170 Kokku			14016	4,12	4					
SULUSTVERE-LUSTIVERE										
14171	1	1	2726	3,98	5					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
14171 Kokku			2726	3,98	5					
PÖLTSAMAA-LUSTIVERE-PUDIVERE										
14172	1	1	5900	4,97	5					
14172 Kokku			5900	4,97	5					
KALIKÜLA-LUSTIVERE										
14173	1	1	2578	3,42	10					
14173 Kokku			2578	3,42	10					
ANNIKVERE-PÖLTSAMAA										
14174	1	1	3733	3,79	2	248				
14174 Kokku			3733	3,79	2	248				
PIKKNURME-PÖLTSAMAA										
14175	1	1	752	4,84	10					
		2	6285	4,11	15					
14175 Kokku			7037	4,18	14					
ANNIKVERE-UMBUSI										
14176	1	1	4200	4,46	0					
14176 Kokku			4200	4,46	0					
PIKKNURME-HÄRJANURME										
14178	1	2	6657	3,90	4					
14178 Kokku			6657	3,90	4					
PUURMANI-JÜRIKÜLA-KIRNA										
14179	1	1	2500	3,85	0					
14179 Kokku			2500	3,85	0					
PUURMANI-TABIVERE										
14180	1	1	9259	3,88	2					
		2	3500	3,43	7					
		3	984	4,02	3					
14180 Kokku			13743	3,74	4					
ESKU-VÕISIKU										
14181	1	1	500		0					
14181 Kokku			500		0					
ADAVERE-PUIATU										
14186	1	1	500		0					
14186 Kokku			500		0					
KOLMERISTI-PISISAARE										
14188	1	1	506		0					
14188 Kokku			506		0					
PUURMANI-ÄSSA-TÕRVE										
14193	1	1	800	5,35	0					
14193 Kokku			800	5,35	0					
KAAREPERE-VISUSTI										
14199	1	1	800	4,21	1					
14199 Kokku			800	4,21	1					
TABIVERE JAAMA TEE										
14203	1	1	1715	3,86	5					
14203 Kokku			1715	3,86	5					
KAAREPERE-PALAMUSE										

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
14204	1	1	4604	4,01	0					
14204 Kokku			4604	4,01	0					
PIKKJÄRVE-SÄÄSKÜLA										
14205	1	1	1330	5,53	3					
14205 Kokku			1330	5,53	3					
NAVA-LUUA-PALAMUSE										
14206	1	1	8529	4,75	3	214				
14206 Kokku			8529	4,75	3	214				
PATASTE-KAIAVARE-LUUA										
14207	1	2	7146	3,39	5					
14207 Kokku			7146	3,39	5					
TABIVERE-UHMARDU										
14209	1	1	300		0					
		2	3359	3,34	4					
14209 Kokku			3659	3,34	3					
LUUA-VAIDAVERE										
14210	1	1	200		2					
14210 Kokku			200		2					
KUDINA-MAARJA										
14211	1	1	7364	4,00	6					
14211 Kokku			7364	4,00	6					
PATASTE-MAARJA										
14213	1	1	3349	4,77	1					
14213 Kokku			3349	4,77	1					
VOLDI TEE										
14218	1	1	1000	2,77	0					
14218 Kokku			1000	2,77	0					
ÄKSI-KUKULINNA										
14221	1	1	585	7,82	4	123				
14221 Kokku			585	7,82	4	123				
MAARJA-OTSLAVA										
14227	1	1	400		0					
14227 Kokku			400		0					
JAAMA-TUULAVERE-VOORE										
14231	1	1	854	3,37	0					
14231 Kokku			854	3,37	0					
VAO-KALANA-SULUSTVERE										
15161	1	3	2324	4,07	3					
		4	6468	3,56	4					
15161 Kokku			8792	3,69	4					
SIMUNA-VAIATU										
17192	1	5	605		1					
		6	1400	4,79	0					
17192 Kokku			2005	4,79	0					
LÄHTE-ELISTVERE										
22220	1	2	634		0					
22220 Kokku			634		0					

Järva Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
TALLINN-TARTU-VÕRU-LUHAMAA										
2	1	8	9541	1,30	0	381	8	8	8	8
		9	7490	1,29	0	344	8	7	7	8
		10	10205	1,80	2	375	10	8	9	9
		11	9394	1,62	1	362	7	7	7	7
		12	119	2,74	0	401	10	7	8	6
		13	7043	2,21	4	286	5	5	5	5
		14	6224	1,21	0	406	3	3	3	3
		15	9910	1,19	0	317	6	5	5	6
		16	4566	1,44	0	350	8	6	7	8
2 Kokku			64492	1,51	1	356	7	6	7	7
PÄRNU-RAKVERE-SÕMERU										
5	1	10	7683	1,43	1	250	11	8	6	9
		11	5249	3,24	8	248	12	12	10	9
		12	2890	3,93	5	344	14	11	10	13
		13	5655	4,70	7	296	15	12	12	14
		14	4562	4,99	1	277	14	11	13	15
		15	7490	4,00	7	346	10	11	10	10
		16	119		0					
		17	6513	3,96	4	320	12	13	10	12
		18	4482	4,28	6	325	13	12	7	11
		19	9075	4,54	6	303	14	17	13	13
		20	8235	5,10	3	270	11	10	12	12
		21	4709	4,61	6	251	11	7	11	10
		22	5869	5,43	9	290	15	13	8	13
		23	6237	4,26	9	308	13	10	8	14
5 Kokku			78768	4,15	5	293	13	12	10	12
JÄGALA-KÄRAVETE										
13	1	7	9821	5,23	19	241				
		8	2251	4,75	16	239				
13 Kokku			12072	5,14	18	241				
TALLINN-RAPLA-TÜRI										
15	1	23	10153	1,32	0					
		24	3269	4,87	0	267				
15 Kokku			13422	2,20	0	267				
MÄEKÜLA-KOERU-KAPU										
25	1	1	9629	4,54	4	290	7	7	8	7
		2	8654	5,03	5	294	6	7	7	7
		3	7009	4,92	3	256	7	6	6	6
25 Kokku			25292	4,81	4	282	7	7	7	7
TÜRI-ARKMA										
26	1	1	9138	5,07	14	239	7	7	7	7
		2	7602	5,36	39	198	6	6	6	6
		3	4488	4,96	24	258	7	7	5	6
26 Kokku			21228	5,15	25	228	7	7	6	6
TARTU-JÕGEVA-ARAVETE										
39	1	12	5462	5,64	6	221	4	4	5	5
		13	3768	4,43	2	202	8	7	7	9
		14	8414	4,49	1	228	8	6	6	8

Järva MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
		15	1845	4,46	5	287	8	6	8	8
		16	8034	4,18	1	239	7	6	7	8
		17	4407	4,32	1	256	7	5	7	6
39 Kokku			31930	4,58	2	234	7	6	6	7
PERILA-JÄNEDA										
11125	1	5	1051		1					
11125 Kokku			1051		1					
OLLEPA JAAMA TEE										
15103	1	1	300		0					
15103 Kokku			300		0					
KABALA TEE										
15105	1	1	716		9					
15105 Kokku			716		9					
TAIKSE-TORI-TÜRI=ALLIKU										
15106	1	1	1037		5					
15106 Kokku			1037		5					
VÄÄTSA-SAUEAUGU										
15109	1	1	3000	4,68	9					
15109 Kokku			3000	4,68	9					
VÄINJÄRVE-ERVITA-RÖHU										
15113	1	1	1600	4,67	9					
15113 Kokku			1600	4,67	9					
KOERU-VISUSTI										
15114	1	1	3592	5,67	1					
15114 Kokku			3592	5,67	1					
VAO KOOLI TEE										
15116	1	1	1275	6,42	6					
15116 Kokku			1275	6,42	6					
RÄSNA-AMBLA										
15118	1	1	1518	5,73	1					
15118 Kokku			1518	5,73	1					
ROOSNA=ALLIKU-JÄRVA=JAANI										
15120	1	1	9560	3,78	4	285				
		2	1213	3,22	0	267				
15120 Kokku			10773	3,71	4	283				
TAPA-LEHTSE-JÄNEDA										
15123	1	2	879	5,03	0					
		3	2054	4,20	5					
15123 Kokku			2933	4,44	3					
KAPU-RAKKE-PAASVERE										
15124	1	1	3735	5,25	0					
15124 Kokku			3735	5,25	0					
AMBLA-TAMSALU										
15126	1	1	4152	4,87	6	257				
		2	7005	4,81	2	291				
15126 Kokku			11157	4,83	4	278				
JÄRVA=JAANI-PIKEVERE-EBAVERE										

Järva MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
15127	1	1	530	5,46	10	229				
		2	4305	5,06	4	223				
		3	642	6,44	2	217				
		4	5052	6,45	3	353				
15127 Kokku			10529	5,83	4	285				
JÄRVA=JAANI-TAMSALU-KULLENGA										
15128	1	1	1052	4,80	6	316				
		2	2947	4,72	4	313				
15128 Kokku			3999	4,74	5	314				
PAIDE-ROOVERE-KUIMETSA										
15129	1	1	5215	2,52	1					
		2	3000	2,00	0					
15129 Kokku			8215	2,33	0					
15130	1	1	858	4,52	4					
15130 Kokku			858	4,52	4					
ALBU TEE										
15131	1	1	2170	5,74	1					
15131 Kokku			2170	5,74	1					
SEIDLA-KAALEPI										
15132	1	1	914	5,23	0					
15132 Kokku			914	5,23	0					
KÄRAVETE-ARAVETE										
15133	1	1	4165	4,49	12					
15133 Kokku			4165	4,49	12					
KAALEPI-LEHTMETSA										
15141	1	1	8549	4,07	5					
		2	8283	4,82	5					
15141 Kokku			16832	4,44	5					
SEIDLA-JÄRVA=JAANI										
15143	1	1	2087	5,64	2					
		2	1192	5,94	0					
15143 Kokku			3279	5,74	2					
JÄRVA=MADISE-AHULA-ORGMETSA										
15144	1	1	3000	5,01	3					
15144 Kokku			3000	5,01	3					
ARAVETE-JÄRVA=MADISE										
15145	1	1	1309	4,64	2					
15145 Kokku			1309	4,64	2					
AMBLA-KÄRAVETE-ALBU										
15146	1	1	1020	4,35	1					
		2	1100	4,01	1					
15146 Kokku			2120	4,17	1					
KÄRAVETE-LEHTSE										
15147	1	1	7956	5,68	2					
15147 Kokku			7956	5,68	2					
JOOTME-LEHTSE										

Järva MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
15149	1	1	1000	3,84	2					
15149 Kokku			1000	3,84	2					
AMBLA-RAVA										
15150	1	1	524		0					
15150 Kokku			524		0					
JOOTME-KOERU										
15151	1	2	3900	4,86	0					
		6	616		1					
		8	1000	3,45	0					
15151 Kokku			5516	4,56	1					
PEETRI-JÄRVA=JAANI										
15153	1	1	400		5					
		2	440		1					
15153 Kokku			840		3					
PEETRI-ROOSNA=ALLIKU										
15155	1	1	1000	5,69	1					
		2	3227	4,48	6					
15155 Kokku			4227	4,77	5					
ANNA-PEETRI-HUUKSI										
15156	1	1	5046	4,48	5					
		2	5969	5,25	3					
		3	5121	4,72	1					
		4	4406	5,93	12					
		5	1573	4,95	7					
15156 Kokku			22115	5,06	5					
VODJA-ESNA										
15157	1	1	7857	3,47	5					
		2	3338	4,54	6					
15157 Kokku			11195	3,79	5					
VODJA-VIISU										
15158	1	1	3654	5,65	0					
15158 Kokku			3654	5,65	0					
TARBJA-EIVERE-KORBA										
15159	1	1	2000	4,42	8					
15159 Kokku			2000	4,42	8					
VAO-KALANA-SULUSTVERE										
15161	1	1	200		6					
		2	2679	4,69	17					
15161 Kokku			2879	4,69	16					
KOIGI-PÄINURME										
15162	1	1	7413	4,44	4	208				
		2	7879	4,82	5	207				
15162 Kokku			15292	4,64	4	207				
IMAVERE-KIIGEVERE										
15164	1	1	500		0					
15164 Kokku			500		0					
ANNA-PURDI										
15165	1	1	3010	5,13	5					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
15165 Kokku			3010	5,13	5					
KOIGI-LAIMETSA-KÄSUKONNA										
15167	1	1	1000	4,56	10					
15167 Kokku			1000	4,56	10					
KABALA-OLLEPA-KAHALA										
15169	1	1	1703	4,50	13					
15169 Kokku			1703	4,50	13					
KOLU-JÄNDJA										
15172	1	1	2750	5,06	1					
15172 Kokku			2750	5,06	1					
OISU-KÄREVERE-TAIKSE										
15173	1	2	1179	7,05	0					
15173 Kokku			1179	7,05	0					
TÜRI-VÄÄTSA										
15174	1	1	8253	4,73	3					
15174 Kokku			8253	4,73	3					
PAIDE-MÜNDI-MÄEKÜLA										
15175	1	1	6624	5,76	11					
15175 Kokku			6624	5,76	11					
PAIDE-NAHKMETSA										
15176	1	1	592	5,32	14					
		2	3300	4,32	13					
15176 Kokku			3892	4,48	14					
15178	1	1	629		10					
15178 Kokku			629		10					
SILLAOTSA-TARBJA										
15180	1	1	2648	3,26	0					
15180 Kokku			2648	3,26	0					
KUUSNA-TUDRE-VISUSTI										
15189	1	1	300		10					
15189 Kokku			300		10					
AMBLA-JÕGISOO										
15194	1	1	1164	3,93	14					
15194 Kokku			1164	3,93	14					
RÄGAVERE-LINNAPE-RÄSNA										
15196	1	1	100		0					
15196 Kokku			100		0					
ARAVETE-ORGMETSA										
15200	1	1	300		3					
15200 Kokku			300		3					
ARAVETE-MAARJAMÕISA										
15201	1	1	1642	4,18	5					
15201 Kokku			1642	4,18	5					
ARAVETE-ANISTE										
15202	1	1	3700	5,28	1					

Järva MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
15202 Kokku			3700	5,28	1					
KÄRAVETE-RAKA										
15204	1	1	400		4					
15204 Kokku			400		4					
LÖÖLA-PIIUMETSA										
15206	1	1	936		3					
15206 Kokku			936		3					
VÄÄTSA-NÕMME										
15207	1	1	300		54					
15207 Kokku			300		54					
RAUKLA-ÄIAMA-OISU										
15212	1	1	1594	5,42	21					
15212 Kokku			1594	5,42	21					
OISU-RETLA-RULLI TR-SAAREOTSA										
15213	1	1	3400	4,35	2					
15213 Kokku			3400	4,35	2					
PIIBE-PREEDI-KOERU										
17112	1	2	859		1					
		3	3563	4,82	4					
17112 Kokku			4422	4,82	4					
PILISTVERE-KABALA										
24102	1	2	3898	4,09	4	181				
24102 Kokku			3898	4,09	4	181				
PÕHJAKA-TÕRVAAUGU-VÕHMA										
24104	1	3	5531	4,31	9					
24104 Kokku			5531	4,31	9					

Lääne Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
ÄÄSMÄE-HAAPSALU-ROHUKÜLA										
9	1	4	6563	1,29	1	276	8	7	7	9
		5	5309	1,33	1	260	8	7	7	7
		6	8086	1,33	2	277	7	7	7	7
		7	1765	1,84	1	273	8	7	7	6
		8	9560	3,58	0	317	17	25	23	15
		9	7485	4,67	0	323	15	22	17	16
		10	6735	4,46	2	408	10	11	9	10
		11	6545	4,57	1	381	9	11	9	10
		13	7152	1,85	4	184	11	7	7	12
9 Kokku			59200	2,90	1	303	11	13	11	11
RISTI-VIRTUSU										
10	1	1	10831	5,19	9	394	8	8	8	8
		2	8361	2,01	0	302	7	7	7	7
		3	9499	4,18	1	309	7	8	8	7
		4	8187	4,83	3	334	8	8	9	8
		5	7784	4,91	9	275	9	8	9	9
		6	9985	3,98	1	334	8	8	8	8
		7	3496	4,02	0	364	8	8	8	9
		8	9307	4,37	0	317	8	8	9	8
		10 Kokku			67450	4,22	3	329	8	8
KEILA-HAAPSALU										
17	1	7	10197	5,09	0	203				
		8	10554	5,58	2	196				
		9	8232	5,76	3	237				
		10	5018	4,04	0	402				
17 Kokku			34001	5,25	2	239				
HAAPSALU-LAIKÜLA										
31	1	2	7559	2,99	0	228				
		3	10370	2,95	1	257				
		4	4807	3,87	2	341				
		5	10710	4,19	1	292				
31 Kokku			33446	3,49	1	273				
PÄRNU-LIHULA										
60	1	8	6140	4,60	12	169	12	11	11	13
60 Kokku			6140	4,60	12	169	12	11	11	13
HARJU=RISTI-RIGULDI-NIGULA										
11230	1	4	1600	6,06	4					
		6	7713	5,72	8	215				
		7	11305	5,88	2	238				
		8	6386	4,61	17	280				
		9	2847	6,95	2					
11230 Kokku			29851	5,66	7	241				
TAEBLA-KIRIMÄE										
16104	1	1	3092	6,40	3					
16104 Kokku			3092	6,40	3					
A.LAIKMAA MUUSEUMI TEE										
16106	1	1	1293	5,76	2					
16106 Kokku			1293	5,76	2					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
HERJAVA TEE										
16107	1	1	2646	7,92	3					
16107 Kokku			2646	7,92	3					
SAANIKA-MARTNA										
16109	1	1	392		13					
16109 Kokku			392		13					
PARILA-KIIDEVA										
16111	1	1	5100	5,94	8					
16111 Kokku			5100	5,94	8					
ROHUKÜLA-AHLI-RIDALA										
16113	1	1	5000	3,10	0					
16113 Kokku			5000	3,10	0					
TANSKA TEE										
16117	1	1	1120	3,73	0					
16117 Kokku			1120	3,73	0					
ROHUKÜLA HAIGLA TEE										
16119	1	1	325		33					
16119 Kokku			325		33					
PARALEPA TEE										
16120	1	2	3470	7,53	1					
16120 Kokku			3470	7,53	1					
VALGEVÄLJA TEE										
16121	1	1	3046	7,00	0					
16121 Kokku			3046	7,00	0					
AULEPA-ÖSTERBY										
16122	1	2	6141	5,15	2					
		3	7195	4,87	5					
16122 Kokku			13336	5,00	3					
HOSBY-EINBY										
16123	1	1	5208	6,21	10					
16123 Kokku			5208	6,21	10					
PASSLEPA RAND										
16124	1	1	1857	5,70	9					
16124 Kokku			1857	5,70	9					
RIGULDI-DIRHAMI										
16127	1	1	4735	2,69	0					
		2	4936	2,92	0					
16127 Kokku			9671	2,81	0					
TUKSI-SPITHAMI										
16128	1	1	1300		0					
16128 Kokku			1300		0					
SVIBY SADAMA TEE										
16130	1	1	1189	6,62	1					
16130 Kokku			1189	6,62	1					
VORMSI RINGTEE										
16131	1	1	7300	8,58	3					
		2	1028	6,66	0					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
16131 Kokku			8328	8,34	3					
HULLO TEE										
16132	1	1	1266	8,93	2					
16132 Kokku			1266	8,93	2					
PÜRKSI-PASLEPA										
16133	1	1	1100	3,96	0					
16133 Kokku			1100	3,96	0					
ORU - SOOLU - JALUKSE										
16134	1	1	600		2					
16134 Kokku			600		2					
VAISI-KUIJÕE										
16150	1	1	223		1					
		2	9883	4,07	3					
16150 Kokku			10106	4,07	3					
RISTI-KUIJÕE										
16151	1	1	6381	5,79	2	228				
		2	5853	5,46	2	250				
16151 Kokku			12234	5,63	2	238				
RISTI JAAMA TEE										
16152	1	1	557		44					
16152 Kokku			557		44					
RISTI TEE										
16153	1	1	2176	4,25	0					
16153 Kokku			2176	4,25	0					
KULLAMAA-SILLA										
16154	1	1	883	4,77	0					
16154 Kokku			883	4,77	0					
KIRIMÄE-KULLAMAA										
16157	1	1	4128	5,06	11					
		3	1101	4,85	0					
16157 Kokku			5229	5,02	9					
EHMJA-KUREVERE										
16159	1	1	1218	8,72	13					
16159 Kokku			1218	8,72	13					
PALIVERE-OONGA										
16160	1	1	12252	5,42	1					
		2	8530	5,92	2					
16160 Kokku			20782	5,63	1					
PALIVERE-KEEDIKA										
16161	1	1	600		13					
16161 Kokku			600		13					
LIIVI - ÜDRUMA										
16163	1	1	300		0					
16163 Kokku			300		0					
HÄLVATI-LIHULA										
16177	1	1	2165	5,95	13					
16177 Kokku			2165	5,95	13					

Lääne MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
VATLA - NEHATU										
16179	1	1	300		12					
16179 Kokku			300		12					
KARUSE-KALLI										
16180	1	1	7446	5,74	1					
		2	6312	4,09	8					
16180 Kokku			13758	4,98	4					
HANILA-HÖBESALU										
16185	1	1	1100	6,98	8					
16185 Kokku			1100	6,98	8					
PUHTU TEE										
16186	1	1	1200	4,46	3					
16186 Kokku			1200	4,46	3					
KÖMSI-SALEVERE										
16187	1	1	700	5,77	4					
16187 Kokku			700	5,77	4					
TUUDI-SAASTNA										
16191	1	1	2800	4,62	1					
16191 Kokku			2800	4,62	1					
MEELVA-MATSALU										
16192	1	1	2600	7,04	4					
16192 Kokku			2600	7,04	4					
LIHULA-KIRBLA										
16193	1	1	700	5,15	8					
		2	2300	4,13	5					
		3	145		9					
16193 Kokku			3145	4,37	6					
AUDRU-TÕSTAMAA-NURMSI										
19101	1	8	3464	6,51	4	202				
19101 Kokku			3464	6,51	4	202				

Lääne-Viru Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm				
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg	
TALLINN-NARVA											
1	1	10	7320	3,11	10	318	9	10	8	7	
		12	2314	4,12	5	350	9	9	9	10	
		13	3708	4,27	6	281	9	8	8	8	
		14	3719	2,92	1	354	10	9	7	6	
		15	2477	1,03	0		3	3	3	3	
		16	5752	1,10	0	397	3	3	3	3	
		17	8014	1,18	0	364	8	7	8	9	
		18	5119	2,01	2	340	7	8	8	8	
		19	7364	3,39	6	298	10	8	9	10	
		20	9041	0,96	0		3	3	3	3	
		21	5563	1,23	0		3	3	3	3	
	1 Kokku			60391	2,12	3	330	7	6	6	6
		2	10	7340	3,02	2	323	9	9	8	8
14			3751	1,00	0		3	3	6	5	
2 Kokku			11091	2,32	2	323	7	7	7	7	
1 Kokku			71482	2,15	3	329	7	6	6	6	
PÄRNU-RAKVERE-SÕMERU											
5	1	31	6730	3,13	1	352	11	7	6	11	
		32	6777	3,25	1	340	11	7	6	11	
		33	5356	2,71	2	294	12	8	8	11	
		34	6986	3,26	2	290	11	8	7	12	
		35	10507	3,27	2	262	11	7	7	11	
		36	2477	3,99	2	302	12	8	10	12	
	5 Kokku			38833	3,21	2	304	11	7	7	11
PÕDRUSE-KUNDA-PADA											
20	1	1	5474	2,75	3	331	7	7	7	8	
		2	7906	2,75	3	300	7	7	7	8	
		4	11450	3,01	4	295	7	7	7	7	
20 Kokku			24830	2,87	3	305	7	7	7	8	
RAKVERE-LUIGE											
21	1	2	3701	3,44	4	283	7	8	7	7	
		3	8700	2,75	6	238	7	7	8	8	
		4	8544	2,68	5	214	6	7	7	7	
		5	9318	4,44	0	195	3	3	3	3	
		6	7163	4,82	1	184					
		7	4876	5,08	5	161					
		8	5754	4,91	1	182					
	21 Kokku			48056	3,92	3	207	7	7	7	8
RAKVERE-VÄIKE=MAARJA-VÄGEVA											
22	1	2	7411	3,58	1	276	7	8	8	8	
		3	7233	3,73	4	249	8	7	7	8	
		4	8594	3,47	1	262	7	7	7	8	
		5	4046	4,35	1	263	3	3	3	3	
		6	6362	5,05	0	246					
		7	6812	5,07	1	262					
		8	8608	4,57	1	263					
	22 Kokku			49066	4,22	1	260	7	7	7	8
RAKVERE-HALJALA											
23	1	1	8333	3,03	0	289	6	7	7	7	

Lääne-Viru MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
23 Kokku			8333	3,03	0	289	6	7	7	7
TAPA-LOOBU										
24	1	2	6810	3,44	2	312	6	6	6	6
		3	8218	4,68	2	241	6	4	7	6
		4	7636	3,91	0	221	6	6	6	6
		5	1019	3,17	0	239	6	7	4	5
24 Kokku			23683	4,00	2	255	6	6	6	6
TARTU-JÕGEVA-ARAVETE										
39	1	10	6598	5,17	0	287	5	5	7	7
		11	3347	5,23	0	307	6	4	6	7
39 Kokku			9945	5,19	0	294	5	5	7	7
RAKVERE-RANNAPUNGERJA										
88	1	2	7283	4,66	6	254	6	6	6	6
		3	4941	5,19	9	193	5	5	5	4
		4	5452	4,72	8	188	5	6	6	5
		5	6920	4,54	3	205	5	6	6	7
		6	5180	4,56	5	201	6	6	6	6
		7	9404	5,22	6	205	6	7	6	6
		88 Kokku			39180	4,83	6	210	6	6
ULJASTE TEE										
13185	1	2	1205	4,93	1					
13185 Kokku			1205	4,93	1					
KAPU-RAKKE-PAASVERE										
15124	1	2	6835	4,06	0					
		3	8100	4,91	2					
		4	9252	4,42	5					
		5	8810	3,67	7					
		6	4638	4,31	0					
		15124 Kokku			37635	4,27	3			
AMBLA-TAMSALU										
15126	1	3	5654	5,62	1	224				
15126 Kokku			5654	5,62	1	224				
JÄRVA=JAANI-PIKEVERE-EBAVERE										
15127	1	6	4891	4,79	4	219				
		7	7746	5,76	1	188				
15127 Kokku			12637	5,38	2	200				
JÄRVA=JAANI-TAMSALU-KULLENGA										
15128	1	3	6756	3,38	0	306				
		4	7409	3,89	0	321				
		5	4154	3,09	2	347				
		6	8567	3,94	0	305				
15128 Kokku			26886	3,65	1	317				
ROELA-RAHKLA										
17101	1	1	7684	4,54	2					
17101 Kokku			7684	4,54	2					
VIRU-JAAGUPI-SIMUNA										
17102	1	1	6769	3,81	2	189				
		2	7663	4,13	0	181				
		3	3710	5,98	0	165				

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
		4	8631	4,58	7	185				
17102 Kokku			26773	4,45	3	182				
MÖDRIKU-KEHALA										
17103	1	1	8063	4,09	4					
17103 Kokku			8063	4,09	4					
KOERAVERE-VIRU-JAAGUPI										
17104	1	1	7307	4,04	2					
17104 Kokku			7307	4,04	2					
LAEKVERE-RAHKLA										
17105	1	1	3987	5,36	3					
17105 Kokku			3987	5,36	3					
LAEKVERE-MUUGA										
17106	1	1	4944	4,88	3					
17106 Kokku			4944	4,88	3					
LAEKVERE-ARUKSE										
17107	1	1	7022	5,51	3					
17107 Kokku			7022	5,51	3					
ÄNTU-MÄÄRI										
17108	1	1	8738	5,19	2					
17108 Kokku			8738	5,19	2					
EBAVERE-SIMUNA										
17109	1	1	2711	4,77	4					
		2	9111	5,52	4					
17109 Kokku			11822	5,35	4					
TAMMIKU-SALLA-KÄRU										
17110	1	1	7573	4,30	1					
		2	3664	6,04	8					
17110 Kokku			11237	4,87	4					
LASINURME-SALLA										
17111	1	1	7305	4,46	4					
17111 Kokku			7305	4,46	4					
PIIBE-PREEDI-KOERU										
17112	1	1	1822	4,37	0					
17112 Kokku			1822	4,37	0					
AO-VAHUKALA										
17113	1	1	4813	4,82	0					
17113 Kokku			4813	4,82	0					
RÄGAVERE-MÕEDAKA										
17114	1	1	2866	4,32	0					
17114 Kokku			2866	4,32	0					
NURKSE-PÕLULA										
17115	1	1	5130	4,11	1					
17115 Kokku			5130	4,11	1					
PÕLULA-LIIVA										
17116	1	1	5000	5,51	1					
17116 Kokku			5000	5,51	1					
PADA-SONDA										

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
17117	1	1	7014	4,84	1					
17117 Kokku			7014	4,84	1					
SAUEAUGU-KANTKÜLA										
17118	1	1	4280	3,94	1					
17118 Kokku			4280	3,94	1					
SÖMERU-KABALA										
17119	1	1	6330	4,26	3					
		2	4802	5,12	0					
		3	5455	5,18	0					
17119 Kokku			16587	4,82	1					
SÄMI-SONDA-VARJA										
17120	1	1	5902	4,81	10	166				
		2	6932	5,30	1	159				
17120 Kokku			12834	5,07	5	162				
ANGUSE TEE										
17121	1	1	10632	3,55	1					
17121 Kokku			10632	3,55	1					
MÕDRIKU-VINNI-VÄIKE=MAARJA										
17123	1	1	9023	3,98	3					
		2	5355	3,62	4					
		3	7686	3,44	4					
17123 Kokku			22064	3,70	4					
VINNI TEE										
17125	1	1	3373	4,66	0	269				
17125 Kokku			3373	4,66	0	269				
TUDU KALMISTU TEE										
17130	1	1	346		8					
17130 Kokku			346		8					
PUHMU-PIKEVERE										
17131	1	1	5131	4,82	3					
17131 Kokku			5131	4,82	3					
KULLENGA-VEADLA										
17132	1	1	3552	4,20	0					
17132 Kokku			3552	4,20	0					
TÕRMA-KOERAVERE										
17133	1	1	8014	4,31	1					
17133 Kokku			8014	4,31	1					
RAIGU-VAJANGU										
17134	1	1	8300	4,98	1					
17134 Kokku			8300	4,98	1					
SAKSI-PORKUNI										
17135	1	1	5819	5,52	0					
		2	3560	4,77	1					
17135 Kokku			9379	5,24	1					
PORKUNI-ILUMÄE										
17136	1	1	3713	5,13	1					
17136 Kokku			3713	5,13	1					

Lääne-Viru MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
UUDEKÜLA-LASILA										
17137	1	1	4536	4,31	1					
		2	3691	3,90	1					
17137 Kokku			8227	4,13	1					
LEVALA-KARITSA										
17138	1	1	5312	4,67	5					
17138 Kokku			5312	4,67	5					
KILTSI JAAMA TEE										
17139	1	1	932	5,08	1					
17139 Kokku			932	5,08	1					
VAO TEE										
17140	1	1	900	4,69	0					
17140 Kokku			900	4,69	0					
ASSAMALLA-KADRINA										
17141	1	1	3728	4,99	2					
		2	5130	5,74	2					
		3	6949	3,77	0					
17141 Kokku			15807	4,70	1					
KADRINA-VIITNA										
17142	1	1	6700	2,80	0	295				
		2	7851	3,49	1	240				
17142 Kokku			14551	3,18	0	265				
MOE-NÖMMKÜLA										
17143	1	1	3420	5,06	4					
		2	7276	5,33	5					
17143 Kokku			10696	5,24	5					
IMASTU TEE										
17144	1	1	2305	6,03	1					
17144 Kokku			2305	6,03	1					
VANAMÕISA-VELTSI-PÄIDE										
17145	1	1	8523	4,68	0					
17145 Kokku			8523	4,68	0					
LASILA-SAKSI										
17146	1	1	8590	5,67	0					
17146 Kokku			8590	5,67	0					
LASILA-LEVALA										
17147	1	1	4218	4,34	2					
17147 Kokku			4218	4,34	2					
TAPA-KOIGI										
17148	1	2	10225	5,77	0					
17148 Kokku			10225	5,77	0					
RAKVERE-JÕEPERE										
17149	1	2	6463	4,87	0	276				
		3	5290	3,89	1	205				
17149 Kokku			11753	4,43	0	244				
UDRIKU-SAKSI										
17150	1	1	4979	5,33	1					

Lääne-Viru MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
17150 Kokku			4979	5,33	1					
PÕIMA-KADRINA										
17151	1	1	8785	5,03	1					
17151 Kokku			8785	5,03	1					
VOHNJA-KADRINA										
17152	1	1	9398	5,31	0					
17152 Kokku			9398	5,31	0					
KADRINA JAAMA TEE										
17153	1	1	1133	4,66	0					
17153 Kokku			1133	4,66	0					
KIHLEVERE-AASPERE										
17154	1	1	5163	4,60	1					
		2	4513	4,32	1					
17154 Kokku			9676	4,47	1					
KADRINA-UNDLA										
17155	1	1	1529	4,67	0					
17155 Kokku			1529	4,67	0					
HÕBEDA-VÕIPERE										
17156	1	1	2866	5,16	0					
17156 Kokku			2866	5,16	0					
KUNDA MÕIS-SÄMI										
17157	1	1	10313	4,91	2					
		2	5270	4,92	2					
17157 Kokku			15583	4,91	2					
KUNDA-MALLA-OJAKÜLA										
17158	1	2	4535	5,05	1					
		3	5304	4,65	4					
17158 Kokku			9839	4,84	3					
UNNUKSE-MAHU										
17159	1	1	6989	5,65	0					
17159 Kokku			6989	5,65	0					
VIRU-NIGULA-ASERI										
17160	1	1	6104	5,77	2					
17160 Kokku			6104	5,77	2					
KOOVÄLJA-KOHALA										
17161	1	1	6827	4,41	1					
17161 Kokku			6827	4,41	1					
UBJA-KOHALA										
17162	1	1	5500	4,98	5					
17162 Kokku			5500	4,98	5					
SÕMERU-KATELA										
17163	1	1	6283	4,59	0	192				
		2	4252	7,00	4	111				
17163 Kokku			10535	5,58	2	159				
ARKNA-RAKVERE										
17164	1	1	3076	2,74	1	282				
17164 Kokku			3076	2,74	1	282				

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
VANAMÕISA TEE										
17165	1	1	553		0					
17165 Kokku			553		0					
HALJALA-KAREPA										
17166	1	1	6092	4,50	1					
		2	7558	4,48	0					
		3	3732	4,86	0					
17166 Kokku			17382	4,57	0					
VARANGU-ESSU										
17167	1	1	4553	4,83	1					
17167 Kokku			4553	4,83	1					
VARANGU-KANDLE										
17168	1	1	6298	4,22	0					
17168 Kokku			6298	4,22	0					
EISMA-KANDLE										
17169	1	1	8376	6,06	1					
		2	1952	5,11	0					
17169 Kokku			10328	5,89	1					
VÕLE-VAINUPEA-KUNDA										
17170	1	1	4546	4,13	1					
		2	5194	4,14	0					
		3	7614	6,87	0					
		4	9109	6,97	0					
		5	5464	5,71	0					
17170 Kokku			31927	5,86	0					
VÕLE-VANAMÕISA										
17171	1	1	3495	4,25	2					
17171 Kokku			3495	4,25	2					
KUNDA-SELJA										
17172	1	1	6236	4,94	0	170				
17172 Kokku			6236	4,94	0	170				
VAINUPEA SADAMA TEE										
17173	1	1	1194	9,24	0					
17173 Kokku			1194	9,24	0					
LIIGUSTE-PÕDRUSE										
17174	1	1	6077	6,33	0	180				
		2	3699	5,36	0	183				
		3	4998	5,79	0	162				
17174 Kokku			14774	5,91	0	175				
PÕDRUSE-TATRUSE										
17175	1	1	4901	4,80	1					
17175 Kokku			4901	4,80	1					
VIITNA-KOLJAKU										
17176	1	1	6501	5,34	1					
		2	7007	5,58	1					
17176 Kokku			13508	5,46	1					
HALJALA-KÄSMU										
17177	1	1	6851	5,06	0	218				

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
		2	9866	5,03	0	188				
		3	5796	4,95	0	196				
		4	4908	4,10	1	180				
		5	4637	5,89	1	173				
17177 Kokku			32058	4,97	0	192				
PALMSE-VATKU										
17178	1	1	9526	6,45	1					
17178 Kokku			9526	6,45	1					
AASPERE-KÖLDU										
17179	1	1	2150	3,53	1					
17179 Kokku			2150	3,53	1					
LIIGUSTE-SALATSE										
17180	1	1	5409	4,32	1					
17180 Kokku			5409	4,32	1					
VÕSU-VERGI-SÕEAUGU										
17181	1	1	5761	7,30	0					
		2	6070	7,71	0					
		3	7366	7,35	1					
17181 Kokku			19197	7,45	0					
PALMSE-SAGADI										
17182	1	1	6320	5,17	1					
17182 Kokku			6320	5,17	1					
KARULA-VIHULA-SAGADI										
17183	1	1	5149	4,17	1					
		2	6393	5,22	1					
17183 Kokku			11542	4,74	1					
POTSU-VIHULA										
17184	1	1	9616	4,56	1					
17184 Kokku			9616	4,56	1					
ILUMÄE-KOLJAKU										
17186	1	1	6693	6,05	0					
17186 Kokku			6693	6,05	0					
KOLJAKU-ALTJA										
17187	1	1	7902	6,23	0					
17187 Kokku			7902	6,23	0					
SAGADI TEE										
17188	1	1	3273	6,45	1					
17188 Kokku			3273	6,45	1					
RAKVERE SISSESÖIT										
17189	1	1	787	3,11	2					
17189 Kokku			787	3,11	2					
UUDEKÜLA-VÄIKE=MAARJA										
17190	1	1	7740	4,69	0	255				
17190 Kokku			7740	4,69	0	255				
VÄIKE=MAARJA-SIMUNA										
17191	1	1	4853	4,90	4	287				
		2	6717	4,76	2	249				
		3	3945	4,24	0	242				

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
17191 Kokku			15515	4,67	2	259				
SIMUNA-VAIATU										
17192	1	1	5470	5,87	8					
		2	6080	5,99	8					
		3	3739	5,62	7					
		4	1639	7,56	3					
17192 Kokku			16928	6,03	7					
SAGADI MÕISA TEE										
17193	1	1	1558	8,13	3					
17193 Kokku			1558	8,13	3					
KULINA-V=JAAGUPI										
17194	1	1	969		4					
17194 Kokku			969		4					
JÕEPERE-VAHAKULMU										
17195	1	1	9951	5,13	0					
17195 Kokku			9951	5,13	0					
VERGI SADAMA TEE										
17196	1	1	1100	7,08	0					
17196 Kokku			1100	7,08	0					
RÄGAVERE MÕISA TEE										
17197	1	1	864	4,41	0					
17197 Kokku			864	4,41	0					
ULVI MÕISA TEE										
17198	1	1	700	5,24	0					
17198 Kokku			700	5,24	0					
KÜTI-ARAVUSE										
17199	1	1	7450	4,59	1					
17199 Kokku			7450	4,59	1					
PAJUSTI-INJU										
17200	1	1	1510	4,98	1					
17200 Kokku			1510	4,98	1					
KADRINA VALLA KESKUSE TEE										
17201	1	1	730	4,26	1					
17201 Kokku			730	4,26	1					
TEEDEVALITSUSE SISSESÕIDU TEE										
17202	1	1	415		0					
17202 Kokku			415		0					
RASIVERE TEE										
17203	1	1	3690		0					
17203 Kokku			3690		0					
KAUTVERE - AUKÜLA										
17204	1	1	3145		0					
17204 Kokku			3145		0					
VÕSU-KOTKA										
17210	1	1	5440	6,90	1	176				
17210 Kokku			5440	6,90	1	176				

Põlva Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
TALLINN-TARTU-VÖRU-LUHAMAA										
2	1	34	8214	3,71	5	367	8	7	8	8
		35	5135	3,97	9	347	8	9	8	8
		36	9247	1,46	3	224	8	7	7	9
		37	8390	3,90	4	336	9	8	8	9
2 Kokku			30986	3,13	5	313	9	8	8	9
TARTU-RÄPINA-VÄRSKA										
45	1	6	4840	3,71	7	219	5	4	5	4
		7	9107	3,64	1	205	5	5	4	4
		8	5912	6,55	0	169	3	3	5	5
		9	6695	4,91	10	164	5	4	5	7
		10	6620	6,54	6	162	5	4	4	4
		11	2402	6,16	3	190	8	8	8	6
		12	5205	6,40	9	178	6	8	7	8
		13	8586	6,15	7	192	5	4	4	4
		14	7961	6,09	5	192	5	5	5	6
		45 Kokku			57328	5,50	5	186	5	5
PÕLVA-REOLA										
61	1	2	5098	3,67	1	267	5	5	5	5
		3	9301	3,90	3	253	6	7	6	6
		4	7180	4,99	9	226	9	6	6	8
61 Kokku			21579	4,20	4	247	7	6	6	6
KANEPI-LEEVAKU										
62	1	1	9812	5,02	0	276				
		2	6164	4,00	10	224				
		3	3093	4,17	6	210				
		5	9893	5,65	0	193				
		6	9113	6,63	15	201				
62 Kokku			38075	5,33	6	223				
KARISILLA-PETSERI										
63	1	1	6472	6,37	6	182				
		2	9354	4,60	2	206				
		3	1974	3,79	0	225				
63 Kokku			17800	5,21	3	198				
VÖRU-PÕLVA										
64	1	3	8169	4,73	3	199				
		4	7520	5,31	10	197				
64 Kokku			15689	5,01	6	198				
VÖRU-RÄPINA										
65	1	4	9274	5,69	6	204				
		5	9112	5,22	4	183				
		6	7619	5,12	5	192				
		7	1324	6,60	5	177				
65 Kokku			27329	5,42	5	193				
RÕNGU-OTEPÄÄ-KANEPI										
71	1	6	2722	7,68	20	208				
71 Kokku			2722	7,68	20	208				
PÕLVA RINGTEE										

Põlva MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
87	1	1	2190	2,08	0	279				
		2	1690	3,81	5	240				
		3	2125	4,75	1	304				
87 Kokku			6005	3,52	2	277				
PÕLVA-SAVERNA										
89	1	1	8928	5,64	0	196				
		2	6232	4,54	11	219				
		3	5208	5,19	10	219				
89 Kokku			20368	5,19	6	209				
PÕLVA-KARISILLA										
90	1	1	7468	3,94	14	231				
		2	3827	3,97	14	208				
		3	8799	5,01	18	220				
		4	7207	5,23	7	209				
		5	6918	4,91	17	198				
90 Kokku			34219	4,68	14	214				
ILUMETSA-RÕSSA										
18101	1	1	98		0					
18101 Kokku			98		0					
ORAVA-LEPASSAARE										
18102	1	2	500		0					
18102 Kokku			500		0					
SAATSE-PETSERI										
18106	1	1	1200	5,86	3					
18106 Kokku			1200	5,86	3					
PÕLVA-LUTSU										
18107	1	1	925	4,62	0	265				
		2	1551	4,05	1	163				
18107 Kokku			2476	4,29	1	206				
LEEVI-SOOHARA										
18108	1	1	120		1					
18108 Kokku			120		1					
VERIORA-SOOHARA										
18109	1	2	162		1					
18109 Kokku			162		1					
ROSMA-TIIKE-LEEVI										
18110	1	1	1000	8,06	0					
		2	294		3					
18110 Kokku			1294	8,06	1					
RIDALI-JOOSU										
18113	1	1	200		1					
18113 Kokku			200		1					
VOOREKÜLA-PUSKARU										
18115	1	1	9089	6,86	3					
		2	7626	6,94	5					
		3	7443	6,18	3					
18115 Kokku			24158	6,68	4					
KARILATSI-HEISRI										

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
18118	1	2	900	4,96	2					
18118 Kokku			900	4,96	2					
KANEPI-VARBUSE										
18120	1	1	300	5,33	41					
18120 Kokku			300	5,33	41					
ERASTVERE-PIIGANDI										
18122	1	1	600	8,97	0					
18122 Kokku			600	8,97	0					
ERASTVERE-RIDALI										
18125	1	1	100		1					
		2	1031	4,64	10					
18125 Kokku			1131	4,64	9					
SAVERNA-KROOTUSE										
18127	1	1	703		2					
18127 Kokku			703		2					
PUSU TEE										
18133	1	1	800	7,10	5					
18133 Kokku			800	7,10	5					
MAARITSA-PRANGLI										
18136	1	1	200		3					
18136 Kokku			200		3					
AKSTE-HÄÄTARU										
18138	1	2	322	6,33	3					
		3	1900	5,86	15					
18138 Kokku			2222	5,92	13					
VASTSE=KUUSTE TEE										
18145	1	1	978	7,00	2					
18145 Kokku			978	7,00	2					
KANARIKU-KIIDJÄRVE										
18146	1	1	3700	5,11	5					
18146 Kokku			3700	5,11	5					
SAVERNA-PILKUSE										
18147	1	1	3500	5,38	7					
18147 Kokku			3500	5,38	7					
MAARITSA-OTEPÄÄ										
18148	1	1	200		20					
18148 Kokku			200		20					
MEEMASTE-PERI										
18152	1	1	2500	6,17	6					
18152 Kokku			2500	6,17	6					
TILSI-NARUSKI										
18154	1	1	2200	5,10	11					
18154 Kokku			2200	5,10	11					
HOLVANDI-PARTSI										
18158	1	1	143		0					
18158 Kokku			143		0					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
TILSI-TSOLGO										
18159	1	1	400		1					
18159 Kokku			400		1					
LEEVIJÕE - KARILATSI										
18160	1	1	200		0					
18160 Kokku			200		0					
VALGEMETSA TEE										
18161	1	1	1400	8,34	0					
18161 Kokku			1400	8,34	0					
HIMMASTE-RASINA										
18162	1	1	9473	6,07	0	195				
		2	1500	6,88	1					
18162 Kokku			10973	6,18	0	195				
KANEPI-IHAMARU										
18167	1	1	563	6,61	9					
		2	605		2					
18167 Kokku			1168	6,61	5					
SAVERNA-JÕKSI										
18168	1	1	1100	5,20	0					
18168 Kokku			1100	5,20	0					
LOKO-PEETRIMOISA										
18170	1	1	1400	5,05	1					
18170 Kokku			1400	5,05	1					
SAVERNA-TILLUNDI										
18174	1	1	800	5,68	5					
18174 Kokku			800	5,68	5					
PÕLGASTE-ROOSI										
18175	1	1	1500	5,59	4					
18175 Kokku			1500	5,59	4					
PIIGASTE-SULAOJA										
18176	1	1	82		1					
18176 Kokku			82		1					
VÄRSKA-ULITINA										
18178	1	1	3600	5,29	0					
18178 Kokku			3600	5,29	0					
VÄRSKA SANATOORIUMI TEE										
18179	1	1	3068	4,73	0					
18179 Kokku			3068	4,73	0					
AHJA-VASTSE=KUUSTE										
18180	1	1	1382	4,27	4					
18180 Kokku			1382	4,27	4					
AHJA-RASINA										
18184	1	1	100		0					
18184 Kokku			100		0					
RÄPINA-RASINA										
18186	1	1	585	6,38	7					
		2	2600	4,37	8					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
18186 Kokku			3185	4,75	7					
TAMMISTU-TOOTSI										
18187	1	1	3827	4,51	3					
18187 Kokku			3827	4,51	3					
RÄPINA-RAIGLA										
18188	1	1	507	5,58	7					
		2	2295	7,99	6					
18188 Kokku			2802	7,56	6					
PÕLVA-VANAKÜLA										
18190	1	1	1800	5,22	1					
18190 Kokku			1800	5,22	1					
LEEVAKU-RAHUMÄE										
18191	1	1	200		0					
18191 Kokku			200		0					
RÄPINA-KAHKVA										
18193	1	1	71		3					
		2	300		7					
18193 Kokku			371		6					
VÄRSKA-PODMOTSA										
18197	1	1	800	5,54	0					
18197 Kokku			800	5,54	0					
VILUSTE-LINDORA										
18199	1	1	727	5,47	1					
		2	800	5,21	0					
18199 Kokku			1527	5,32	0					
MIKITAMÄE-KAHKVA										
18208	1	1	700	4,78	0					
18208 Kokku			700	4,78	0					
ORAVA JAAM-SOE										
18210	1	1	307		1					
18210 Kokku			307		1					
VARDJA-TILSI										
18211	1	1	1300	4,77	4					
18211 Kokku			1300	4,77	4					
KARISILLA-USINITSA										
18214	1	1	400		0					
18214 Kokku			400		0					
MIKITAMÄE KOOLI TEE										
18215	1	1	239		0					
18215 Kokku			239		0					
VERIORA JAAMA TEE										
18216	1	1	800	7,79	2					
18216 Kokku			800	7,79	2					
KIRMSI-KANASAARE										
18218	1	1	311		0					
18218 Kokku			311		0					
VÄRSKA-REHA										

Põlva MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
18221	1	1	224		1					
18221 Kokku			224		1					
PUSTA-RUUSA										
18225	1	1	4800	4,23	4					
18225 Kokku			4800	4,23	4					
PUSKARU-VÄIMELA										
18240	1	1	8025	6,18	6	144				
18240 Kokku			8025	6,18	6	144				
NIITSIKU-VÖMMORSKI										
18243	1	1	9359	3,69	5					
		2	197		5					
18243 Kokku			9556	3,69	5					
RÄPINA-ARAVU										
18292	1	1	973	6,31	15					
		2	267	6,65	2					
		3	1700	4,70	3					
18292 Kokku			2940	5,37	7					
UNIKÜLA-VASTSE=KUUSTE										
22264	1	2	963	5,36	2					
22264 Kokku			963	5,36	2					
ANTSLA-KANEPI										
25183	1	5	981	5,31	6					
25183 Kokku			981	5,31	6					

Pärnu Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
TALLINN-PÄRNU-IKLA										
4	1	20	8434	3,73	10	306	13	10	9	12
		21	10747	3,77	10	269	10	10	9	11
		22	9268	3,92	8	247	18	12	12	13
		23	3873	3,70	7	247	19	13	11	11
		28	6981	0,87	0		3	3	3	3
		29	11020	1,05	0		4	5	3	3
		30	9676	0,94	0		6	7	7	6
		31	6168	0,95	0		5	7	7	6
		32	7390	0,94	0		6	7	6	6
		33	5220	1,29	0	374	6	7	7	6
		34	10927	1,19	0	420	6	7	7	7
4 Kokku			89704	2,03	3	316	9	8	7	7
PÄRNU-RAKVERE-SÕMERU										
5	1	2	7842	4,32	1	298	9	13	11	11
		3	12143	4,22	1	265	10	10	11	11
		4	10908	4,03	0	320	11	15	15	11
		5	9794	3,63	4	298	8	8	11	10
		6	7338	4,40	14	284	8	9	13	9
		7	9598	4,65	2	261	17	27	24	12
		8	2450	3,49	2	216	13	32	24	10
5 Kokku			60073	4,17	3	285	11	14	15	11
VALGA-UULU										
6	1	18	9430	3,69	3	261	11	16	11	12
		19	4348	4,86	13	330	13	18	17	13
		20	7173	3,97	5	278	8	9	9	9
		21	10766	4,30	4	267	11	13	9	11
		22	8772	2,77	4	316	8	9	5	8
6 Kokku			40489	3,82	5	285	10	13	9	10
RAPLA-JÄRVAKANDI-KERGU										
27	1	9	7948	5,58	9	259				
27 Kokku			7948	5,58	9	259				
VILJANDI-KILINGI=NÕMME										
56	1	7	8092	2,67	1	233				
		8	7762	5,75	12	267				
		9	6083	5,57	30	211				
56 Kokku			21937	4,56	13	239				
MUDISTE-SUURE=JAANI-VÄNDRA										
57	1	7	2178	1,60	1	179				
		8	6737	1,20	0	203				
		9	6894	6,85	8	187				
		10	3211	6,77	5	227				
57 Kokku			19020	4,23	4	199				
ALUSTE-KERGU										
58	1	1	12228	5,77	8	215				
58 Kokku			12228	5,77	8	215				
PÄRNU-TORI										
59	1	2	4111	4,08	1	298	9	8	9	11
		3	10310	5,29	9	210	10	12	12	11

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
		4	7497	5,37	10	218	10	12	12	12
59 Kokku			21918	5,09	7	229	10	11	11	11
PÄRNU-LIHULA										
60	1	2	3519	3,96	3	348	10	8	9	9
		3	6260	3,61	1	257	9	8	9	10
		4	8830	5,71	6	252	12	13	12	12
		5	10807	4,31	0	232	9	9	11	9
		6	11220	4,30	0	183	9	10	9	9
		7	6802	4,54	0	165	9	8	11	10
		1 Kokku	47438	4,49	2	227	10	10	10	10
		2	2	3519	4,13	3	322	7	9	8
2 Kokku	3519	4,13	3	322	7	9	8	8		
60 Kokku			50957	4,46	2	233	9	9	10	10
VANAMÕISA-KOONGA-AHASTE										
16176	1	4	974		0					
		5	600		0					
16176 Kokku			1574		0					
KARUSE-KALLI										
16180	1	3	9710	3,98	1					
16180 Kokku			9710	3,98	1					
AUDRU-TÕSTAMAA-NURMSI										
19101	1	1	8814	3,09	0	344				
		2	7521	4,43	4	213				
		3	10219	4,19	5	213				
		4	11296	4,36	6	223				
		5	13295	4,37	2	190				
		6	9960	3,16	5	173				
		7	200	2,73	0	172				
		19101 Kokku			61305	3,96	4	222		
NURME-VANA=PÄRNU										
19102	1	1	4885	4,20	2		7	6	6	6
		2	4027	4,42	10		9	7	7	8
19102 Kokku			8912	4,30	6		8	6	7	7
AUDRU-LAVASSAARE-VAHENURME										
19103	1	1	9999	3,41	1	271				
		2	1601	3,09	2	239				
		4	5283	4,75	2	245				
19103 Kokku			16883	3,79	1	260				
PÕLDEOTSA TEE										
19104	1	1	2140	3,64	2	288				
19104 Kokku			2140	3,64	2	288				
AUDRU TEE										
19105	1	1	4316	4,05	2	261				
19105 Kokku			4316	4,05	2	261				
SAUGA-JÕÖPRE										
19106	1	1	752		1					
19106 Kokku			752		1					
KÕIMA-SELISTE										

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
19107	1	1	4300	2,60	1					
19107 Kokku			4300	2,60	1					
KIHLEPA-LEPASPEA										
19108	1	1	2900	4,79	0					
19108 Kokku			2900	4,79	0					
LINDI-LIU-JÄRVE										
19110	1	1	600		1					
19110 Kokku			600		1					
VALGERANNA TEE										
19112	1	1	2842	3,88	1					
19112 Kokku			2842	3,88	1					
RANNA TEE										
19113	1	1	460		0					
19113 Kokku			460		0					
AUDRU-VALGERANNA										
19114	1	1	934	7,55	0					
19114 Kokku			934	7,55	0					
KULDLÖVI TEE										
19115	1	1	315		1					
19115 Kokku			315		1					
LIU-KAVARU										
19117	1	1	1000	5,32	1					
19117 Kokku			1000	5,32	1					
AUDRU-SANGA										
19118	1	1	724		0					
19118 Kokku			724		0					
RIDALEPA-LAVASSARE										
19119	1	1	200		1					
19119 Kokku			200		1					
REBASEFARMİ TEE										
19121	1	1	685	4,81	7					
		3	780	6,52	2					
19121 Kokku			1465	5,78	4					
POOTSI-LAO										
19130	1	1	3460	2,40	0					
19130 Kokku			3460	2,40	0					
KALLI-TÖSTAMAA-VÄRATI										
19131	1	2	1000	8,05	3					
		3	1338	5,79	1					
		5	500	4,40	1					
19131 Kokku			2838	6,44	2					
SAULEPI-PÄRLSELJA										
19133	1	1	3374	6,03	0					
19133 Kokku			3374	6,03	0					
VARBLA-VÄÄNJA										
19134	1	1	1200	6,39	14					
		2	5887	8,47	1					

Pärnu MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
19134 Kokku			7087	8,10	3					
TÕSTAMAA - LÕUKA - TÕSTAMAA										
19136	1	1	100		0					
19136 Kokku			100		0					
MUNALAIU TEE										
19137	1	1	650	3,13	1					
19137 Kokku			650	3,13	1					
PÄRNU=JAAGUPI-KALLI										
19201	1	1	3152	4,20	2					
		2	1203	5,08	2					
		3	8517	5,18	0					
19201 Kokku			12872	4,95	1					
PÄRNU=JAAGUPI-KERGU										
19202	1	1	2500	5,52	4					
		3	418		1					
19202 Kokku			2918	5,52	3					
ARE-SUIGU										
19203	1	1	8721	4,18	0					
		2	5435	3,77	13					
19203 Kokku			14156	4,03	5					
MIHKLI-OIDREMA										
19204	1	1	1200	3,80	26					
		2	1625	5,30	2					
19204 Kokku			2825	4,66	12					
PÄRNU=JAAGUPI TEE										
19207	1	1	3520	6,07	9	228				
19207 Kokku			3520	6,07	9	228				
LIBATSE TEE										
19209	1	1	550		12					
19209 Kokku			550		12					
PÄRIVERE TEE										
19212	1	1	900		4					
19212 Kokku			900		4					
SAUGA TEE										
19213	1	1	855		4					
19213 Kokku			855		4					
JÄNESSELJA-URGE										
19214	1	1	2100	5,18	1					
19214 Kokku			2100	5,18	1					
VÄNDRA-VIHTRA										
19240	1	1	6870	5,85	5					
19240 Kokku			6870	5,85	5					
SUUREJÕE-VIHTRA-JÕESUU										
19241	1	1	863	5,18	10					
		2	1100	6,13	29					
19241 Kokku			1963	5,62	21					
SUUREJÕE-KULLIMAA										

Pärnu MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
19242	1	1	300		10					
		2	600		1					
19242 Kokku			900		4					
VIHTRA-AESOO										
19243	1	1	300		1					
19243 Kokku			300		1					
RÕUSA-KÄRU										
19244	1	1	100		0					
19244 Kokku			100		0					
VÄNDRA-KALMARU										
19245	1	1	2494	5,02	8					
19245 Kokku			2494	5,02	8					
VÄNDRA-LOKUTA-LELLE										
19246	1	1	1200	5,50	13					
19246 Kokku			1200	5,50	13					
MASSU TEE										
19247	1	1	5066	4,73	4					
19247 Kokku			5066	4,73	4					
KAANSOO-TORI										
19252	1	2	770	3,25	7					
		3	7159	5,20	5					
19252 Kokku			7929	5,00	5					
PÄRNJÕE TEE										
19253	1	1	900	5,76	4					
19253 Kokku			900	5,76	4					
ALUSTE TEE										
19254	1	1	850	3,22	3					
19254 Kokku			850	3,22	3					
SUIGU-TOOTSI										
19270	1	1	3176	4,51	1					
19270 Kokku			3176	4,51	1					
TOOTSI-PIISTAOJA										
19271	1	2	8100	5,56	4					
19271 Kokku			8100	5,56	4					
TORI-MASSU										
19272	1	1	1500	5,66	17					
19272 Kokku			1500	5,66	17					
URGE-SINDI										
19275	1	1	830		6	222				
		3	696		1	185				
19275 Kokku			1526		4	206				
TAALI-PÖLENDMAA-SELJAMETSA										
19276	1	2	627		29					
19276 Kokku			627		29					
PAIKUSE-TAMMURU										
19277	1	1	5778	3,48	2	257				
		2	1100	4,76	6	178				

Pärnu MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
19277 Kokku			6878	3,68	3	244				
SINDI=LODJA-SILLA										
19278	1	1	3725	5,07	1	189				
19278 Kokku			3725	5,07	1	189				
POLITSEIKOOLI TEE										
19279	1	1	515		14					
19279 Kokku			515		14					
SINDI TEE										
19280	1	1	612		1					
19280 Kokku			612		1					
OORE TEE										
19282	1	1	500		2					
19282 Kokku			500		2					
TORI JAAMA TEE										
19283	1	1	330		10					
19283 Kokku			330		10					
TORI-RÜTAVERE										
19285	1	1	200		0					
19285 Kokku			200		0					
SELJA-MURAKA										
19287	1	1	1815	3,99	5					
19287 Kokku			1815	3,99	5					
PAIKUSE TEE										
19288	1	1	420		9					
19288 Kokku			420		9					
LUIGE TEE										
19289	1	1	700	6,91	69					
19289 Kokku			700	6,91	69					
KILINGI=NÕMME-TALI-LAIKSAARE										
19301	1	2	900	5,47	0					
		3	335	9,30	0					
		4	7505	4,89	1					
19301 Kokku			8740	5,15	0					
KILINGI=NÕMME-KIISA										
19302	1	1	500		0					
19302 Kokku			500		0					
JÄÄRJA-TALI										
19303	1	2	530		0					
19303 Kokku			530		0					
TIHEMETSJA-LEIPSTE										
19304	1	1	2100	5,31	0					
19304 Kokku			2100	5,31	0					
TÕLLA-KAMALI										
19306	1	1	500		5					
19306 Kokku			500		5					
KILINGI=NÕMME-MARANA										
19309	1	1	730		1					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
19309 Kokku			730		1					
TÕITOJA-HÄADEMEESTE										
19330	1	1	2738	4,65	4					
		2	11447	4,63	2					
19330 Kokku			14185	4,63	2					
RANNAMETSA-IKLA										
19331	1	1	6231	5,73	0	207				
		2	12760	5,27	3	214				
		3	11500	5,29	4	229				
19331 Kokku			30491	5,37	3	218				
HÄADEMEESTE TEE										
19332	1	1	1700	5,62	17	164				
19332 Kokku			1700	5,62	17	164				
UULU-SOOMETSA-HÄADEMEESTE										
19333	1	1	2700	6,00	0					
		3	1422	5,35	2					
19333 Kokku			4122	5,78	1					
LAIKSAARE-MASSIARU-TEASTE										
19334	1	1	1160	4,99	2					
		2	200	4,28	1					
19334 Kokku			1360	4,87	2					
JAAGUPI-URISSAARE										
19335	1	1	580		1					
19335 Kokku			580		1					
KABLI-MASSIARU										
19336	1	1	6240	5,51	0					
19336 Kokku			6240	5,51	0					
TALI-TUULIKU-MASSIARU										
19337	1	1	400		0					
		2	118		1					
19337 Kokku			518		0					
LEMME TEE										
19338	1	1	2300	3,94	0					
19338 Kokku			2300	3,94	0					
VÕISTE TEE										
19339	1	1	650	6,79	24					
19339 Kokku			650	6,79	24					
UULU-LAADI										
19340	1	1	1000	4,99	0					
19340 Kokku			1000	4,99	0					
LAADI-MÄNNIKU										
19341	1	1	4086	4,65	2					
19341 Kokku			4086	4,65	2					
REIU TEE										
19342	1	1	575		8					
19342 Kokku			575		8					
SURJU-SELJAMETSA										

Pärnu MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
19343	1	1	470		11					
19343 Kokku			470		11					
SURJU-SAUNAMETSA										
19344	1	1	2200	4,66	3					
19344 Kokku			2200	4,66	3					
SURJU JAAMA TEE										
19345	1	1	370		1					
19345 Kokku			370		1					
IKLA-PIIRI										
19348	1	1	1334	5,95	0					
19348 Kokku			1334	5,95	0					
METSAKÜLA-LEINA										
19350	1	1	1556	4,88	1					
19350 Kokku			1556	4,88	1					
TAHKURANNA TEE										
19351	1	1	800	4,94	1					
19351 Kokku			800	4,94	1					
VALGU-LIBATSE										
20175	1	2	1060		1					
20175 Kokku			1060		1					
KÖPU-TÖRAMAA-JÕESUU										
24151	1	4	200		0					
24151 Kokku			200		0					

Rapla Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
TALLINN-PÄRNU-IKLA										
4	1	10	5883	2,68	1	506	10	10	7	7
		11	8069	1,04	0	429	9	7	7	8
		12	5612	1,00	0		3	3	3	3
		13	5538	0,94	0		3	3	3	3
		14	8223	1,16	0	278	3	3	3	3
		15	5084	2,49	1	259	8	7	8	10
		16	9661	1,95	1	339	7	7	8	8
4 Kokku			48070	1,58	0	382	6	6	6	6
KOSE-PURILA										
14	1	6	5871	5,77	5	256				
		7	8955	4,61	3	220				
		8	4225	4,97	2	277				
		9	6924	3,92	3	231				
14 Kokku			25975	4,75	3	241				
TALLINN-RAPLA-TÜRI										
15	1	10	3385	5,10	8	472	8	8	8	8
		11	6282	5,20	9	385	9	7	8	7
		12	3228	5,41	10	352	8	8	10	11
		13	5970	4,21	4	335	9	8	8	8
		14	3649	4,97	6	298	11	8	8	8
		15	4018	4,59	7	355	9	8	10	11
		16	6230	3,51	2	301	7	8	8	7
		17	4263	3,37	2	285	7	7	7	8
		18	9039	1,85	0	289	7	7	7	8
		19	9268	1,34	0	279	3	3	3	3
		20	4437	1,49	0	210				
15 Kokku			59769	3,37	4	321	8	8	8	8
RAPLA-JÄRVAKANDI-KERGU										
27	1	1	1243	7,04	8	361				
		2	7864	6,03	8	207				
		3	4399	5,65	6	248				
		4	4702	4,01	2	275				
		5	8321	3,60	3	238				
		6	6373	5,01	3	223				
27 Kokku			32902	4,92	5	239				
RAPLA-MÄRJAMAA										
28	1	1	8920	3,86	3	282	7	8	8	7
		2	6943	3,39	2	230	7	9	8	7
		3	5747	3,18	4	240	7	9	7	7
28 Kokku			21610	3,53	3	254	7	8	8	7
MÄRJAMAA-KOLUVERE										
29	1	1	2218	4,40	1	313				
		2	8221	5,17	2	315				
		3	5104	4,63	1	278				
		4	8382	4,60	0	296				
		5	1225	4,16	1	361				
29 Kokku			25150	4,76	1	303				
VAIDA-URGE										

Rapla MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
11202	1	7	2418	6,15	6					
11202 Kokku			2418	6,15	6					
KERNU-KOHILA										
11220	1	2	735	6,99	0	296				
		3	7449	5,26	3	327				
11220 Kokku			8184	5,41	3	325				
TÖDVA-HAGERI										
11240	1	5	6860	6,34	1	252				
11240 Kokku			6860	6,34	1	252				
KIISA-KOHILA										
11245	1	2	700	5,23	1					
11245 Kokku			700	5,23	1					
PAIDE-ROOVERE-KUIMETSA										
15129	1	5	1400	3,28	15					
		6	1709	3,90	9					
15129 Kokku			3109	3,63	12					
SILLA-JÄDIVERE										
16155	1	3	3180	4,60	5					
		4	6847	4,61	1					
		5	9348	3,99	2					
		6	3934	4,15	1					
16155 Kokku			23309	4,28	2					
VÄNDRA-LOKUTA-LELLE										
19246	1	4	5579	3,58	2					
		5	9757	4,32	3					
19246 Kokku			15336	4,06	2					
HAGERI-KODILA-KÕRGU										
20101	1	1	700		6					
		2	4259	3,97	2					
		3	1183	4,98	1					
20101 Kokku			6142	4,18	2					
AESPA RINGTEE										
20104	1	1	1600	6,29	24					
20104 Kokku			1600	6,29	24					
KOHILA JAAMA TEE										
20105	1	1	190		3					
20105 Kokku			190		3					
LOHU-KOHILA										
20107	1	1	6058	3,73	2	349				
20107 Kokku			6058	3,73	2	349				
SELI-ANGERJA										
20109	1	1	9930	4,70	1					
20109 Kokku			9930	4,70	1					
JUURU-JÄRLEPA										
20110	1	1	200		8					
		2	3928	5,06	3					
20110 Kokku			4128	5,06	3					

Rapla MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
JUURU-PIRGU										
20111	1	1	6958	4,05	3					
20111 Kokku			6958	4,05	3					
HÄRGLA TEE										
20112	1	1	969		28					
20112 Kokku			969		28					
HAGUDI-KODILA										
20113	1	1	300		19					
20113 Kokku			300		19					
HAGUDI JAAMA TEE										
20115	1	1	177		12					
20115 Kokku			177		12					
JUURU TEE										
20116	1	1	3424	5,06	2					
20116 Kokku			3424	5,06	2					
JUURU-RAPLA										
20117	1	1	1593	4,95	4	294				
		2	6706	3,91	4	212				
20117 Kokku			8299	4,09	4	224				
INGLISTE TEE										
20118	1	1	950		0					
20118 Kokku			950		0					
KEAVA-HÕREDA										
20120	1	1	2900	3,04	3	255				
20120 Kokku			2900	3,04	3	255				
LAU-KAIU										
20121	1	1	3203	4,52	7					
20121 Kokku			3203	4,52	7					
KAIU-VAHASTU										
20122	1	1	3200	3,81	3	293				
20122 Kokku			3200	3,81	3	293				
ARANKÜLA-JUURU										
20123	1	1	5822	6,55	0	244				
20123 Kokku			5822	6,55	0	244				
RAPLA-VARBOLA										
20141	1	1	7658	4,82	6	254				
		2	7864	3,99	2	295				
		3	10268	5,86	5	272				
20141 Kokku			25790	4,98	4	274				
ALU KESKUSE TEE										
20142	1	1	702		2					
20142 Kokku			702		2					
RAPLA-ARANKÜLA										
20143	1	1	982	2,51	7					
20143 Kokku			982	2,51	7					
UUSKÜLA TEE										
20144	1	1	1701	4,01	3					

Rapla MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
20144 Kokku			1701	4,01	3					
ÜLEJÕE-RIDAKÜLA										
20145	1	1	2700	5,62	3					
20145 Kokku			2700	5,62	3					
RAPLA JAAMA TEE										
20146	1	1	270		6					
20146 Kokku			270		6					
KOIKSE-PURKU										
20148	1	1	4000	4,62	3					
20148 Kokku			4000	4,62	3					
KEHTNA-PÕLMA										
20149	1	1	5973	4,73	4					
20149 Kokku			5973	4,73	4					
VALTU-KUMMA										
20150	1	1	2318	6,25	1	248				
20150 Kokku			2318	6,25	1	248				
LELLE JAAMA TEE										
20153	1	1	1125	5,84	7					
20153 Kokku			1125	5,84	7					
KÄRU-KÄDVA										
20156	1	1	2000	4,61	8					
20156 Kokku			2000	4,61	8					
LOKUTA-JÕEKÜLA										
20157	1	1	500	4,47	6					
20157 Kokku			500	4,47	6					
EIDAPERE JAAMA TEE										
20159	1	1	400		1					
20159 Kokku			400		1					
LOKUTA-KÖNNU										
20160	1	1	100		1					
20160 Kokku			100		1					
EIDAPERE-KÖNNU										
20161	1	1	100		0					
20161 Kokku			100		0					
JÄRVAKANDI-LOKUTA										
20164	1	1	572		0					
20164 Kokku			572		0					
RAIKKÜLA-PÄARDU										
20165	1	1	5678	3,53	1					
		2	11720	4,37	2					
		3	6262	4,20	1					
20165 Kokku			23660	4,12	2					
LIPA-MÕISAMAA										
20166	1	1	2900	6,18	4					
20166 Kokku			2900	6,18	4					
LAUKNA TEE										

Rapla MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
20168	1	1	535		36					
20168 Kokku			535		36					
MÄRJAMAA-KONUVERE										
20170	1	1	7347	5,80	4	283				
		2	6682	6,60	1	183				
20170 Kokku			14029	6,18	3	235				
MÄRJAMAA-VALGU										
20171	1	1	5774	4,41	3	262				
		2	8696	5,29	1	241				
20171 Kokku			14470	4,94	2	249				
MÄRJAMAA-HAIMRE										
20172	1	1	2553	6,67	0	225				
20172 Kokku			2553	6,67	0	225				
HAIMRE-MOKA										
20173	1	1	1000	4,93	0					
20173 Kokku			1000	4,93	0					
KONUVERE-SULU										
20174	1	1	100		0					
20174 Kokku			100		0					
VALGU-LIBATSE										
20175	1	1	1700	4,61	6					
20175 Kokku			1700	4,61	6					
JÄDIVERE-KIVI=VIGALA										
20177	1	1	100		6					
20177 Kokku			100		6					
PÄARDU-LEIBRE										
20178	1	1	7102	6,41	3					
20178 Kokku			7102	6,41	3					
PAEKÜLA-VANA=VIGALA										
20184	1	1	12660	5,22	2					
20184 Kokku			12660	5,22	2					
SIPA-MÖRASTE										
20187	1	1	400		0					
20187 Kokku			400		0					
KONUVERE-KILGI										
20204	1	1	100		5					
20204 Kokku			100		5					
TAMME-LOE-TAMME										
20248	1	1	225		5					
20248 Kokku			225		5					
HERTU-PÖRSAKU-KEAVA										
20250	1	1	1306	6,55	2					
20250 Kokku			1306	6,55	2					
KEHTNA-KOOGIMÄE										
20251	1	1	1200	5,68	1					
20251 Kokku			1200	5,68	1					

Saare Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
KURESSAARE-VALJALA-KUIVASTU										
10	1	12	10467	1,92	0	214	7	6	6	8
		13	9834	2,88	1	245	7	6	6	6
		14	6584	3,72	2	187	11	7	6	8
		15	8351	3,91	4	216	9	8	7	8
		16	7466	4,12	3	202	7	6	5	7
		17	7439	4,05	13	208	8	7	7	8
		18	7665	2,75	1	251	6	5	5	6
		19	5713	3,64	1	272	7	6	7	8
		20	7373	3,14	1	259	7	6	7	6
		21	2446	3,16	2	264	6	6	7	8
10 Kokku			73338	3,26	3	228	8	6	6	7
TUMALA-ORISSAARE-VÄIKE VÄIN										
75	1	1	8257	5,12	1	212	7	5	5	6
75 Kokku			8257	5,12	1	212	7	5	5	6
KURESSAARE RINGTEE										
76	1	1	8237	4,07	1	264	6	6	7	8
		2	5294	3,18	1	267	4	5	5	6
76 Kokku			13531	3,72	1	265	6	5	6	7
KURESSAARE-SÄÄRE										
77	1	2	4190	4,29	4	258				
		3	9807	3,80	2	246				
		4	4240	4,85	3	230				
		5	8563	3,37	2	251				
		6	4734	3,72	0	234				
		7	3200	4,57	1	226				
77 Kokku			34734	3,94	2	243				
KURESSAARE-KIHELKONNA-VEERE										
78	1	2	5818	3,88	1	286				
		3	6790	4,00	3	256				
		4	9714	4,44	3	214				
		5	6748	5,07	2	227				
		6	254	4,78	0	209				
		7	7801	3,15	0	230				
78 Kokku			37125	4,12	2	239				
UPA-LEISI										
79	1	1	8128	3,93	4	235	6	5	5	6
		2	5930	3,81	6	218	4	4	5	7
		3	9587	4,15	4	210	6	5	5	6
		4	8081	4,10	1	224	6	6	6	6
		5	5083	4,49	2	217	7	5	6	7
79 Kokku			36809	4,08	3	221	6	5	5	6
KURESSAARE-VÖHMA-PANGA										
86	1	1	7839	4,11	0	239				
		2	4584	3,97	0	237				
		3	1900	4,32	1	237				
		5	4418	5,83	0	202				
86 Kokku			18741	4,50	0	229				
TÖLLI-MUSTJALA-TAGARANNA										

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
21101	1	1	4302	3,00	0					
		2	6973	3,04	0					
		3	9460	2,84	0					
		4	2216	3,33	0					
		5	2008	4,11	1					
21101 Kokku			24959	3,05	0					
MUSTJALA-KIHELKONNA-TEHUMARDI										
21102	1	1	100		0					
		2	148		0					
		3	6116	4,01	2					
		4	3900	3,21	1					
		5	1200	6,20	1					
		6	1550	4,37	1					
		7	2954	5,02	1					
21102 Kokku			15968	4,18	1					
LÄÄTSA-JÄMAJA-SÄÄRE-MÄEBE										
21103	1	1	600		0					
		2	1368	4,13	1					
		3	1400	3,99	0					
21103 Kokku			3368	4,06	1					
JÄMAJA-HÄNGA										
21104	1	1	1200	4,48	3					
21104 Kokku			1200	4,48	3					
KAUNISPE-VIIERISTI										
21106	1	1	39		0					
21106 Kokku			39		0					
TIIRIMETSA-LÜMANDA										
21109	1	2	2873	4,39	2					
21109 Kokku			2873	4,39	2					
KOIMLA-RIKSU										
21110	1	1	1000	4,22	0					
21110 Kokku			1000	4,22	0					
TEHUMARDI-KOGULA										
21111	1	1	1471	2,75	0					
		2	5150	2,86	1					
21111 Kokku			6621	2,84	1					
KÄESLA-KARALA-LOONA										
21112	1	1	8923	4,56	3					
		2	3800	4,51	3					
		4	167		2					
21112 Kokku			12890	4,55	3					
VIIDU-LIIVA										
21113	1	1	127		0					
21113 Kokku			127		0					
PIDULA-VEERE										
21114	1	1	9188	5,08	3					
21114 Kokku			9188	5,08	3					
KÄRLA-KARUJÄRVE										
21117	1	1	10135	4,33	3					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
21117 Kokku			10135	4,33	3					
SÖMERA-KÄRLA-UDUVERE										
21118	1	1	1735	5,31	9					
		2	3973	2,41	0					
		3	4485	4,29	0					
21118 Kokku			10193	3,70	2					
KÄRLA-SAUVERE										
21119	1	1	122		0					
21119 Kokku			122		0					
RANDVERE-ANSI										
21121	1	1	2955	3,75	1					
21121 Kokku			2955	3,75	1					
SILLA-KÜDEMA										
21122	1	1	800		1					
21122 Kokku			800		1					
KAARMA-SAUVERE										
21123	1	1	1400	3,97	0					
		2	106		0					
21123 Kokku			1506	3,97	0					
LAADJALA-KARJA										
21124	1	1	5183	3,32	0					
		2	9194	3,16	1					
		3	911		4					
21124 Kokku			15288	3,22	1					
EIKLA-LUSSU										
21125	1	1	700		0					
21125 Kokku			700		0					
PAHAPILLI-PANGA										
21127	1	1	800		0					
21127 Kokku			800		0					
METSKÜLA-MEIUSTE										
21128	1	1	500		0					
21128 Kokku			500		0					
ORISSAARE-LEISI-MUSTJALA										
21129	1	1	2700		0					
		4	2825	4,64	1					
		5	2500	4,21	2					
		6	2800	3,97	0					
		9	217		1					
21129 Kokku			11042	4,27	1					
MASA-PUTLA										
21130	1	1	4826	4,58	3					
21130 Kokku			4826	4,58	3					
MASA-KAALI										
21131	1	1	3696	5,54	1					
21131 Kokku			3696	5,54	1					
MASA-LAIMJALA-TUMALA										
21132	1	1	6462	4,72	6					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
		2	8382	5,06	1					
		3	7430	5,37	0					
		4	8196	5,13	4					
		5	3100	6,54	4					
21132 Kokku			33570	5,22	3					
KURESSAARE-PÜHA-MASA										
21133	1	2	9607	3,28	4	285				
		3	9880	3,55	2	241				
21133 Kokku			19487	3,42	3	263				
PÜHA-SANDLA-KANGRUSELJA										
21134	1	1	6555	4,19	2					
		2	2522	4,38	0					
21134 Kokku			9077	4,24	2					
PÜHA-VANAMÕISA										
21135	1	1	282		16					
21135 Kokku			282		16					
VAIVERE-VÄTTA										
21136	1	1	9442	3,16	3					
21136 Kokku			9442	3,16	3					
REO-ILPLA										
21137	1	1	536		1					
21137 Kokku			536		1					
TAHULA-UPA										
21138	1	1	1008	4,38	4					
21138 Kokku			1008	4,38	4					
KURESSAARE-MARIENTALI										
21139	1	1	1396	4,89	4	267				
21139 Kokku			1396	4,89	4	267				
KURESSAARE-SIKASSAARE										
21140	1	1	1815	6,18	1	250				
21140 Kokku			1815	6,18	1	250				
TIKA-RATLA										
21141	1	1	7076	3,65	1					
21141 Kokku			7076	3,65	1					
ANGLA-KOIKLA										
21142	1	1	9069	5,51	0					
21142 Kokku			9069	5,51	0					
VÖLUPE-PÄRSAMA										
21143	1	1	2397	4,96	1					
21143 Kokku			2397	4,96	1					
LEISI-TRIIGI										
21144	1	1	1769	4,27	2					
21144 Kokku			1769	4,27	2					
TAGAVERE-TAALIKU										
21146	1	1	100		1					
21146 Kokku			100		1					
SAIKLA-TUMALA										

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
21147	1	1	3301	3,96	2					
21147 Kokku			3301	3,96	2					
PIIRI-KOGUVA										
21148	1	1	5494	3,99	1					
21148 Kokku			5494	3,99	1					
VIIRA-NÕMMKÜLA										
21149	1	1	9474	5,14	4					
21149 Kokku			9474	5,14	4					
LIIVA-SUUREMÕISA-PIIRI										
21150	1	1	1056	4,47	17					
21150 Kokku			1056	4,47	17					
LIIVA-NÕMMKÜLA										
21151	1	1	232		1					
21151 Kokku			232		1					
HELLAMAA-NÕMMKÜLA										
21152	1	1	628	6,13	0					
21152 Kokku			628	6,13	0					
HELLAMAA-VÖLLA										
21153	1	1	2045	5,12	0					
21153 Kokku			2045	5,12	0					
KUIVASTU-PÄDASTE-LIIVA										
21154	1	1	100		0					
		2	205		0					
21154 Kokku			305		0					
AUDLA-SAAREKÜLA-TORNIMÄE-VÄIKE=VÄIN										
21155	1	1	5104	4,81	1					
		2	5483	5,09	1					
21155 Kokku			10587	4,96	1					
PÖIDE-TORNIMÄE-KÕRKVERE										
21156	1	1	4405	5,12	1					
		2	7500	6,01	1					
21156 Kokku			11905	5,68	1					
VALJALA-LAIMJALA										
21157	1	1	2600	5,30	3					
		2	148		2					
21157 Kokku			2748	5,30	3					
TÕNIJA-VEERIKU										
21158	1	1	800	8,18	3					
21158 Kokku			800	8,18	3					
VALJALA-KALLEMÄE										
21159	1	1	1076	7,20	1					
21159 Kokku			1076	7,20	1					
KALLEMÄE-TURJA										
21160	1	1	100		1					
21160 Kokku			100		1					
TUTKU-PÄRSAMA										
21161	1	1	651		1					

Saare MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
21161 Kokku			651		1					
VÖLUPE-LINNAKA										
21162	1	1	116		2					
21162 Kokku			116		2					
ORINÕMME-SAIKLA										
21163	1	1	1540	5,00	1					
21163 Kokku			1540	5,00	1					
ROOTSIVERE-KOGUVA										
21164	1	1	110		1					
21164 Kokku			110		1					
TAGAVERE TEE										
21165	1	1	680		0					
21165 Kokku			680		0					
TAGAVERE-KAREDA										
21166	1	1	1229	6,24	0					
21166 Kokku			1229	6,24	0					
SAGARISTE-KÕLJALA										
21169	1	1	736		1					
21169 Kokku			736		1					
MURATSI SADAMA TEE										
21170	1	1	3470	2,97	0					
21170 Kokku			3470	2,97	0					
TAHULA-VAIVERE										
21171	1	1	122		0					
21171 Kokku			122		0					
PÄHKLA KÜLA TEE										
21172	1	1	403		0					
21172 Kokku			403		0					
NASVA SADAMA TEE										
21174	1	1	1529	4,71	8					
21174 Kokku			1529	4,71	8					
TIIRIMETSA-LASSI										
21177	1	1	1100	5,46	1					
21177 Kokku			1100	5,46	1					
KOGULA-KÄRLA										
21178	1	1	462		2					
21178 Kokku			462		2					
VIKI-KUREVERE										
21182	1	1	1400	3,96	1					
21182 Kokku			1400	3,96	1					
VANA TAMMI TEE										
21183	1	1	426		1					
21183 Kokku			426		1					

Tartu Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
TALLINN-TARTU-VÕRU-LUHAMAA										
2	1	24	6845	0,89	0		3	3	3	3
		25	8148	2,49	6	527	8	7	8	10
		26	10109	3,04	6	403	9	8	8	11
		27	3720	3,66	3	257	7	8	7	6
		28	2205	3,97	8	259	10	8	9	9
		29	2322	4,09	1	305	9	9	8	8
		31	6233	4,39	7	400	8	8	9	8
		32	5650	3,30	4	331	6	9	8	7
		33	8339	4,06	5	309	8	9	8	9
2 Kokku			53571	3,14	5	375	7	8	7	8
JÕHVI-TARTU-VALGA										
3	1	15	10483	4,15	6	292	10	13	14	13
		16	10118	3,96	4	318	10	18	14	9
		18	834	3,89	1	391	6	10	24	13
		19	5122	3,99	1	385	10	16	14	8
		20	7057	3,73	1	388	11	18	28	12
		21	8418	3,08	4	328	8	7	11	9
		23	7506	1,53	0	280	7	5	5	7
		25	7926	1,34	0	256	5	4	6	5
		26	3231	1,84	0	277	7	4	9	8
3 Kokku			60695	3,09	2	320	9	11	13	9
TARTU-JÕGEVA-ARAVETE										
39	1	1	5627	4,16	3	321	5	6	6	7
		2	8461	3,71	3	268	6	5	5	6
39 Kokku			14088	3,89	3	289	6	6	6	6
TARTU-TIKSOJA										
40	1	2	2856	4,80	11	249	6	5	5	6
40 Kokku			2856	4,80	11	249	6	5	5	6
KÄREVERE-KÄRKNA										
41	1	1	9539	4,63	20	252				
		2	3406	4,50	7	283				
41 Kokku			12945	4,59	17	260				
KÄRKNA-KOBRATU										
42	1	1	7142	4,21	8	262				
42 Kokku			7142	4,21	8	262				
AOVERE-KALLASTE-OMEDU										
43	1	1	5396	4,74	7	258				
		2	8211	4,09	4	269				
		3	7063	4,18	0	263				
		4	8969	5,64	0	194				
		5	7213	5,27	0	198				
		6	579	5,32	0	176				
		7	1490	6,01	0	175				
43 Kokku			38921	4,86	2	231				
AOVERE-LUUNJA										
44	1	1	7109	4,41	7	187				
		2	4243	5,00	3	177				
44 Kokku			11352	4,63	5	183				

Tartu MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
TARTU-RÄPINA-VÄRSKA										
45	1	2	7465	4,18	8	328	8	8	8	7
		3	6378	3,84	0	275	7	8	8	8
		4	5502	4,16	6	271	8	8	8	8
		5	5655	3,86	4	227	8	8	8	8
45 Kokku			25000	4,02	5	279	8	8	8	8
TATRA-OTEPÄÄ-SANGATE										
46	1	1	7673	3,62	1	220	3	3	3	4
		2	5315	3,68	1	238	4	4	3	5
46 Kokku			12988	3,65	1	227	4	3	3	4
SANGLA-RÖNGU										
47	1	1	9789	4,01	1	225				
		2	8267	3,70	0	261				
		3	4328	4,34	0	309				
47 Kokku			22384	3,96	1	255				
TARTU-VILJANDI										
48	1	1	9446	4,11	2	248	7	5	5	6
		2	7624	4,75	6	249	6	5	5	6
		3	4864	4,61	1	227	4	5	4	6
		4	7956	3,81	1	295	6	6	6	6
		5	6895	4,05	0	331	6	7	6	6
48 Kokku			36785	4,23	2	271	6	6	5	6
VILJANDI-RÖNGU										
52	1	9	7680	3,50	3	339				
52 Kokku			7680	3,50	3	339				
PÕLVA-REOLA										
61	1	5	7983	4,94	6	198	6	4	5	5
		6	6876	4,58	4	257	5	6	6	5
61 Kokku			14859	4,78	5	225	5	5	5	5
RÖNGU-OTEPÄÄ-KANEPI										
71	1	1	2685	5,56	4	213				
71 Kokku			2685	5,56	4	213				
ÄKSI-KUKULINNA										
14221	1	2	4,28333	20,32	201	198				
14221 Kokku			4,2833	20,32	201	198				
MULLAVERE-SAADJÄRVE										
14223	1	2	1663	5,44	4					
14223 Kokku			1663	5,44	4					
AHJA-VÖNNU										
18284	1	2	702		0					
18284 Kokku			702		0					
TIKSOJA-VORBUSE										
22101	1	1	1806	4,52	1					
22101 Kokku			1806	4,52	1					
VORBUSE-KARDLA										
22102	1	1	2869	3,87	3					
		2	99		1					
22102 Kokku			2968	3,87	3					

Tartu MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
TARTU-ILMATSALU-RÕHU										
22103	1	1	6932	3,82	0	253				
		2	937		1					
22103 Kokku			7869	3,82	0	253				
RÄHNI-RAHINGE										
22104	1	1	240		1					
22104 Kokku			240		1					
HAAGE-RAHINGE										
22105	1	1	3704		0					
22105 Kokku			3704		0					
KARDLA-TÜKI										
22106	1	1	2737	3,31	2					
22106 Kokku			2737	3,31	2					
ROOTSI-LAEVA-SINIKÜLA										
22107	1	1	6662	2,00	0					
22107 Kokku			6662	2,00	0					
ULILA-VÖLLINGE										
22110	1	1	2500	4,89	0					
22110 Kokku			2500	4,89	0					
ULILA KESKTÄNAV										
22111	1	1	1300	4,64	0					
22111 Kokku			1300	4,64	0					
KAIMI-UULA										
22112	1	1	1778	3,36	3					
22112 Kokku			1778	3,36	3					
PUHJA-REKU										
22113	1	1	400		2					
22113 Kokku			400		2					
PUHJA-VIHAVU										
22114	1	1	400		1					
22114 Kokku			400		1					
PUHJA-KONGUTA										
22120	1	1	6673	5,01	5					
		2	4691	3,71	1					
22120 Kokku			11364	4,48	3					
ERIKA-KANDIKÜLA										
22125	1	1	905	3,88	4					
22125 Kokku			905	3,88	4					
LEMMATSI-LEILOVI										
22128	1	1	100		1					
22128 Kokku			100		1					
TÖRVANDI-LEMMATSI										
22129	1	1	444		1					
22129 Kokku			444		1					
TARTU-ÜLENURME										
22130	1	2	2946	4,12	5	294				

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
22130 Kokku			2946	4,12	5	294				
ÜLENURME-KÜLITSE										
22132	1	1	2900	6,01	2					
22132 Kokku			2900	6,01	2					
REOLA-UNIPHA										
22133	1	1	500		1					
22133 Kokku			500		1					
TATRA-AARIKE										
22134	1	1	600		0					
22134 Kokku			600		0					
KAMBJA-SIRVAKU										
22135	1	1	312		1					
22135 Kokku			312		1					
KAMBJA-REBASE										
22136	1	1	1089	3,63	4					
22136 Kokku			1089	3,63	4					
KAMBJA-REOLASOO										
22137	1	1	500		2					
22137 Kokku			500		2					
TÕRVANDI-ROIU-UNIKÜLA										
22140	1	1	6798	4,27	10	221				
		2	5300	3,18	3	257				
22140 Kokku			12098	3,80	7	236				
HAASLAVA-VANA=KUUSTE										
22141	1	1	9624	4,74	4	205				
22141 Kokku			9624	4,74	4	205				
ELVA-PUHJA										
22150	1	2	431	3,66	1					
		3	477	3,28	1					
		4	796		0					
22150 Kokku			1704	3,49	0					
VAPRAMÄE-ELVA										
22152	1	1	2199	4,30	10	257				
		3	3634	4,74	20	235				
22152 Kokku			5833	4,58	16	243				
VAPRAMÄE-VELLAVERE										
22153	1	1	500		0					
22153 Kokku			500		0					
AIAMAA-NÕO-VOIKA										
22154	1	1	4614	4,10	4	230				
22154 Kokku			4614	4,10	4	230				
NÕO-TAMSA										
22155	1	1	5455	3,40	3	213				
22155 Kokku			5455	3,40	3	213				
VAPRAMÄE-PEEDU-UUTA										
22156	1	1	371	6,29	1					
22156 Kokku			371	6,29	1					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
UUTA-PANGODI										
22157	1	1	8032	3,37	2					
22157 Kokku			8032	3,37	2					
ELVA-KINSLI										
22158	1	3	500		1					
22158 Kokku			500		1					
ELVA-PALUPERA-KÄHRI										
22159	1	3	5428	3,42	0					
22159 Kokku			5428	3,42	0					
ELVA-RANNU										
22160	1	1	1408	5,46	11	211				
		2	6035	3,61	12	238				
		3	6676	3,94	6	236				
22160 Kokku			14119	3,93	9	234				
METSALAANE-KULLI										
22162	1	1	300		1					
22162 Kokku			300		1					
KUREKÜLA TEE										
22164	1	1	1214	3,65	5					
22164 Kokku			1214	3,65	5					
RANNU PUIESTEE										
22165	1	1	662	6,44	9					
22165 Kokku			662	6,44	9					
RANNU RINGTEE										
22166	1	1	1424	4,90	5					
22166 Kokku			1424	4,90	5					
KALME-UDERNA										
22168	1	1	68		0					
22168 Kokku			68		0					
KIREPI-TEEDLA-VALGUTA										
22170	1	1	555		0					
22170 Kokku			555		0					
KALME - TAMMISTE - TEEDLA										
22171	1	1	100		1					
22171 Kokku			100		1					
KIREPI-PALUPERA										
22172	1	1	1500	6,18	7					
22172 Kokku			1500	6,18	7					
RÕNGU KOOLI TEE										
22173	1	1	800	6,82	3					
22173 Kokku			800	6,82	3					
VALGUTA-RANNAKÜLA										
22175	1	1	6761	4,45	2					
22175 Kokku			6761	4,45	2					
VALLAPALU-RANNAKÜLA										
22176	1	1	8908	5,47	1					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
22176 Kokku			8908	5,47	1					
KÄÄRDI-KALME										
22179	1	1	1200	3,48	0					
22179 Kokku			1200	3,48	0					
NÕO-KAMBJA										
22180	1	1	337		3					
22180 Kokku			337		3					
PANGODI-VISSI										
22185	1	1	600		2					
22185 Kokku			600		2					
PANGODI - KODIJÄRVE										
22186	1	1	100		0					
22186 Kokku			100		0					
RÕHU-MEERI-TÕRAVERE										
22190	1	2	1478	4,04	9					
22190 Kokku			1478	4,04	9					
NÕO-MEERI										
22191	1	1	100		24					
22191 Kokku			100		24					
SOOSILLA-NÕGIARU										
22192	1	1	890		3					
22192 Kokku			890		3					
KÜLITSE KAUPLUSE TEE										
22193	1	1	383		54					
22193 Kokku			383		54					
KÜLITSE JÄRVE TEE										
22194	1	1	1924	4,12	0					
22194 Kokku			1924	4,12	0					
KÜLITSE-HAAGE										
22195	1	1	336		5					
22195 Kokku			336		5					
NÕO-KEERI										
22198	1	1	3000	6,03	1					
22198 Kokku			3000	6,03	1					
TARTU-VAHI										
22200	1	2	1600	3,49	6	322				
22200 Kokku			1600	3,49	6	322				
KÕRVEKÜLA-LÄHTE										
22210	1	1	2653	4,94	9					
		2	1094		3					
22210 Kokku			3747	4,94	8					
KÕRVEKÜLA-VESNERI										
22211	1	1	785		12					
22211 Kokku			785		12					
KAARLI-TRUHHA-SOOKALDUSE										
22214	1	1	100		1					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
22214 Kokku			100		1					
LAMMIKU-LÄHTE										
22215	1	1	5339	4,21	5					
22215 Kokku			5339	4,21	5					
VÕIBLA-ERALA										
22216	1	1	200		24					
22216 Kokku			200		24					
LÄHTE-ELISTVERE										
22220	1	1	3200	4,85	11					
22220 Kokku			3200	4,85	11					
VEDU-KUKULINNA										
22222	1	1	104		1					
22222 Kokku			104		1					
VEDU-KIKIVERE										
22232	1	1	375		5					
22232 Kokku			375		5					
VARA-KAITSEMÕISA										
22234	1	1	2600	3,70	11					
22234 Kokku			2600	3,70	11					
KALLASTE-KOKORA-SÕÖRU										
22238	1	1	800	5,00	0					
22238 Kokku			800	5,00	0					
KOOSA-VARNJA										
22240	1	1	2430	4,35	9					
22240 Kokku			2430	4,35	9					
ALATSKIVI-NINA										
22241	1	1	561		13					
22241 Kokku			561		13					
ALATSKIVI-VARNJA										
22242	1	1	8258	3,10	5					
		2	4000	3,40	5					
22242 Kokku			12258	3,19	5					
METSAKIVI-KOLKJA										
22243	1	1	179		6					
22243 Kokku			179		6					
KOLKJA TEE										
22244	1	1	4500	5,64	11					
22244 Kokku			4500	5,64	11					
SOOKALDUSE-TAMMISTU										
22245	1	1	100		2					
22245 Kokku			100		2					
PILKA-TÄHEMAA										
22246	1	1	5100	4,10	1					
22246 Kokku			5100	4,10	1					
KOLKJA PARKLA TEE										
22248	1	1	428		13					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
22248 Kokku			428		13					
KOOSA TEE										
22249	1	1	804		2					
22249 Kokku			804		2					
LUUNJA-KAVASTU-KOOSA										
22250	1	1	9617	4,29	0					
		2	100		0					
		3	1690	4,33	4					
22250 Kokku			11407	4,30	1					
PÖVVATU-LUUNJA										
22251	1	1	4858	6,27	4					
22251 Kokku			4858	6,27	4					
LOHKVA-KABINA-VANAMÕISA										
22252	1	1	2015	3,59	1	280				
22252 Kokku			2015	3,59	1	280				
RÕÖMU-VIIRA										
22253	1	1	1200	3,36	2					
22253 Kokku			1200	3,36	2					
VANA=KASTRE-ROIU										
22260	1	1	7300	3,44	3	217				
22260 Kokku			7300	3,44	3	217				
KAAGVERE KOOLI TEE										
22261	1	1	1468	4,96	23					
22261 Kokku			1468	4,96	23					
HAASLAVA-AADAMI-UNIKÜLA										
22262	1	1	1148	4,20	0					
		2	1000	4,80	2					
22262 Kokku			2148	4,48	1					
UNIKÜLA-VASTSE=KUUSTE										
22264	1	1	300		1					
22264 Kokku			300		1					
REOLA-HAMMASTE										
22265	1	1	6400	4,50	2					
		2	169		0					
22265 Kokku			6569	4,50	2					
MELLISTE-HEITI										
22267	1	1	1700	3,96	2					
22267 Kokku			1700	3,96	2					
KURISTA-KOLLI										
22268	1	1	200		1					
22268 Kokku			200		1					
VANA=KASTRE-KASTRE-VÖNNU										
22270	1	1	7600	4,71	11	212				
		2	1254	3,22	1					
22270 Kokku			8854	4,52	10	212				
MELLISTE-VÖÖPSTE										
22273	1	1	1300	4,41	1					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
22273 Kokku			1300	4,41	1					
MÄKSA-TAMMEVALDMA										
22274	1	1	224		0					
22274 Kokku			224		0					
VANA=KASTRE-MIKU										
22275	1	1	2288	5,77	1					
22275 Kokku			2288	5,77	1					
HAMMASTE-RASINA										
22280	1	1	8700	3,38	7	249				
22280 Kokku			8700	3,38	7	249				
POKA-ISSAKU										
22281	1	1	262		0					
22281 Kokku			262		0					
VÖNNU HAIGLA TEE										
22282	1	1	500		0					
22282 Kokku			500		0					
SIKAKURMU-JÄRVSELJA										
22289	1	1	756		2					
22289 Kokku			756		2					
RASINA-MEEKSI										
22290	1	2	161		9					
22290 Kokku			161		9					
MEEKSI-MEHIKOORMA										
22291	1	1	3649	3,52	19					
22291 Kokku			3649	3,52	19					
MEHIKOORMA-MEERAPALU										
22294	1	1	100		20					
22294 Kokku			100		20					

Valga Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
JÕHVI-TARTU-VALGA										
3	1	27	7362	4,32	0	300	9	25	21	9
		28	5284	4,05	0	252	9	24	26	11
		29	192	4,57	0	375	8	8	5	7
		30	3203	4,96	3	224	15	32	28	11
		31	7226	4,76	4	216	15	42	36	15
		32	8053	4,47	0	261	15	32	29	14
		33	8742	5,05	0	231	14	34	35	15
3 Kokku			40062	4,61	1	250	13	32	29	13
VALGA-UULU										
6	1	2	8766	1,26	0	247	7	5	5	6
		3	4708	1,30	1	237	6	5	4	7
		4	9352	1,38	0	250	7	5	6	7
		5	3352	3,55	3	257	10	16	16	8
		6	3325	1,84	3	279	5	7	7	6
		7	8338	1,65	0	217	8	10	8	7
		8	8056	1,55	0	222	7	5	5	7
6 Kokku			45897	1,60	1	237	7	7	6	7
TATRA-OTEPÄÄ-SANGATE										
46	1	3	7044	4,56	0	268	6	4	6	6
		4	5785	4,38	1	290	6	6	5	6
		5	7635	3,68	3	190	3	3	3	3
		6	8510	3,80	1	221				
		7	4680	4,06	0	254				
46 Kokku			33654	4,07	1	240	6	5	6	6
VILJANDI-RÕNGU										
52	1	7	7292	4,11	1	279				
		8	4752	3,59	5	371				
52 Kokku			12044	3,90	3	316				
VÕRU-MÕNISTE-VALGA										
67	1	8	8024	4,99	2	250				
		9	9854	5,86	5	212				
		10	7494	5,80	9	190				
		11	4972	5,10	7	197				
67 Kokku			30344	5,49	5	214				
VÕRU-KUIGATSI-TÕRVA										
69	1	6	5658	4,08	2	253	7	7	4	5
		7	9802	4,07	4	249	3	3	3	3
		8	6970	4,87	5	223				
		10	8859	5,25	2	237				
		11	5207	4,04	1	288				
69 Kokku			36496	4,51	3	248				
RÕNGU-OTEPÄÄ-KANEPI										
							7	7	4	5
71	1	2	7811	5,74	4	214				
		3	7743	5,29	11	231				
		4	1000	4,40	0	223				
71 Kokku			16554	5,45	7	222				
SANGASTE-TÖLLISTE										
72	1	1	8871	5,52	3	224				

Valga MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
		2	7756	4,46	0	191				
72 Kokku			16627	5,03	2	208				
TÕRVA-PIKASILLA										
73	1	1	5839	5,12	1	285				
		2	6141	4,24	3	285				
73 Kokku			11980	4,67	2	285				
SILLAOTSA-RESTU										
18105	1	5	141		1					
18105 Kokku			141		1					
ELVA-KINSLI										
22158	1	4	129		2					
22158 Kokku			129		2					
ELVA-PALUPERÄ-KÄHRI										
22159	1	4	6507	5,37	6					
		5	800		1					
22159 Kokku			7307	5,37	5					
KOIKKÜLA - KOIVA - LAANEMETSA										
23101	1	1	100		0					
23101 Kokku			100		0					
KIRBU-KOIKKÜLA										
23106	1	1	1600	5,36	0					
		2	628	4,38	0					
23106 Kokku			2228	5,13	0					
SOOBLASE-TSIRGUMÄE										
23112	1	1	1100	5,72	1					
23112 Kokku			1100	5,72	1					
TAHEVA-LÄTI PIIR										
23113	1	1	2200	5,98	2					
23113 Kokku			2200	5,98	2					
LAATRE-LÜLLEMÄE-HARGLA										
23114	1	1	1248	4,97	3					
		2	500	4,64	8					
		5	599	4,31	1					
23114 Kokku			2347	4,73	3					
VALGA-SUUREKÕRTSI										
23119	1	2	900	4,99	3					
23119 Kokku			900	4,99	3					
JAANIKESSE TEE										
23120	1	1	2158	3,67	6					
23120 Kokku			2158	3,67	6					
PAJU TEE										
23121	1	1	1926	4,22	10					
23121 Kokku			1926	4,22	10					
SOORU-PIIRI										
23122	1	1	5256	3,30	1					
23122 Kokku			5256	3,30	1					
TÖLLISTE-UNIKÜLA-ÖRUSTE										

Valga MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
23123	1	1	1300	4,15	0					
		2	1095	3,15	0					
23123 Kokku			2395	3,68	0					
ÕRUSTE-LAATRE										
23124	1	1	5566	3,97	2					
23124 Kokku			5566	3,97	2					
TSIRGULIINA-MÕNEKU										
23125	1	1	3291	4,44	0					
23125 Kokku			3291	4,44	0					
ABT TEE										
23126	1	1	869	3,59	0					
23126 Kokku			869	3,59	0					
LONDI-RAAVITSA										
23127	1	1	2000	4,06	2					
23127 Kokku			2000	4,06	2					
LAATRE-ANTSLA										
23129	1	1	9600	4,66	1	192				
23129 Kokku			9600	4,66	1	192				
ÕRU-KEENI-SIKSTINA										
23131	1	1	770	3,97	0					
23131 Kokku			770	3,97	0					
VÄHERU-TAGULA-LAUKÜLA										
23135	1	1	1865	4,31	3					
		2	700	4,08	0					
23135 Kokku			2565	4,25	2					
PRINGI-RESTU										
23136	1	1	363		0					
23136 Kokku			363		0					
PUKA TSEHHI TEE										
23137	1	1	613	2,46	0					
23137 Kokku			613	2,46	0					
PUKA JAAMA TEE										
23138	1	1	430	5,93	5					
23138 Kokku			430	5,93	5					
OONA-PUKA-KÕREPI										
23143	1	1	1100	5,28	0					
23143 Kokku			1100	5,28	0					
AAKRE-PÜHASTE										
23150	1	1	2300	5,06	6					
23150 Kokku			2300	5,06	6					
PRIIPALU-KUIGATSI										
23151	1	1	1000	5,20	1					
23151 Kokku			1000	5,20	1					
PUKAMÕISA-PURTSI										
23152	1	1	7676	2,58	0					
23152 Kokku			7676	2,58	0					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
KUIGATSI - PÕRU										
23153	1	1	178		2					
23153 Kokku			178		2					
MARJAMÄE-TÕUTSI										
23155	1	1	200		0					
23155 Kokku			200		0					
OTEPÄÄ-NÜPLI-SIHVA										
23160	1	1	6338	6,39	8					
23160 Kokku			6338	6,39	8					
POSLOVITSA-PÜHAJÄRVE										
23161	1	1	2345	5,00	2					
23161 Kokku			2345	5,00	2					
ALAJAAM-VANA=OTEPÄÄ										
23163	1	1	1050	3,12	2					
23163 Kokku			1050	3,12	2					
PALUPERA JAAMA TEE										
23164	1	1	300		2					
23164 Kokku			300		2					
OTEPÄÄ ART TEE										
23165	1	1	770		4					
23165 Kokku			770		4					
PED.ÜLIKOOLI TEE										
23166	1	1	418		21					
23166 Kokku			418		21					
HELLENURME-PÄIDLA										
23173	1	1	300		2					
23173 Kokku			300		2					
PÜHAJÄRVE-PUKAMÕISA										
23175	1	2	3188	3,91	2					
23175 Kokku			3188	3,91	2					
RESTU-SIHVA										
23180	1	1	7674	3,93	1					
23180 Kokku			7674	3,93	1					
RULLI-JÕGEVESTE										
23183	1	1	1562	4,92	0					
23183 Kokku			1562	4,92	0					
ASU-SOE										
23184	1	1	2151	4,57	1					
23184 Kokku			2151	4,57	1					
RULLI TEE										
23185	1	1	1006	5,37	2					
23185 Kokku			1006	5,37	2					
JÕGEVESTE-SOE										
23186	1	1	1600	3,16	4					
23186 Kokku			1600	3,16	4					
LÕVE-RIIDAJA										

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
23187	1	1	4211	4,72	1					
23187 Kokku			4211	4,72	1					
PÕRGA-LEEBIKU-PIKASILLA										
23189	1	2	260		0					
		3	7046	5,34	0					
		4	1766	7,25	0					
23189 Kokku			9072	5,42	0					
TÕRVA-JETI-VALGJÄRVE										
23190	1	2	3200		0					
23190 Kokku			3200		0					
PIIRI - JETI										
23193	1	2	300		0					
23193 Kokku			300		0					
HELME-KIRIKUKÜLA-HOLDRE										
23194	1	2	446		7					
		3	300		2					
23194 Kokku			746		5					
OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-KUREVERE										
23195	1	1	8538	4,43	16					
		2	2500	5,87	11					
23195 Kokku			11038	4,75	15					
ALA-TAAGEPERA-RAIKSILLA										
23198	1	1	3400	4,54	0					
23198 Kokku			3400	4,54	0					
ALA-KÄHU										
23200	1	1	200		0					
23200 Kokku			200		0					
PUURINA-LÜLLEMÄE-LITSMETSA										
23201	1	1	5347	3,37	2					
		2	9804	3,84	1					
		3	1100	4,67	2					
23201 Kokku			16251	3,74	2					
PUKA-KUIGATSI										
23204	1	1	5617	4,02	4					
23204 Kokku			5617	4,02	4					
ÜLPRE-KURE										
23241	1	2	400		0					
23241 Kokku			400		0					
PIKASILLA - KARUKÜLA										
23243	1	1	100		0					
23243 Kokku			100		0					
KIRIKUMÕISA-KESKUSE										
23255	1	1	574		3					
23255 Kokku			574		3					
LOODI-HELME										
24162	1	6	9102	4,19	1	269				
24162 Kokku			9102	4,19	1	269				

Viljandi Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
VALGA-UULU										
6	1	9	11041	1,94	3	223	8	9	8	8
		10	5029	1,73	1	203	7	7	8	7
		11	7329	1,56	1	221	6	10	5	8
		12	9565	3,53	4	210	11	22	14	12
		13	4362	3,09	1	202	8	12	6	9
6 Kokku			37326	2,38	2	215	8	13	9	9
PÖLTSAMAA-VÖHMA										
38	1	5	6763	5,20	0	240				
		6	7531	5,13	3	224				
38 Kokku			14294	5,16	2	232				
TARTU-VILJANDI										
48	1	6	4559	5,45	15	190	6	5	3	4
		7	9806	5,10	6	203	5	4	4	5
		8	10819	5,09	9	223	6	5	5	6
		9	9159	4,41	5	294	6	6	6	6
48 Kokku			34343	4,96	8	231	6	5	5	6
IMAVERE-VILJANDI-KARKSI=NUIA										
49	1	1	9125	3,83	4	306	8	7	7	6
		2	5056	4,76	12	230	7	6	6	7
		3	3420	3,62	9	282	5	6	6	5
		4	7931	3,13	6	269	5	6	6	5
		5	6068	2,92	3	267	5	6	6	6
		6	4841	3,09	1	261	6	6	6	6
		7	7686	3,15	2	266	5	5	6	6
		8	6471	3,25	6	271	5	6	7	6
		9	3138	3,21	9	321	7	6	7	7
		10	5053	3,33	1	289	7	6	7	7
		11	4927	4,40	1	262	6	5	6	6
		12	3268	4,91	2	255	6	6	7	7
		13	8660	3,29	3	253	7	7	7	8
		14	6437	3,89	5	235	7	8	6	6
49 Kokku			82081	3,56	4	268	6	6	6	6
VILJANDI-ÜHENDUSTEE										
50	1	1	2644	3,35	0	254				
50 Kokku			2644	3,35	0	254				
VILJANDI-PÖLTSAMAA										
51	1	2	5090	1,91	0	256				
		3	8074	3,48	1	279				
		4	10927	2,91	1	276				
		5	4400	3,66	1	227				
51 Kokku			28491	3,01	1	266				
VILJANDI-RÕNGU										
52	1	1	2745	3,73	0	272				
		2	3808	4,60	1	223				
		3	9162	4,26	9	269				
		4	9982	3,88	5	249				
		5	10230	4,50	0	216				
		6	5456	4,64	1	229				

Viljandi MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
52 Kokku			41383	4,28	3	242				
LAIDU TEE										
53	1	1	3568	3,43	8	272	6	6	7	8
53 Kokku			3568	3,43	8	272	6	6	7	8
KARKSI=NUIA-LILLI										
54	1	1	800	4,21	2	227				
		2	261		3					
		3	100		4					
54 Kokku			1161	4,21	2	227				
MÕISAKÜLA TEE										
55	1	1	4425	4,54	14	209				
55 Kokku			4425	4,54	14	209				
VILJANDI-KILINGI=NÕMME										
56	1	2	5208	3,33	0	312				
		3	5414	4,02	7	298				
		4	7066	3,41	4	294				
		5	6990	3,41	5	241				
56 Kokku			24678	3,53	4	284				
MUDISTE-SUURE=JAANI-VÄNDRA										
57	1	1	6656	3,19	9	300				
		2	4671	3,29	12	295				
		3	4608	3,07	1	235				
		4	7885	4,08	1	177				
57 Kokku			23820	3,48	5	246				
ESKU-PILISTVERE-ARUSSAARE										
14103	1	2	5459	3,81	2					
14103 Kokku			5459	3,81	2					
PILISTVERE-KABALA										
24102	1	1	400		0					
24102 Kokku			400		0					
VÕHMA LIHAKOMBINAADI TEE										
24105	1	1	1413	4,95	2					
24105 Kokku			1413	4,95	2					
KÕO-KOLGA=JAANI										
24109	1	1	100		0					
		3	127		1					
24109 Kokku			227		1					
VENEVERE-TÄÄKSI										
24110	1	2	1698	4,38	4					
24110 Kokku			1698	4,38	4					
JASKA-VÕHMA										
24112	1	1	6698	3,89	4					
		2	7635	4,46	8					
24112 Kokku			14333	4,20	6					
OLUSTVERE TEE										
24113	1	1	1482	3,37	0					
24113 Kokku			1482	3,37	0					
SUURE=JAANI-NAVESTI										

Viljandi MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
24115	1	1	503		0					
24115 Kokku			503		0					
SUURE=JAANI-OLUSTVERE										
24116	1	1	6086	5,27	3	166				
24116 Kokku			6086	5,27	3	166				
OLUSTVERE RDTJ. TEE										
24118	1	1	236		3					
24118 Kokku			236		3					
JASKA TEE										
24119	1	1	3378	3,88	2					
24119 Kokku			3378	3,88	2					
JASKA-AIMLA										
24120	1	1	3100	3,54	3					
		2	400		2					
24120 Kokku			3500	3,54	3					
ÜLDE TEE										
24121	1	1	1135	4,80	1					
24121 Kokku			1135	4,80	1					
MUDISTE-TÄÄKSI										
24122	1	1	907		1					
24122 Kokku			907		1					
VASTEMÕISA-VÖLLI-SUURE=JAANI										
24123	1	2	400		0					
		3	1886	5,22	1					
24123 Kokku			2286	5,22	1					
VILJANDI-SUURE=JAANI										
24124	1	1	9796	2,50	1	222				
		2	3200	3,44	1	256				
		3	2767	4,79	3	174				
24124 Kokku			15763	3,07	1	221				
EPRA-SÜRGAVERE-KLAASSEPA										
24126	1	1	1000	4,61	0					
		3	933		0					
24126 Kokku			1933	4,61	0					
MUDISTE-KOBRUVERE										
24127	1	1	4794	2,40	1					
		2	500		2					
24127 Kokku			5294	2,40	1					
TAARI-AUKSI										
24131	1	1	11509	3,14	0	216				
24131 Kokku			11509	3,14	0	216				
KOLGA=JAANI-OIU										
24132	1	1	100		5					
		2	975		9					
24132 Kokku			1075		8					
KOLGA=JAANI-LEIE										
24133	1	2	1495	4,21	3					

Viljandi MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
24133 Kokku			1495	4,21	3					
PÄEVERE TEE										
24134	1	1	1500	3,42	1					
24134 Kokku			1500	3,42	1					
LALSI-VAIBLA										
24135	1	1	1900	4,92	3					
24135 Kokku			1900	4,92	3					
KUUDEKÜLA TEE										
24136	1	1	3234	3,43	1	208				
24136 Kokku			3234	3,43	1	208				
PEETRIMÕISA-KARULA-KILE										
24137	1	1	1300	4,23	0					
24137 Kokku			1300	4,23	0					
KARULA TEE										
24138	1	1	100		17					
24138 Kokku			100		17					
VANA=VÕIDU TEE										
24140	1	1	3097	3,28	3	184				
24140 Kokku			3097	3,28	3	184				
UUSNA TEE										
24143	1	1	1907	4,26	3					
24143 Kokku			1907	4,26	3					
VALMA-VÄLUSTE										
24145	1	1	2900	3,23	4					
24145 Kokku			2900	3,23	4					
JÄMEJALA TEE										
24147	1	1	2570	3,34	4	225				
24147 Kokku			2570	3,34	4	225				
OKSA-PÄRSTI										
24148	1	1	900		1	211				
24148 Kokku			900		1	211				
VASTEMÕISA-KÕPU										
24149	1	1	1900	3,24	1					
24149 Kokku			1900	3,24	1					
VILJANDI-METSKÜLA										
24150	1	1	271		2					
24150 Kokku			271		2					
KÕPU-TÕRAMAA-JÕESUU										
24151	1	1	753		2					
24151 Kokku			753		2					
PÄRI-ALUSTRE-LÕMSI										
24152	1	1	100		1					
24152 Kokku			100		1					
TOHVRI TEE										
24153	1	1	2130	4,45	1					
24153 Kokku			2130	4,45	1					

Viljandi MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
VILJANDI-VÄLUSTE-MUSTLA										
24155	1	1	720	2,72	5	237				
		2	1200	2,60	1	190				
		3	532	4,41	2					
		4	1488	4,62	1					
24155 Kokku			3940	3,55	2	209				
VIIRATSI-MUSTAPALI										
24156	1	1	100		5					
24156 Kokku			100		5					
RAUDNA-LOODI										
24157	1	1	5376	3,11	0	230				
24157 Kokku			5376	3,11	0	230				
RAMSI TEE										
24158	1	1	2912	4,22	7	306				
24158 Kokku			2912	4,22	7	306				
VILJANDI-HEIMTALI										
24159	1	1	477		4					
24159 Kokku			477		4					
LOODI-NÕMME										
24160	1	1	279		1					
24160 Kokku			279		1					
NÕMME-SUPSIMARI										
24161	1	1	100		0					
24161 Kokku			100		0					
LOODI-HELME										
24162	1	1	3855	2,59	7	207				
24162 Kokku			3855	2,59	7	207				
MUSTLA-MÖNNASTE										
24163	1	1	100		0					
24163 Kokku			100		0					
HOLSTRE-MÖNNASTE										
24164	1	1	900		1					
24164 Kokku			900		1					
PAISTU-HOLSTRE										
24165	1	1	1986	3,82	1					
24165 Kokku			1986	3,82	1					
PAISTU-SULTSI										
24166	1	1	178		0					
24166 Kokku			178		0					
HEIMTALI-UUE=KARISTE-ABJA=PALU										
24167	1	1	200		1					
24167 Kokku			200		1					
UUE=KARISTE-SUPSI										
24168	1	1	200		13					
24168 Kokku			200		13					
PÄIDRE TEE										
24169	1	1	100		1					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
24169 Kokku			100		1					
KAARLI-RIMMU										
24170	1	1	1430	3,70	1					
24170 Kokku			1430	3,70	1					
SULTSI-ABJA=PALUOJA										
24172	1	1	6154	3,42	9	259				
		2	7920	3,24	1	223				
		3	6173	3,32	1	220				
24172 Kokku			20247	3,32	4	233				
KÄRSTNA-RAASSILLA										
24173	1	1	6216	3,28	8					
		2	5714	5,71	2					
24173 Kokku			11930	4,44	5					
MUSTLA-PAHUVERE										
24174	1	1	1400		0					
24174 Kokku			1400		0					
MUSTLA-KÄRSTNA										
24176	1	1	2130	3,30	0					
24176 Kokku			2130	3,30	0					
KIVILÖPPE TEE										
24179	1	1	3983	5,98	5					
24179 Kokku			3983	5,98	5					
ABJA=PALUOJA-SARJA-TÖLLA										
24181	1	1	400		1					
24181 Kokku			400		1					
AHIMÄE TEE										
24183	1	1	100		6					
24183 Kokku			100		6					
AHIMÄE-PAHUVERE										
24184	1	1	800		0					
24184 Kokku			800		0					
MORNA-TUHALAANE										
24185	1	1	394		5					
24185 Kokku			394		5					
ÕISU TEE										
24186	1	1	1200	4,96	5					
24186 Kokku			1200	4,96	5					
ÜLEMÕISA-POLLI										
24187	1	1	100		4					
24187 Kokku			100		4					
KARKSI=NUIA-HALLISTE										
24188	1	1	2378	3,91	8					
24188 Kokku			2378	3,91	8					
KULLA-PÖÖGLE										
24189	1	1	772		5					
24189 Kokku			772		5					
KAALI TEE										

Viljandi MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
24190	1	1	400		1					
24190 Kokku			400		1					
POLLI TEE										
24191	1	1	2100	4,47	9					
24191 Kokku			2100	4,47	9					
KARKSI=NUIA-ANIKATSI										
24193	1	1	4770	4,54	26	229				
		2	2246	8,30	67	239				
24193 Kokku			7016	5,75	39	233				
KARKSI-AINJA										
24194	1	1	1198	8,10	1	163				
		2	3240	3,40	4	203				
24194 Kokku			4438	4,68	3	192				
SUDISTE TEE										
24195	1	1	134		6					
24195 Kokku			134		6					
SUISLEPA-LEEBIKU										
24196	1	1	1600	3,83	3					
24196 Kokku			1600	3,83	3					
SUISLEPA TEE										
24197	1	1	762		1					
24197 Kokku			762		1					
KÄRSTNA-VOORU										
24198	1	1	700		2					
24198 Kokku			700		2					
ABJA=PALUOJA-LÄTI PIIR										
24201	1	1	7500	4,42	2					
24201 Kokku			7500	4,42	2					
PENUJA-LILLI										
24202	1	1	298		27					
24202 Kokku			298		27					
VEELIKSE-LAATRE-LÄTI PIIR										
24203	1	1	900		1					
24203 Kokku			900		1					
MÕISAKÜLA-JÄÄRJA										
24205	1	2	500		0					
24205 Kokku			500		0					
KAAVERE-LEIE										
24213	1	1	900	3,96	0					
24213 Kokku			900	3,96	0					
ÄMMUSTE TEE										
24222	1	2	200		0					
24222 Kokku			200		0					
HALLISTE-RAKITSA										
24224	1	1	200		0					
24224 Kokku			200		0					

Viljandi MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
KAMARA-PERAKÜLA										
24226	1	1	1000	4,97	4					
24226 Kokku			1000	4,97	4					
REEGOLDI-KOLGIOJA										
24231	1	1	1700	4,08	3					
24231 Kokku			1700	4,08	3					

Võru Maakond

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
TALLINN-TARTU-VÖRU-LUHAMAA										
2	1	38	3595	1,20	0	286	9	7	7	9
		39	8100	1,55	0	247	8	8	8	9
		41	9064	1,15	0	328	5	5	5	6
		42	7666	0,76	0	284	6	6	6	6
		43	7400	0,83	0	286	6	6	6	7
		44	4621	0,88	0	274	6	6	6	6
		45	91	1,70	0	301	6	7	7	7
		46	1951	0,83	0	312	6	7	7	6
		47	6795	0,97	0	314	7	6	7	7
2 Kokku			49283	1,05	0	290	7	6	6	7
RIIA-PIHKVA										
7	1	1	11469	6,07	8	254	9	9	9	10
		2	9884	4,57	6	288	8	8	8	8
7 Kokku			21353	5,38	7	269	8	9	9	9
VÖRU-PÕLVA										
64	1	2	7407	5,16	12	216				
64 Kokku			7407	5,16	12	216				
VÖRU-RÄPINA										
65	1	2	6536	5,02	0	251				
		3	7949	5,16	6	190				
65 Kokku			14485	5,10	3	217				
VÖRU-VERIJÄRVE										
66	1	2	2710	4,82	0	265	6	6	6	5
66 Kokku			2710	4,82	0	265	6	6	6	5
VÖRU-MÕNISTE-VALGA										
67	1	2	4326	4,93	6	326	7	7	6	7
		3	4809	5,42	6	302	8	9	8	8
		4	8121	5,09	7	313	8	7	8	8
		5	9445	4,33	0	273	6	6	6	7
		6	8298	4,34	3	312	7	8	7	9
		7	8545	4,20	3	245	3	3	3	3
67 Kokku			43544	4,63	4	291	7	7	7	8
MÕNISTE-APE										
68	1	1	8926	5,58	0	163				
68 Kokku			8926	5,58	0	163				
VÖRU-KUIGATSI-TÕRVA										
69	1	1	9242	5,01	1	247	8	7	8	7
		2	6261	4,80	3	249	8	7	6	7
		3	6305	4,65	4	205	9	7	7	7
		4	5534	4,50	0	273	8	7	6	6
		5	7222	4,33	0	275	9	8	8	8
69 Kokku			34564	4,68	2	250	8	7	7	7
ANTSLA-VAABINA										
70	1	1	958	5,40	2	272				
		2	5984	4,70	13	191				
70 Kokku			6942	4,80	12	203				
SILLAOTSA-RESTU										

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
18105	1	4	200		0					
18105 Kokku			200		0					
TILSI-TSOLGO										
18159	1	2	99		0					
18159 Kokku			99		0					
LEPASSAARE-OTSA										
18200	1	2	736	5,48	0					
18200 Kokku			736	5,48	0					
PUSKARU-VÄIMELA										
18240	1	2	6831	5,45	4	190				
18240 Kokku			6831	5,45	4	190				
NIITSIKU-VÖMMORSKI										
18243	1	3	234	4,88	0					
18243 Kokku			234	4,88	0					
LAATRE-ANTSLA										
23129	1	2	5926	4,79	4	204				
		3	910	5,53	4	207				
23129 Kokku			6836	4,89	4	204				
SIHVA-VIDRIKE-KÄRGULA-JÄRVERE										
23140	1	4	1010	4,00	1					
		5	98	4,22	2					
		6	5777	3,53	2					
		7	764	3,57	2					
23140 Kokku			7649	3,60	2					
VISELA-KULDRE										
25101	1	1	145		2					
25101 Kokku			145		2					
VANA=ANTSLA-LÜLLEMÄE										
25102	1	1	8300	4,69	6					
25102 Kokku			8300	4,69	6					
VAABINA-SÖMERPALU										
25103	1	1	100		0					
		2	943	3,65	2					
25103 Kokku			1043	3,65	1					
VISELA-KASSI										
25107	1	1	1332	4,42	4					
25107 Kokku			1332	4,42	4					
TSOORU-KRABI										
25108	1	1	8609	4,95	0					
		2	2459	4,55	0					
		3	2200	4,93	1					
25108 Kokku			13268	4,88	0					
TSOORU-KANGSTI										
25109	1	1	8848	5,37	0					
25109 Kokku			8848	5,37	0					
RÕUGE-VASTSE=ROOSA										
25112	1	1	7562	4,59	0	192				

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
		2	6942	4,12	0	183				
		3	1283	4,77	0					
		4	300		0					
25112 Kokku			16087	4,39	0	188				
LINNAMÄE-SÄRE										
25115	1	2	71		0					
25115 Kokku			71		0					
VANA=ANTSLA-KRAAVI										
25117	1	1	1270	3,81	3					
25117 Kokku			1270	3,81	3					
UUE=ANTSLA-VANA=ANTSLA										
25124	1	1	2458	5,69	0					
25124 Kokku			2458	5,69	0					
KAPERÄ - HÄRMÄ										
25125	1	1	100		0					
25125 Kokku			100		0					
KOBELA-OHKATSI										
25126	1	1	900	4,46	2					
25126 Kokku			900	4,46	2					
HOLOPI-HELLEKUNNU										
25127	1	2	132		0					
25127 Kokku			132		0					
KÄÄPÄ-OBINITSA-VÖMMORSKI-PETSE										
25130	1	1	8813	3,69	9	269				
		2	4508	3,70	0	282				
		3	4841	3,04	0	322				
		4	728	4,34	0	330				
		5	5047	3,60	0	213				
		6	98		0	185				
		7	1900	4,46	0	165				
25130 Kokku			25935	3,61	3	270				
RÕUGE-VERIJÄRVE										
25131	1	1	7893	4,24	0	258				
		2	3692	3,76	0	196				
25131 Kokku			11585	4,09	0	239				
RÕUGE-VASTSELIINA										
25132	1	1	149		0					
		4	3162	5,04	4					
25132 Kokku			3311	5,04	4					
SÖMERPALU-MUSTAHAMBA										
25134	1	1	9502	5,33	3					
		2	200	5,72	2					
25134 Kokku			9702	5,34	3					
KASARITSA-KUBJA										
25135	1	1	4362	4,61	9	199				
25135 Kokku			4362	4,61	9	199				
NAVI-VÄIMELA										
25136	1	1	4910	3,20	8	174				

Võru MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
25136 Kokku			4910	3,20	8	174				
TOOTSI-KASARITSA										
25138	1	1	205		0					
25138 Kokku			205		0					
PALLI-RUUSMÄE										
25139	1	1	613		0					
25139 Kokku			613		0					
KIRIKUKÜLA-KOIGU										
25141	1	1	900	5,01	1					
25141 Kokku			900	5,01	1					
HAANJA-KÜNDJA										
25142	1	1	1000	4,92	0					
25142 Kokku			1000	4,92	0					
PALOMETSA-SAMMUKA										
25144	1	1	200		0					
25144 Kokku			200		0					
VÕRU KAUBAJAAMA TEE										
25145	1	1	1441	4,46	4					
25145 Kokku			1441	4,46	4					
UMBSAARE ABT TEE										
25146	1	1	785	4,48	0					
25146 Kokku			785	4,48	0					
PARKSEPA-VÄIMELA										
25147	1	1	1194	4,42	17					
25147 Kokku			1194	4,42	17					
RÕUGE-KURGJÄRVE-HAANJA										
25148	1	1	2231	5,02	6	235				
25148 Kokku			2231	5,02	6	235				
VÄIMELA-KÄÄPA										
25149	1	1	1616	4,94	0					
25149 Kokku			1616	4,94	0					
RAISTE-OSULA-VARESE										
25150	1	1	106		1					
		2	3247	4,85	4	233				
25150 Kokku			3353	4,85	4	233				
SÖMERPALU RDTJAAMA TEE										
25151	1	1	1000	4,40	2					
25151 Kokku			1000	4,40	2					
KÄÄPA - TSOLGO										
25153	1	1	3880	4,41	0					
25153 Kokku			3880	4,41	0					
OTSA-PINDI										
25155	1	1	186		0					
25155 Kokku			186		0					
RÕUGE RAHVAMAJA TEE										
25157	1	1	1098	3,78	8					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
25157 Kokku			1098	3,78	8					
VIITKA-TIILIGE										
25158	1	1	369		0					
25158 Kokku			369		0					
KÄÄTSO-KASARITSA										
25160	1	1	706	4,27	0					
25160 Kokku			706	4,27	0					
KOSE-KÄBLI										
25161	1	1	7602	3,80	3	255				
		2	6775	4,25	6	248				
		3	3353	4,27	4	323				
		4	4788	5,23	6	252				
		5	2086	5,62	0	139				
25161 Kokku			24604	4,41	4	252				
VASTSELIINA-LOOSI										
25162	1	1	8676	4,71	6					
25162 Kokku			8676	4,71	6					
KÜLAORU-KAPERÄ										
25163	1	1	3901	5,07	2					
25163 Kokku			3901	5,07	2					
VANA=VASTSELIINA-KÄÄNU										
25164	1	1	2760	4,46	3					
		2	91		0					
		3	1197	4,40	1					
		4	200		0					
25164 Kokku			4248	4,44	2					
VASTSELIINA-KIRIKUMÄE										
25165	1	1	5994	4,33	1					
25165 Kokku			5994	4,33	1					
MISSOKÜLÄ-LAURA										
25166	1	1	100		2					
25166 Kokku			100		2					
MEREMÄE-TSIRGU-ANTKRUVA										
25168	1	1	100		0					
		2	70							
25168 Kokku			170		0					
KALATSOVA-KUKSINA										
25169	1	1	100		1					
25169 Kokku			100		1					
HALLA-HOLSTA										
25172	1	1	136		0					
25172 Kokku			136		0					
MIIKSE-VATSA										
25174	1	1	138		0					
25174 Kokku			138		0					
TSIISTRE-MISSO-RAMMUKA										
25177	1	1	672	5,70	1					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
		2	400	4,50	0					
25177 Kokku			1072	5,22	0					
MEREMÄE-MIIKSE										
25181	1	1	100		0					
25181 Kokku			100		0					
VASTSELIINA-MEREMÄE-KLIIMA										
25182	1	1	939	3,67	0					
		2	6394	3,51	1					
		3	1319	3,98	1					
		4	98	6,41	0					
		5	607	5,63	1					
25182 Kokku			9357	3,72	1					
ANTSLA-KANEPI										
25183	1	1	1152	5,78	6	198				
		2	5532	5,56	12	175				
		3	4400	3,60	7	166				
25183 Kokku			11084	4,82	9	174				
RÕUGE-REBÄSE-HAANJA										
25186	1	1	302		1					
25186 Kokku			302		1					
VARSTU-TAGAKOLGA										
25189	1	1	1400	4,43	0					
25189 Kokku			1400	4,43	0					
VANA=VASTSELIINA-PANIKOVITSI										
25190	1	1	200		2					
25190 Kokku			200		2					
LINDORA-VANA=VASTSELIINA										
25193	1	2	4494	5,07	0					
25193 Kokku			4494	5,07	0					
ANTSLA-HAABSAARE										
25194	1	1	877	6,23	0	203				
		2	300	5,23	0	177				
25194 Kokku			1177	5,95	0	196				
KÄATSO-RÕUGE-LUUTSNIKU										
25195	1	1	8242	5,15	14	217				
		2	1200	5,10	3	224				
25195 Kokku			9442	5,15	12	217				
MÕNISTE-TIITSA-KARISÕODI										
25199	1	1	3149	4,46	1					
25199 Kokku			3149	4,46	1					
NAVI-TAGAKÜLA										
25202	1	1	1600	5,00	1					
25202 Kokku			1600	5,00	1					
RÕUGE HAIGLA TEE										
25203	1	1	766	5,93	3					
25203 Kokku			766	5,93	3					
ORTUMA - HINSA										
25210	1	1	61		0					

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti-summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
25210 Kokku			61		0					
VASTSELIINA KOOLIMAJA TEE										
25211	1	1	736	4,83	0					
25211 Kokku			736	4,83	0					
MEREMÄE-PETSERI										
25212	1	1	4275	5,35	4					
25212 Kokku			4275	5,35	4					
PARMUPALU-HINTSIKO										
25213	1	1	100		0					
25213 Kokku			100		0					
NURSI-RÕUGE										
25215	1	1	6367	5,10	13					
25215 Kokku			6367	5,10	13					
KUBJA-ROOSISAARE										
25216	1	1	4700	5,39	1					
25216 Kokku			4700	5,39	1					
HOLSTA-VOKI-HALLA										
25225	1	1	200		1					
25225 Kokku			200		1					
KÜLAORU-HINSA										
25229	1	1	200		5					
25229 Kokku			200		5					
TREI-KIRUMPÄÄ										
25233	1	1	1845	4,63	0					
25233 Kokku			1845	4,63	0					
KÄBLI-MURATI										
25236	1	1	3735	6,81	0					
25236 Kokku			3735	6,81	0					
VÖRUMÕISA TEE										
25238	1	1	1896	4,03	0	196				
25238 Kokku			1896	4,03	0	196				
PINDI-VERIJÄRVE										
25239	1	1	5700	4,75	0					
		2	3669	2,98	0					
25239 Kokku			9369	4,08	0					
PAIDRA-TSOLGO-JOOSU										
25241	1	1	1400	3,75	0					
			115		1					
25241 Kokku			1515	3,75	0					
VARSTU TEE										
25242	1	1	2236	5,61	0					
25242 Kokku			2236	5,61	0					
SARU-KUUTSI										
25246	1	1	1148	4,29	0					
25246 Kokku			1148	4,29	0					
ANTSLA-SÄNNA										

Võru MK

Mnt. nr.	STEE	Teeosa	Pikkus, m	Tasasus, IRI mm/m	Defekti- summa	Emod, MPa	Roopa sügavus, mm			
							1 jälg	2 jälg	3 jälg	4 jälg
25248	1	1	1680	4,70	12	180				
		2	4000	3,46	1	155				
		3	531	4,64	1					
		4	1850	4,64	1					
25248 Kokku			8061	4,04	3	163				
SÄNNA-RÕUGE										
25249	1	1	8137	4,21	1					
25249 Kokku			8137	4,21	1					

LISA 4. TEEKATTE SEISUKORRA TEEMAKAARDID

TASASUS JA DEFECTID PÕHIMAANTEDEL


KANDEVÕIME JA ROOPA SÜGAVUS PÕHIMAANTEDEL

TASASUS JA DEFECTID TUGIMAANTEDEL

KANDEVÕIME JA ROOPA SÜGAVUS PÕHIMAANTEDEL

TEEKATTE TASASUS ja DEFJEKTID
PÕHIMAANTEEDEL (STEE 1)
2002 aastal


M 1: 1 600 000



- DS
- Vähe
 - Keskmiselt
 - Palju
- IRI
- Hea
 - Keskmine
 - Halb
- Maanteed
- Põhimaanteed
 - Tugimaanteed

KANDEVÕIME JA ROOPA SÜGAVUS
PÕHIMAANTEDEL (STEE 1)
2002 aastal


M 1: 1 600 000



- Kandevõime (keskmine joon)
- Väike
 - Keskmine
 - Hea
- Roopa sügavus
- Väike
 - Keskmine
 - Suur
- Maanteed
- Põhimaanteed
 - Tugimaanteed

TEEKATTE TASASUS ja DEFJEKTID
TUGIMAANTEEDEL (STEE 1)
2002 aastal


M 1: 1 600 000



Defektid
Vähe
Keskmiselt
Palju
Tasasus
Hea
Keskmine
Halb
Maanteed
Põhimaanteed
Tugimaanteed

KANDEVÕIME JA ROOPA SÜGAVUS TUGIMAANTEDEL (STEE 1) 2002 aastal

M 1: 1 600 000



- Kandevõime (keskmine joon)
- Väike
 - Keskmine
 - Hea
- Roopa sügavus
- Väike
 - Keskmine
 - Suur
- Maanteed
- Põhimaanteed
 - Tugimaanteed