

EVS-EN 13242 ja EVS-EN 13285 standardite järgi toodetud materjal või peenliiv loetakse **dreenivaks** juhul kui nad täidavad järgmisi tingimusi*:

- 1) Osakesi tera suurusega alla 0,063mm on vähem kui 10 % ning samal ajal osakesi tera suurusega alla 0,006mm on vähem kui 2% või
- 2) Osakesi tera suurusega alla 0,063mm on vähem kui 7%

*Juhul kui 0,063mm peenosiste osakaal on pinnases suurem kui punktides 1 ja 2 toodud tingimustes, siis tohib projekteerija kooskõlastatult tellijaga parendada muldkeha omadusi stabiliseerimise teel või muude täitematerjalide lisamisega.

Asfaltkatte puhul tuleb vähemalt 1,0m sügavuseni katte pinnalt kasutada **dreenivaid** materjale.